

تولید بتن سنگین از سنگ‌دانه‌های باریت معادن استان آذربایجان غربی

عطاله بهرامی *

استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه ارومیه

فاطمه کاظمی

کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن

سیدعلی سیدپور

کارشناس گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه

مهدی مویتاب

کارشناس ارشد گروه مهندسی معدن، دانشگاه ارومیه

چکیده

کاربرد بتن‌های سنگین در ساخت راکتورهای نیروگاه‌های هسته‌ای، مراکز پزشکی، مراکز تحقیقاتی شتاب دهنده‌ها و نیز مراکز نظامی به عنوان پانل‌های محافظ، جایگاه خاصی را داراست. هدف از این تحقیق، طراحی و ساخت بتن سنگین با استفاده از ذخایر باریت استان آذربایجان-غربی است. بدین منظور پس از انجام مطالعات اولیه بر روی چندین نمونه سنگ باریت، نمونه باریت معدن شاخ سفید مهاباد براساس استانداردهای ASTM C637 و ASTM C33 (با توجه به مقادیر چگالی و عیار) برای ساخت بتن سنگین انتخاب گردید. سپس طرح اختلاط بتن با انجام آزمایش تعیین، و نمونه‌هایی از بتن سنگین با ۰، ۵۰، ۶۵، ۷۵، ۸۵ درصد سنگدانه باریت و همچنین بتن سنگین ساخته شده از ۱۰۰ درصد سنگدانه باریت، تهیه گردید. در تمامی نمونه‌ها مقدار سیمان و نسبت آب به سیمان ثابت و به ترتیب برابر ۳۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب و ۰/۴۸ است. بر روی نمونه‌ها آزمایش‌های تعیین مقدار چگالی، مقاومت فشاری، مقاومت کششی، مدول الاستیسیته، سرعت امواج التراسونیک و آزمایش‌های محافظت پرتویی انجام شد. نتایج حاصل از آزمایش‌ها نشان داد که بتن سنگین ساخته شده با ترکیب ۱۰۰٪ باریت (به جای سنگدانه شن و ماسه) دارای چگالی ۳/۳۶۲ گرم بر سانتیمتر مکعب، مقاومت فشاری ۳۸۶/۷۳ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع، مقاومت کششی ۵۴/۸ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع، مدول الاستیسیته $۲/۶۳ \times ۱۰^۵$ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع، سرعت امواج اولتراسونیک در آن ۴/۸۰ کیلومتر بر ثانیه و ضریب تضعیف برای تابش چشمه‌های کبالت-۶۰ و سزیم-۱۳۷ به ترتیب $۰/۲۲ \text{ cm}^{-1}$ و $۰/۳۰ \text{ cm}^{-1}$ است.

واژه‌های کلیدی: سنگدانه باریت، بتن سنگین، آزمایش‌های فیزیکی و مکانیکی، محافظت پرتویی، آذربایجان غربی.

* نویسنده مسئول: a.bahrami@urmia.ac.ir

۱- مقدمه

بتن یکی از پر مصرف ترین مصالح ساختمانی است. اگرچه مقاومت و تحمل بار بتن با فولاد قابل مقایسه نیست، اما مصرف آن به دلیل مقاومت بالا در مقابل آب و در نتیجه استفاده از آن برای ساخت پل های آب گذر، دیوارهای حائل در برابر آب، سدها، کانال ها و لوله های انتقال آب و مخازن ذخیره سازی از فولاد بیشتر است. سهولت شکل پذیری بتن تازه، دسترسی آسان، مقرون به صرفه بودن، انرژی اولیه مورد نیاز کمتر و امکان استفاده مجدد از مواد زائد بتن به عنوان سنگ دانه از دیگر مزایایی آن در برابر مصالح ساختمانی دیگر است [۱]. همچنین بتن یک ماده مناسب و دارای استفاده فراوان در حفاظت های بیولوژیکی و هسته ای است. تابش اشعه در مقادیر بالاتر از حد مجاز برای سلامت انسان بسیار خطرناک است. بتن سنگین در سراسر جهان دارای کاربرد محافظتی در برابر تشعشعات خطرناک است. کاربرد بتن های سنگین در ساخت راکتورهای نیروگاه های هسته ای، مراکز پزشکی، مراکز تحقیقاتی شتاب دهنده ها و نیز مراکز نظامی به عنوان پانل های محافظ، جایگاه خاصی را داراست [۲]. در بیشتر مواقع دیوارهای حجیم ساخته شده از بتن معمولی با اهداف حفاظتی در مکان هایی نظیر راکتورهای هسته ای مورد استفاده قرار می گیرند، ولی در مواقعی که فضای قابل استفاده محدود باشد کاهش در ضخامت دیوار به سبب استفاده از بتن با چگالی بالا (بتن سنگین) امکان پذیر خواهد بود؛ زیرا مصالح به کار برده شده در بتن سنگین دارای دو ویژگی چگالی و عناصر با عدد اتمی بالا بوده که موجب افزایش میرایی اشعه در بتن می شود [۳].

باتوجه به تأثیر نوع مصالح مصرفی بر روی ویژگی های محافظتی بتن که باعث مقاومت و توان محافظتی آن در برابر اشعه می شود، بایستی از مصالح مناسب برای بهبود ویژگی های بتن استفاده شود. باتوجه به مطالعات انجام شده، استفاده از مصالحی نظیر آهن یا کانه آهن (مگنتیت، همتیت، لیمونیت و ...)، کانه سرب (گالن)، باریت (سولفات باریت)، قطعات فولاد و ... نتایج مثبتی بر روی ویژگی های مکانیکی و محافظتی بتن دارند. استفاده از همتیت به عنوان مصالح سنگین باعث افزایش چگالی بتن حاصل و همچنین بالا رفتن چسبندگی و تراکم بتن می شود [۴]. براساس مطالعات همتیت محافظ بسیار خوبی در برابر ذرات نوترون و اشعه γ است [۵]. اضافه کردن زئولیت به سیمان نیز موجب افزایش مقاومت و کاهش

نفوذپذیری می شود [۶]. استفاده از باریت نیز باعث افزایش میرایی اشعه در بتن ساخته شده و محافظت در برابر اشعه های ایکس و γ شده است [۷]. تحقیقات متعددی در رابطه با بکارگیری باریت در ساخت بتن سنگین انجام گرفته است. باریت ($BaSO_4$)، سولفات طبیعی باریت و از سولفات های بی آب، یک کانی سنگین با وزن مخصوص $4/2-4/5$ گرم بر سانتیمتر مکعب و سختی $2/5-3/5$ براساس جدول موس است. سیستم تبلوری باریت، ارتورومبیک و رومبیک بی پیرامیدال بوده و بلورهای آن شفاف تا نیمه شفاف هستند. باریت منبع اصلی باریت بوده، عدد اتمی آن ۵۶ و وزن اتمی باریت $137/34$ است. کاربرد عمده باریت در صنایع گل حفاری است، از دیگر کاربردهای باریت می توان به صنایع لاستیک، شمع و کاغذهای مرغوب، کابل سازی، رنگ سازی (بوژه رنگ سفید)، لعابکاری، تهیه آلیاژها و ... اشاره کرد. در سال ۲۰۰۳ تحقیقی در رابطه با به کارگیری باریت در ساخت بتن سنگین، در دانشگاه عثمان قاضی ترکیه انجام گرفت. همچنین آزمایش های مختلفی برای تعیین نسبت آب به سیمان بهینه برای تولید بتن سنگین با استفاده از باریت انجام شد. براساس نتایج حاصل استفاده از باریت مقاومت کافی را تأمین می کند، همچنین با افزایش نسبت $\frac{W}{C}$ مقاومت فشاری، سختی اشمیت و مدول الاستیسیته کاهش و مقدار فرکانس رزونانس و سرعت امواج فراصوتی افزایش می یابد. در نهایت نسبت $\frac{W}{C}$ برابر $0/4$ مناسب تشخیص داده شد [۸]. در مطالعه ای دیگر که در سال ۲۰۰۶ در دانشگاه سلیمان دمیرل ترکیه انجام گرفت، تأثیر مقدار باریت بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن بررسی شد. نتایج نشان دادند که با افزایش میزان باریت، وزن واحد حجم افزایش می یابد. افزایش میزان باریت در نسبت های $\frac{W}{C}$ بیش از $0/51$ تأثیری بر سختی اشمیت و فرکانس فراصوتی ندارد، اما در $\frac{W}{C}$ برابر $0/43$ با افزایش باریت سختی اشمیت و فرکانس فراصوتی کاهش می یابد [۲]. قلی پور فیضی و همکارانش در سال ۱۳۹۵ تحقیقی در رابطه با ارزیابی خصوصیات بتن سنگین تهیه شده از سنگ دانه های باریت انجام دادند. در این تحقیق به امکان سنجی ساخت بتن سنگین باتوجه به منابع باریت موجود در اطراف شهرستان شاهین دژ پرداخته شده است. براساس نتایج، بتن سنگین ساخته شده از باریت علیرغم وزن مخصوص بیشتر دارای مقاومت فشاری و کششی کمتری نسبت به انواع دیگر است، اما مدول الاستیسیته آن بالاتر است [۹]. «حسن نژاد و برنجیان» در سال ۱۳۹۲

تابشی، نوع، عدد اتمی و چگالی مصالح مورد استفاده در بتن است [۱۱]. کارهای تحقیقاتی عددی و آزمایشگاهی متعددی به منظور محاسبه و برآورد ضریب تضعیف خطی صورت پذیرفته است [۱۴]. μ برای بتن سنگین حاوی باریت به صورت رابطه ۱ است:

$$\mu = 0.055 e^{1.36c} \text{ cm}^{-1} \quad (1)$$

و در مورد بتن با نسبت مشخص باریت

$$\mu = 0.006 e^{1.04\Delta} \text{ cm}^{-1} \quad (2)$$

که C درصد باریت و Δ وزن واحد بتن است.

از دیگر مسائل مهم طراحی بتن های سنگین حفاظتی، مقاومت فشاری آنها است. راکتورهای بتنی پیش تنیده (PCRVT) تحت فشار، تنش و دماهای بیش از سازه های متعارف هستند. این عامل باعث ایجاد ریز ترک و افت پیش تنیدگی در بتن می شود، بنابراین بتن (PCRVT) نه تنها باید دارای چگالی بالا، بلکه باید برای مقاومت فشاری بالایی نیز طراحی شود [۱۲].

همان گونه که گفته شد، در حفاظ پرتوهای γ عمل تضعیف اشعه با جرم ماده محافظ متناسب است. باریت از جمله مواد محافظ مناسب در برابر این اشعه هاست، اما به دلیل محدودیت ذخایر باریت در جهان و قیمت آن، از باریت به تنهایی نمی توان برای ساخت و ساز استفاده کرد، بنابراین از ترکیب این ماده معدنی در بتن، برای حفاظت های هسته ای استفاده می شود. وزن مخصوص بتن حاوی مصالح سنگی مانند باریت $3/45-3/76$ گرم بر سانتیمتر مکعب بوده، که حدود 50% از بتن معمولی بیشتر است [۱۳].

۳- مواد و روش

مصالح به کار رفته در ساخت بتن سنگین در این تحقیق به شرح زیر است:

-سنگ دانه های سنگین: برای انتخاب سنگ دانه های سنگین مناسب، پس از نمونه برداری از پنج معدن باریت شاخ سفید، عبدالله آباد، سرخاب، گرده بردان و قره بلاغ واقع در شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی و انجام آزمایش های مختلف براساس استانداردهای ASTM C637، ASTM C33 و بررسی نتایج، باریت معدن شاخ سفید به دلیل چگالی بالا و عیار مناسب تر برای ساخت بتن سنگین انتخاب گردید (جدول ۱). نتایج آنالیز XRF و وزن مخصوص نمونه باریت معدن شاخ سفید در جدول ۱ آمده است.

طی پژوهشی تأثیر نوع سنگ دانه ها را بر سرعت امواج فراصوت و ریزساختار و مقاومت بتن بررسی کردند. نتایج نشان داد که جنس سنگ دانه تأثیر بالایی بر روی مقاومت فشاری بتن داشته و با تغییر جنس سنگ دانه و افزایش مقاومت، سرعت امواج فراصوت کاهش می یابد [۱۰].

در این تحقیق با توجه به وجود ذخایر مناسبی از باریت در استان آذربایجان غربی به بررسی امکان به کارگیری این منابع معدنی در ساخت بتن سنگین پرداخته شده است. بدین منظور آزمایش های اولیه ای بر روی ذخایر مختلف باریت شهرستان مهاباد انجام گرفته است. سپس به تهیه نمونه های بتن سنگین با ویژگی های مختلف از لحاظ درصد باریت و نسبت اختلاط پرداخته شده است. در نهایت پس از تعیین طرح اختلاط مناسب آزمایش های مختلف مکانیک-سنگی و جذب پرتو بر روی نمونه ها انجام و نمونه با درصد اختلاط مناسب مشخص گردید.

۲- روش تحقیق

باتوجه به پیشرفت های روزافزون صنایع هسته ای و آسیب های ناشی از مواد پرتوزا، ضرورت استفاده از مواد محافظ در برابر این اشعه ها بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. از جمله مواد محافظ مناسب می توان به بتن سنگین اشاره کرد. در فرایند جذب توسط حفاظ های بتنی، جذب اشعه های α ، γ و تشعشع نوترون ها بایستی مورد توجه قرار گیرد. جذب اشعه های α و γ که قدرت نفوذ بالایی دارند متناسب با جرم ماده جذب است و به نوع ماده بستگی ندارد. باتوجه به ترکیب بتن سنگین که مخلوطی از هیدروژن و دیگر هسته های اتمی سبک و سنگین است و می تواند در محدوده نسبتا وسیعی از لحاظ جرم مخصوص ساخته شود، لذا در جذب اشعه های γ ، کند کردن سرعت نوترون ها و جذب آنها موثر است [۱۲]. در حفاظت های بیولوژیکی، قدرت حفاظتی ماده محافظ به سه عامل انرژی اشعه، چگالی ماده جذب و عدد اتمی عناصر موجود در ماده محافظ وابسته است، به طوریکه با افزایش انرژی اشعه، میرایی کاهش ولی با افزایش چگالی ماده جذب و عدد اتمی عناصر موجود در جذب، میرایی افزایش می یابد [۶].

ضریب تضعیف خطی μ که پارامتر معرف اندرکنش بتن با اشعه های تابشی مانند α و γ است، مهم ترین مشخصه کمی در تعیین مقدار نفوذ اشعه در بتن است. میزان این کمیت تابعی از انرژی فوتون

جدول ۱- نتایج آنالیزهای شیمیایی و فیزیکی نمونه‌های ۵ معدن و آنالیز XRF معدن شاخ سفید مهاباد

وزن مخصوص	Pb (ppm)	Zn (ppm)	SrO %	Al ₂ O ₃ %	MnO %	MgO %	CaO %	Fe ₂ O ₃ %	SiO ₂ %	BaSO ₄ %
۴/۲۰	۶۱	۵۳	۰/۴۳	۰/۱۶	۰/۰۳۲	۰/۱۹	۰/۰۸	۰/۴۹	۰/۳۴	۹۷/۷۵
۴/۲۴	-	-	۲/۸۲	۰/۴۵	۱/۸۵	-	۰/۲۹	۴/۲۴	۴/۰۳	۸۶/۳۲
۴/۲۱	-	-	۳/۰۱	۰/۵۵	۲/۱۱	-	۰/۶	۴/۷۹	۵/۲۱	۸۳/۷۳
۳/۸۹	-	-	۵/۷۹	۰/۸۷	۳/۱۵	-	۰/۸۹	۶/۳۷	۸/۲۱	۷۸/۹۳
۳/۵۶	-	-	۶/۸۶	۰/۳۲	۵/۳۸	-	۰/۵۶	۷/۵۸	۸/۴۳	۷۵/۵۶

مناسب‌تری در حالت تازه و سخت شده است، لذا این مقدار سیمان برای ساخت بتن انتخاب گردید. با بررسی اثر نسبت‌های مختلف آب به سیمان ($\frac{W}{C}$)، در نهایت نسبت ۰/۴۸ مناسب تشخیص داده شد. در ادامه با توجه به مقادیر ذکر شده برای سیمان و نسبت $\frac{W}{C}$ و برای بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و هسته‌ای بتن سنگین حاوی سنگدانه‌های باریت، نمونه‌هایی از بتن سنگین با ۰، ۵۰، ۶۵، ۷۵، ۸۵ و ۱۰۰ درصد باریت ساخته شد (جدول ۲). در این نمونه‌ها باریت با توجه به درصد ذکر شده، جای‌گزین سنگدانه‌های شن و ماسه در طرح اختلاط شده است، برای مثال در نمونه با ۵۰٪ باریت، ۵۰٪ از حجم سنگدانه شن و ماسه با باریت جای‌گزین شد.

سایر مصالح مورد استفاده در ساخت بتن شامل: سنگدانه‌های معمولی (شن و ماسه موجود در آزمایشگاه مصالح ساختمانی دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه)، مواد سیمانی (سیمان پرتلند کارخانه سیمان ارومیه)، آب (سیستم آب لوله‌کشی دانشگاه ارومیه). در این تحقیق برای دستیابی به طرح اختلاط مناسب بتن از روش حجم مطلق استفاده شد. پس از انجام ۴ آزمایش با مقدار مواد سیمانی ۳۲۵، ۳۵۰، ۵۰۰ و ۵۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب، اثر مواد سیمانی در خواص بتن سنگین ساخته شده بررسی گردید. براساس نتایج بتن با مقدار ۳۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب سیمان دارای خواص

جدول ۲- طرح اختلاط بتن

ماسه (kg/m ³)	شن (kg/m ³)	باریت (kg/m ³)	سیمان (kg/m ³)	$\frac{W}{C}$	% اختلاط باریت
۱۰۵۰	۷۰۰	۰	۳۵۰	۰/۴۸	۰
۹۴۵	۶۳۰	۱۷۵	۳۵۰	۰/۴۸	۵۰
۷۸۷/۵	۵۲۵	۴۳۷/۵	۳۵۰	۰/۴۸	۶۵
۵۲۵	۳۵۰	۸۷۵	۳۵۰	۰/۴۸	۷۵
۲۶۲/۵	۱۷۵	۱۳۱۲/۵	۳۵۰	۰/۴۸	۸۵
۰	۰	۱۷۵۰	۳۵۰	۰/۴۸	۱۰۰

گردید. همچنین ضریب تضعیف بتن در مقابل چشمه گاما با استفاده از کلیماتور و آشکارساز گاما اندازه‌گیری شد. لازم به ذکر است، در پروسه ساخت بتن سنگین در این تحقیق به منظور عدم وجود خطا، تمامی بررسی‌ها و آزمایش‌ها براساس استانداردهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و همچنین استانداردهای ASTM انجام گرفته است.

بر روی نمونه‌ها آزمایش‌های فیزیکی و مکانیکی شامل چگالی (استاندارد ASTM C642)، درصد جذب آب، مقاومت فشاری (استاندارد BS1881 PART 4)، مقاومت کششی، مدول الاستیسیته، سختی اشमित و سرعت امواج التراسونیک انجام گرفت. سپس با استفاده از کد کامپیوتری MCNP، ضریب تضعیف بتن سنگین برای چشمه‌های گامای کبالت-۶۰ و سزیم-۱۳۷ محاسبه

۴- بحث و نتایج


۴-۱- توزیع ابعادی و تعیین چگالی مصالح مصرفی

ابتدا بر روی مصالح مورد استفاده برای ساخت بتن سنگین شامل باریت، شن و ماسه آنالیز سرندي انجام گرفت. نتایج مربوط به این آنالیز در شکل ۱ نمایش داده شده است. باتوجه به شکل، d_{80} نمونه باریت ۱۴/۵ میلیمتر و شن و ماسه ۱۵/۵ میلیمتر است که نشان دهنده وجود فضاهای خالی در میان مصالح تشکیل دهنده بتن است. به منظور کاهش میزان تخلخل، مصالح ریزدانه (باریت و شن و ماسه ریزدانه با اندازه ذرات کمتر از ۱۰۰ مش) به ترکیب مذکور اضافه گردید.

میانگین چگالی باریت ۴/۳ گرم بر سانتیمترمکعب و شن و ماسه ۲/۸ گرم بر سانتیمترمکعب است. باتوجه به این که در سپرهای محافظتی با استفاده از بتن سنگین، میزان جذب به جرم واحد حجم بتن وابسته است، انتظار می رود با توجه به چگالی باریت، قدرت محافظتی بتن سنگین با ترکیب ۱۰۰٪ باریت مناسب باشد. همچنین در طی آزمایشی، میزان جذب آب توسط باریت و سنگ دانه شن و ماسه بررسی گردید، میزان جذب آب توسط باریت ۳/۹۷٪ و شن و ماسه ۰/۲۶٪ است که میزان جذب آب باریت حدود ۱۵ برابر جذب آب توسط شن و ماسه است.


۴-۲- تعیین مقدار چگالی نمونه ها

همان گونه که در بخش پیش بیان شد، پنج نمونه بتن سنگین با درصد های مختلف باریت و نسبت آب به سیما ۰/۴۸ مطابق استانداردهای ASTM تهیه گردید. پس از آن آزمایش هایی برای تعیین ویژگی های بتن حاوی درصد های مختلف باریت طراحی گردید. در گام اول چگالی نمونه ها اندازه گیری شد، نتایج مربوط به این آزمایش در شکل ۳ نمایش داده شده است. با توجه به شکل، مقدار چگالی بتن با افزایش درصد باریت با یک رابطه خطی افزایش پیدا می کند و در حالت اختلاط ۱۰۰٪ سنگدانه باریت، میزان چگالی به ۳/۳۶۲ گرم بر سانتیمترمکعب رسیده است که در حدود ۱/۵ برابر چگالی بتن بدون باریت است. بنابراین باتوجه به رابطه تجربی ۲، مقدار ضریب تضعیف خطی برای بتن سنگین حاوی ۱۰۰٪ باریت، 0.197 cm^{-1} است.




شکل ۱- آنالیز سرندي نمونه باریت معدن شاخ سفید و شن و ماسه

نتایج مربوط به آزمایش های اندازه گیری چگالی فضایی خشک، چگالی فضایی اشباع و چگالی ظاهری نمونه باریت معدن شاخ سفید و نمونه شن و ماسه در شکل ۲ آمده است.




شکل ۳- رابطه چگالی بتن با درصد اختلاط باریت




شکل ۲- چگالی نمونه باریت معدن شاخ سفید و شن و ماسه

۴-۳- اندازه گیری مقاومت فشاری تک محوره




شکل ۴- مسیرهای محتمل ترک خوردگی در بتن

به کارگیری سنگ دانه های سنگین علیرغم دارا بودن وزن و چگالی بالا نسبت به سنگ دانه های معمولی، تاثیر چشمگیری بر روی مشخصه مقاومت بتن نمی گذارند. مطابق مشاهدات تجربی در بیشتر موارد دلیل این شکست زودرس، توزیع و انتشار ترک در بتن است که در مسیر ۲ شکل ۴ نشان داده شده است، یعنی شکست در قسمت خمیری بتن رخ داده و ارتباطی با جنس سنگ دانه های مصرفی ندارد.



شکل ۵- رابطه مقاومت فشاری با درصد باریت در بتن سنگین

الگوی ترک خوردگی در مسیر ۱ شکل ۴ زمانی اتفاق می افتد که مقاومت سنگدانه ها کمتر از مقاومت خمیر سیمان باشد. نتایج آزمایش مقاومت فشاری نمونه های حاوی درصد های مختلف باریت در شکل ۵ نشان داده شده است. براساس شکل ۵ با افزایش درصد باریت، مقاومت فشاری تک محوره کاهش یافته است. مقدار مقاومت فشاری تک محوره ۲۸ روزه، در نمونه با ۱۰۰ درصد سنگ دانه باریت ۳۸۶/۷۳ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است که در مقایسه با نمونه بدون باریت ۲۷/۹ درصد کاهش یافته است. کاهش مقاومت فشاری در مقاومت ۲۸ روزه بتن با شیب بیشتری نسبت به مقاومت ۷ روزه نمود یافته است. کاهش مقاومت فشاری در این آزمایش به دلیل اندازه ذرات مواد تشکیل دهنده بتن است که باعث ایجاد فضای خالی در بین قطعات بتن شده است. بنابراین توزیع شکست در این نمونه ها از نوع مسیر ۲ شکل ۴ است و در قسمت خمیر سیمان اتفاق می افتد.



شکل ۶- رابطه میان سختی اشمیت و درصد باریت

۴-۴- مقاومت کششی، مدول الاستیسیته، سرعت امواج التراسونیک و سختی اشمیت

طبق آزمایش های تکمیلی انجام گرفته در آزمایشگاه بتن، مقاومت کششی بتن سنگین با ترکیب ۱۰۰٪ باریت ۵۴/۸ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع، مدول الاستیسیته آن $۲/۶۳ \times ۱۰^۵$ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و سرعت امواج اولتراسونیک در آن ۴/۸۰ کیلومتر بر ثانیه محاسبه گردید. همچنین عدد بازگشتی چکش اشمیت نمونه ها اندازه گیری شد. نتایج این آزمایش در شکل ۶ نمایش داده شده است. همان گونه که مشاهده می شود با افزایش میزان باریت مقدار سختی اشمیت نیز متناسب با آن افزایش یافته است و در حالت ۸۵ درصد اختلاط باریت به ماکزیمم مقدار ۳۹/۴ خود رسیده است.

۴-۵- ضریب تضعیف خطی براساس کد MCNP و آنالیز شیمیایی

با توجه به اینکه بتن های با ۰ و ۱۰۰ درصد باریت دارای بهترین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی برای بررسی مقادیر ضریب تضعیف بوده اند، این نمونه ها برای محاسبات کد کامپیوتری

MCNP و آنالیز شیمیایی برای محاسبه ضریب تضعیف انتخاب شدند. ضرایب تضعیف نمونه ها برای چشمه های کبالت-۶۰ و سزیم-۱۳۷ اندازه گیری و نتایج محاسبات انجام شده در جدول ۳ آمده است. مقدار μ برای چشمه γ کبالت-۶۰ در نمونه بدون باریت 0.14 cm^{-1} و در نمونه با 1.00% باریت 0.22 cm^{-1} است که در حدود 0.57% افزایش داشته است. همچنین مقدار ضریب تضعیف برای چشمه γ سزیم-۱۳۷ با افزایش درصد باریت از صفر به 1.00% درصد، نیز در حدود 0.57% افزایش داشته است. مقادیر محاسباتی با استفاده از کد MCNP برای نمونه با 1.00% باریت و برای چشمه های کبالت-۶۰ و سزیم-۱۳۷ به ترتیب 0.21 cm^{-1} و 0.28 cm^{-1} است که دارای اختلاف ناچیزی با مقادیر آزمایشگاهی است.

جدول ۳- نتایج محاسبات و اندازه گیری ضریب تضعیف بتن سنگین

نوع بتن	μ بتن برای چشمه گاما C ₀₋₆₀			μ بتن برای چشمه گاما C _{S-137}		
	محاسباتی	آزمایش	% اختلاف	محاسباتی	آزمایش	% اختلاف
بتن ۰٪ باریت	۰/۱۳	۰/۱۴	۷/۷	۰/۱۷	۰/۱۹	۱۱/۸
بتن ۱۰۰٪ باریت	۰/۲۱	۰/۲۲	۴/۸	۰/۲۸	۰/۳۰	۷/۱

۵- نتیجه گیری

0.53% تعیین شده که به مراتب کمتر از نمونه معمولی بوده و باعث دوام بتن در برابر عوامل محیطی مهاجم می شود. مقاومت فشاری و کششی بتن سنگین با ترکیب 1.00% باریت به ترتیب $386/73$ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و $54/8$ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و مدول الاستیسیته آن $2/63 \times 10^5$ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است. عدد بازگشتی چکش اشमित و سرعت امواج اولتراسونیک نیز به ترتیب $39/4$ و $4/80$ کیلومتر بر ثانیه است. مقایسه نتایج فوق با نتایج به دست آمده برای بتن معمولی نشان می دهد که افزودن باریت سبب کاهش مقاومت فشاری تک محوره و مقاومت کششی بتن می شود.

تقدیر و تشکر

با کمال تقدیر و تشکر از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه ارومیه جهت حمایت های مالی در انجام این پروژه و همچنین تشکر فراوان از جناب آقای مهندس مرتضی رنجی و شرکت پودر سازان که ما را در انجام این تحقیق یاری فرمودند.

۶- مراجع

[۱] ستارپور، مسعود. "تاثیر اندازه ذرات و جنس مصالح طبیعی سنگین بر ویژگی های مهندسی و میرایی اشعه گاما در بتن". پایان نامه کارشناسی ارشد (۱۳۹۲)، دانشگاه تربیت مدرس، ص ۲.

بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن های سنگین ساخته شده با درصد های مختلف باریت نشان می دهد که وجود باریت در بتن باعث افزایش جرم واحد حجم، کاهش سرعت امواج التراسونیک و همچنین کاهش چشمگیر ضرایب تضعیف امواج گاما می شود. ضرایب تضعیف بتن سنگین (1.00% باریت) برای پرتوهای γ کبالت-۶۰ و سزیم-۱۳۷ با استفاده از کامپیوتری MCNP به ترتیب 0.21 cm^{-1} و 0.28 cm^{-1} و با استفاده از آزمایش 0.22 cm^{-1} و 0.30 cm^{-1} محاسبه گردید. در شرایط مشابه ضرایب تضعیف بتن معمولی (0% باریت) نیز محاسبه و اندازه گیری شد. مقایسه ضرایب تضعیف نشان داد که متوسط ضریب تضعیف محاسباتی و عملیاتی در بتن سنگین به ترتیب 0.57% و 0.61% بیشتر از بتن معمولی است. در نهایت با توجه به نتایج آزمایش ها خواص فیزیکی، مکانیکی و هسته ای بتن سنگین برای ساخت حفاظ پرتوهای γ از نظر سازه ای مناسب است. بنابراین برای یک میزان تضعیف ثابت برای پرتوهای γ با انرژی های متداول، می توان با استفاده از بتن سنگین، ضخامت حفاظ مورد نیاز را به مقدار قابل ملاحظه ای (حدود 60%) کاهش داد. از طرف دیگر چگالی با افزایش درصد باریت افزایش یافته و بیشترین مقدار آن در ترکیب 1.00% باریت و به مقدار $3/362$ گرم بر سانتیمتر مکعب است که این مقدار 65% بیش از چگالی بتن بدون باریت است همچنین میزان جذب آب در بتن سنگین حاوی باریت

- [14] Demir, F. and Un, A. "Radiation transmission of colemanite, tincalconite and unexcited for 6 and 18 MV X-rays by using linear accelerator", Applied Radiation and Isotopes, 72(2013), pp: 1-5.
- [2] Demir, F., Budak, G., Karabulut, A., Sahin, R., Oltulu, M., Şerifoğlu, K., Un, A. "Radiation transmission of heavyweight and normal-weight concretes containing colemanite for 6 MV and 18 MV X-rays using linear accelerator", Annals of Nuclear Energy, 37(2010), pp:339-344.
- [3] Akkurt, I., Basyigit, C., Kilincarslan, S., Mavi, B., Akkurt, A. "Radiation shielding of concretes containing different aggregates", Cement & concrete Composites, 28(2006), pp: 153-157.
- [4] Gencil, O., Ozel, C., Brostow, W., & Martinez-Barrera, G. "Mechanical properties of self-compacting concrete reinforced with polypropylene fibers", Materials Research Innovations, 15, 3(2011), pp: 216-225.
- [5] Kharita, M. H., Takeyeddin, M., Alnassar, M., & Yousef, S. "Development of special radiation shielding concretes using natural local materials and evaluation of their shielding characteristics", Progress in Nuclear energy, 50, 1(2008), pp: 33-36.
- [6] احمدی، جمال؛ عزیزی، حسام؛ کوهی، میثم. "بررسی تاثیر ژئولیت در عیارهای مختلف سیمان بر روی مقاومت و نفوذپذیری بتن"، مجله تحقیقات بتن، سال هشتم، (۱۳۹۴)، صص: ۱۸-۵.
- [7] Demir, F. Budak, G. Sahin, R. Karabulut, A. "Determination of radiation attenuation coefficients of heavyweight and normal-weight concretes containing colemanite and barite". Annals of Nuclear Energy, 38(2011), pp: 1274-1278.
- [8] Bekir Topcu, I. "properties of heavyweight concrete produced with barite". Cement & concrete research, 33(2003), pp: 815-822.
- [۷] قلی‌پور فیضی، مهدی؛ مجتهدی، علیرضا؛ لطف‌الهی یقین، محمدعلی. "آزمایش و ارزیابی خصوصیات مکانیکی بتن سنگین تهیه شده از سنگدانه‌های باریت"، فصلنامه آنالیز سازه-زلزله، (۱۳۹۵)، صص: ۴۲-۳۵.
- [۱۰] حسن‌نژاد، مرتضی؛ برنجیان، جواد. "بررسی اثر جنس سنگدانه در سرعت امواج فراصوت و ریزساختار و ناحیه انتقال بتن مقاومت بالا"، مجله تحقیقات بتن، سال پنجم، (۱۳۹۲)، صص: ۳۱-۱۹.
- [11] Ouda, A. "Development of high performance heavy density concrete using different aggregates for gamma-ray shielding". Progress in Nuclear Energy, 79(2015), pp: 48-55.
- [۱۲] رمضانیاپور، علی‌اکبر. "بتن (ریزساختار، خواص و اجزا)". ترجمه، (۱۳۸۳)، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
- [۱۳] بهرامی، عطااله. "گزارش طرح بررسی فرآوری باریت‌های استان آذربایجان غربی جهت مصارف دارویی با ارزش افزوده بالا"، (۱۳۸۵)، دانشگاه ارومیه.

Heavyweight concrete produced with using of Barite aggregates of W-Azerbaijan mines

Ataallah Bahrami *

Assistant professor of mineral processing, Department of mining, university of uremia.

Fatemeh Kazemi

Graduate of MSC mining engineering, university of uremia

said Ali Saidpoor

Expert of civil engineering department, university of uremia

Mahdi Mutab

Expert of mine engineering department, university of uremia

Abstract

Heavyweight concrete has a special place in the construction of reactors in nuclear power plants, medical centers, accelerators research centers and military centers as protective panels. Purpose of this research, is design and manufacture of heavyweight concrete with using of barite reserves of W-Azerbaijan province. Therefore, after conducting preliminary studies on several samples of barite ore, barite ore from Shakh-Sefid mine (in Mahabad County) has been appropriated, according to ASTM C637 and ASTM C33 standards for the production of heavyweight concrete. The concrete mix designed with doing several test, and was prepared concrete with different percent of barite and heavyweight concrete made of 100% barite. In all cases the amount of cement and W/C ratio fixed, respectively is 350 (kg/m³) and 0.48. Different experimental such as physical, mechanical and nuclear doing upon the sample. The results showed that heavyweight concrete is made by combining 100% Barite (instead of sand) has a density about 3.362 (gr/cm³), compressive strength 386.73 (kg/cm²), tensile strength 54.8 (kg/cm²), modulus of elasticity 2.63×10⁵ (kg/cm²), the ultrasonic wave velocity 4.80 (km/s) and attenuation coefficients for radiation sources of cobalt-60 and cesium-137, respectively is 0.22 cm⁻¹ and 0.30 cm⁻¹.

Keywords: Barite aggregate, heavyweight concrete, physical & mechanical properties, radioactive, W-Azerbaijan.

* Corresponding Author: a.bahrami@urmia.ac.ir

