

بررسی تأثیر افزایش سیمان در دما و زمان‌های مختلف بر خواص رئولوژی بتن خودتراکم

سید عظیم حسینی *

استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

علی زال نژاد

دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

چکیده

بتن خودتراکم در برابر تغییرات دما نسبت به بتن معمولی، دارای حساسیت بیشتری می‌باشند. افزایش دما، بر نرخ هیدراتاسیون سیمان تأثیر می‌گذارد که اشتباهات جزئی در مصرف سیمان سبب مشکلات قابل توجهی در خواص بتن تازه خودتراکم به‌ویژه از دست دادن کارایی می‌شود. از این رو برای کنترل کارایی در بتن خودتراکم، نیاز به آزمایش‌های متعدد در مقدار سیمان می‌باشد. در این تحقیق برای اندازه‌گیری خواص رئولوژی، دمای مخلوط‌های بتن با توجه به شرایط محیطی فصل‌های مختلف انتخاب شده است. از این جهت، برای انجام آزمایش‌های کارایی و رئولوژی، ساخت نمونه‌ها در فصل‌های مختلف سال به انجام رسید. بر اساس نتایج به دست آمده از تنش جاری شدن و لزجت خمیری حاصل از دستگاه رئومتر در طول زمان ۶۰ دقیقه، افزایش سیمان تا ۴۴۰ کیلوگرم بر مکعب، سبب بهبود رئولوژی می‌شود. با استناد به دیگر نتایج تحقیق، باید برای بهبود رئولوژی از بالا رفتن دمای بتن و زمان بتن‌ریزی کاست، زیرا در غیر این صورت، باعث سخت شدگی بتن و در نتیجه کاهش رئولوژی می‌شود.

واژه‌های کلیدی: بتن خودتراکم، رئولوژی، سیمان، کارایی، دما، زمان.

* نویسنده مسئول: azim_hosseini@azad.ac.ir

۱- مقدمه

شیمیایی، مقدار سیمان، نسبت آب به پودر و تغییر در دیگر اجزای تشکیل دهنده بتن کاهش داد [۲، ۴-۷ و ۱۲].

دمای محیط ایده آل برای بتن ریزی از ۲۰ تا ۲۳ درجه سلسیوس متغیر هست اما این دما همیشه امکان پذیر نیست، به ویژه برای پروژه هایی با مقیاس بزرگ تر که بتن ریزی شان پیوسته هست. مگر اینکه تمهیدات مناسبی برای بتن در نظر گرفته شود. در تحقیقات گذشته، استفاده از نسل جدید فوق روان کننده ها، خنک سازی و یا گرم کردن مواد اولیه بتن برای بتن های در معرض شرایط بد محیطی ارائه شده است [۱۳-۱۵]. اثر دما بر مخلوط با نسبت زیاد آب به پودر (شامل سیمان و پودر سنگ)، متفاوت از مخلوط با نسبت کم آب به پودر است در بتن خودتراکم، کاهش نسبت آب به پودر، به طور قابل توجهی زمان گیرش را تسریع می بخشد و اثر منفی در حفظ کارایی دارد بنابراین برای حمل و نقل های طولانی و بتن ریزی های حجیم در محل ساخت و ساز، بایستی آب مخلوط اضافه تر شود، اما مقاومت فشاری به شدت تحت تأثیر نسبت آب به سیمان می باشد نسبت آب به سیمان بالا، دلیل اصلی کاهش مقاومت فشاری بتن می باشد [۱۲ و ۱۶-۱۸].

در تحقیق دیوارا^۲ و همکارانش در سال ۲۰۱۲ [۱۹]، دو روش پیش اختلاط و مقدار مصرفی بالا که بیانگر زمان اضافه کردن آب و افزودنی های شیمیایی به بتن خودتراکم می باشد برای کاهش تأثیر زمان حمل و نقل و کاهش تأثیر هوای سرد و گرم، مقایسه شده اند. روش پیش اختلاط متشکل از اضافه کردن آب اضافی و یا مواد افزودنی درست قبل از بتن ریزی، برای بازگرداندن کارایی مورد نظر هست البته پیش اختلاط با مواد افزودنی به جای آب، مناسب تر است، چراکه استفاده از آب می تواند اثرات جانبی بر روی خواص تازه و قابلیت بتن سخت شده را القا کند. همچنین روش مقدار مصرفی بالا شامل استفاده از مقدار اولیه بالاتر آب و مواد افزودنی در کارخانه بتن می باشد در این روش، مقدار آب و مواد افزودنی باید متناسب با شرایط محیطی انتخاب شود تا کاهش کارایی و لزجت خمیری ایجاد شده توسط زمان حمل و هوای گرم را جبران کند.

از دیگر پارامترهای تأثیرگذار در بتن تازه خودتراکم، فوق روان کننده هست. در تحقیق نهدی^۳ و المارتینی^۴ در سال ۲۰۰۹ [۲۰]،

بررسی کارایی و رئولوژی بتن برای جلوگیری از انسداد در لوله های بتن ریزی و عبور از بین آرماتورهای متراکم امری ضروری است، فشار پمپ، طول لوله و مقدار جذب آب سنگ دانه به دلیل تغییر در خواص رئولوژی بتن حائز اهمیت می باشد [۱].

رفتار رئولوژی بتن تازه، تحت تأثیر درجه حرارت قرار دارد. این امر مشکل مهمی در بتن خود تراکم است. حتی تغییرات کوچک در درجه حرارت، سبب از دست دادن قسمت قابل توجهی از خواص جریان می شود، از این رو باید توجه داشت که دما عامل مهمی است که در رئولوژی اثرگذار هست [۲ و ۳]. تغییرات در تنش جاری شدن و لزجت خمیری مخلوط با درجه حرارت، نشان روند مبهم وابسته به سیمان و سطح مخصوص سیمان هست. بنابراین از آنجا که دما، نقش مهمی در هیدراتاسیون سیمان و رئولوژی بتن خودتراکم دارد باید در نظر گرفته شود [۴-۷]. اغلب روش های منتشر شده در طراحی بتن خودتراکم، سعی در بهینه سازی دانه بندی و مقدار سیمان، برای بهینه کردن جریان و پایداری موفقی خمیر، ملات و بتن تازه دارند [۲].

سازگاری سیمان و فوق روان کننده نیز به طور سنتی با استفاده از خمیر سیمان آزمایش می شود. بنابراین، می توان گفت که طراحی و توسعه بتن خودتراکم بر پایه آزمایش رئولوژی خمیر سیمان قرار دارد. با این حال تأثیر عوامل مختلف بر خواص رئولوژی خمیر سیمان و بتن تازه همیشه صریح نیستند [۸]. از سوی دیگر ملات نیز به عنوان یک مدل برای پیش بینی خواص رئولوژی بتن خودتراکم به عنوان تابعی از زمان و درجه حرارت پیشنهاد می شود. طبق مطالعات پیشین سازگاری بین خواص رئولوژی ملات و بتن تازه خود تراکم وجود دارد [۹].

طبق آیین نامه ACI 238 [۱۰] و تحقیق لوکوسکی^۱ [۱۱]، افزایش دما، سبب افزایش نرخ رشد تنش جاری شدن و کاهش نرخ رشد لزجت خمیری می شود. افزایش دما به دلیل تبخیر سریع آب اختلاط و شتاب هیدراتاسیون سیمان سبب از دست دادن خواص جریان و سخت شدن بتن ریزی می شود. حساسیت خواص رئولوژی به تغییرات دما، معمولاً به خواص سیمان و فوق روان کننده مربوط می شود. این مشکلات را می توان با استفاده از افزودنی

³ Nehdi

⁴ Al-Martini

¹ Łukowski

² Diawara

میلی متر هستند مشخصات فیزیکی سنگدانه‌های مصرفی در جدول ۲ و دانه‌بندی آن‌ها در شکل ۱ نشان داده شده است.

جدول ۱- خصوصیات شیمیایی و فیزیکی سیمان

| مشخصات شیمیایی و فیزیکی | سیمان پرتلند |
|--------------------------------|--------------|
| SiO ₂ | ۲۰/۷۴ |
| Al ₂ O ₃ | ۴/۹۰ |
| Fe ₂ O ₃ | ۳/۵۰ |
| MgO | ۱/۲۰ |
| CaO | ۶۲/۹۵ |
| SO ₃ | ۳/۰۰ |
| C ₃ S | ۵۷/۶ |
| C ₂ S | ۱۸/۱ |
| C ₃ A | ۵/۸ |
| C ₄ AF | ۱۱/۱۶ |
| افت حرارتی | ۱/۵۶ |
| باقی مانده نامحلول | ۰/۷۴ |
| وزن مخصوص (kg/m ³) | ۳۱۵۰ |

جدول ۲- مشخصات فیزیکی سنگدانه‌های مصرفی

| مصالح | جرم حجمی دانه‌ای اشباع با سطح خشک (kg/m ³) | جذب آب (%) |
|-----------|--|------------|
| شن | ۲۵۷۰ | ۲/۹۴ |
| ماسه درشت | ۲۷۰۰ | ۳/۲۳ |
| ماسه ریز | ۲۷۵۰ | ۳/۰۷ |

در این تحقیق از فوق‌روان‌کننده بر پایه پلی‌کربوکسیلات و از افزودنی اصلاح‌کننده لزجت بر پایه پلی‌ساکارید که به ترتیب داری وزن مخصوص ۱۰۳۰ kg/m³ و ۱۵۰۰ kg/m³ می‌باشد استفاده شده است.

۲-۲- نسبت‌های اختلاط، نمونه‌برداری و رویه آزمایش
مخلوط‌های بتن خودتراکم با توجه به دستورالعمل -ACI 237R 07 [۱۳]، با نسبت آب به سیمان ۰/۴۲ ساخته شده است که در جدول ۳ نشان داده شده است. در این مخلوط‌ها، V بیانگر نوع بتن

اثرات دما و زمان در تکامل ویژگی‌های رئولوژی مخلوط‌های بتن خودتراکم حاوی ترکیب فوق‌روان‌کننده‌های پلی‌کربوکسیلات، ملامین سولفونات و نفتالین سولفونات مورد بررسی قرار گرفت. افزایش مقدار پلی‌کربوکسیلات تا مرز اشباع شدن سبب کاهش تنش جاری شدن و افزایش مقدار پلی‌کربوکسیلات فراتر از مقدار اشباع، سبب افزایش تنش جاری شدن می‌شود و به عبارتی مقدار اشباع، به مقدار بهینه فوق‌روان‌کننده پلی‌کربوکسیلات جهت رسیدن به تنش جاری شدن کمتر است. همچنین پلی‌کربوکسیلات یک عامل مؤثر در بتن خودتراکم می‌باشد زیرا با مقدار کم پلی-کربوکسیلات، قادر به دستیابی به مقادیر کم تنش جاری شدن می‌باشد که به همین منظور در این تحقیق از فوق‌روان‌کننده پلی-کربوکسیلات مورد استفاده قرار گرفته است.

در تحقیقات گذشته، روش‌های حفظ کارایی، اثر نوع فوق‌روان‌کننده‌ها و نحوه استفاده از فوق‌روان‌کننده‌ها برای کنترل کارایی بتن خودتراکم تحت شرایط مختلف محیطی بررسی می‌شد. ولی در این تحقیق تحت شرایط واقعی ساختمانی، یعنی بدون آنکه تمهیدات دمایی بتن در نظر گرفته شود پس از رساندن دمای بتن به دمای محیط، به بررسی و مقایسه اثر افزایش مقدار سیمان به‌عنوان تابعی از دما و زمان بر روی خواص رئولوژی بتن خودتراکم، به‌ویژه تنش جاری شدن و لزجت خمیری با استفاده از دستگاه رئومتر پرداخته شده است. در این تحقیق، ابتدا با استفاده از آزمایش‌های کارایی، به طور کیفی تنش جاری شدن و لزجت خمیری مخلوط‌های بتن تازه خودتراکم مقایسه می‌شود. سپس با استفاده از دستگاه رئومتر، به‌طور کمی پارامترهای رئولوژی تنش جاری شدن و لزجت خمیری مخلوط‌های بتن خودتراکم مورد بررسی قرار می‌گیرد.


۲- برنامه آزمایشگاهی

۲-۱- مصالح مصرفی

در این تحقیق ۹ طرح مخلوط با مقادیر مختلف سیمان ساخته شده است. در ساخت بتن‌ها از سیمان پرتلند نوع ۲ کارخانه سیمان آبیگ استفاده شده است که مشخصات شیمیایی و فیزیکی سیمان مصرفی، در جدول ۱ آورده شده است.

سنگدانه‌های در این پژوهش شامل شن، ماسه درشت و ماسه ریز است که به ترتیب دارای حداکثر اندازه ۱۲/۵، ۴/۷۵ و ۲/۳۶

باقی مانده، در مخلوط کن ریخته شده و به مدت ۳ دقیقه اختلاط صورت می‌گیرد سپس به مدت ۳ دقیقه فرآیند متوقف می‌شود در نهایت فرآیند اختلاط دو دقیقه دیگر ادامه یافته است تا بتن مورد نظر حاصل شود. در گام آخر، اسلامپ بتن تازه خودتراکم کنترل می‌گردد. در این شرایط اگر اسلامپ بتن خودتراکم از اسلامپ هدف کمتر باشد فوق‌روان کننده پلی‌کربوکسیلات اضافه می‌گردد و دوباره اختلاط صورت می‌گیرد، ولی در صورتی که اسلامپ بتن خودتراکم از اسلامپ هدف کمتر باشد مخلوط بتن دوباره ساخته می‌شود. نهایتاً پس از رسیدن بتن به اسلامپ هدف، آزمایش‌های کارایی بر روی بتن تازه انجام می‌گردد و سپس بتن تازه در طول زمان ۶۰ دقیقه در دستگاه رثومتر قرار می‌گیرد.



شکل ۱- منحنی دانه‌بندی مصالح سنگی و مخلوط بتن خودتراکم

خودتراکم می‌باشد که به معنای بتن خودتراکم با افزودنی اصلاح‌کننده لزجت می‌باشد و عدد بعد از V بیانگر عیار سیمان می‌باشد که در سه دسته ۴۲۰، ۴۴۰ و 460 kg/m^3 تعریف شده‌اند. اسلامپ هدف $70.0 \pm 1.0 \text{ mm}$ انتخاب شد. دمای بتن با توجه به شرایط محیطی برای فصل‌های مختلف انتخاب شده است. ۳ محدوده دمایی یعنی دمای پایین ۸ تا ۱۰ درجه سلسیوس، دمای معمولی ۲۰ تا ۲۲ درجه سلسیوس و دمای بالا ۳۰ تا ۳۲ درجه سلسیوس به دست آمده است که در جدول ۳، بعد از عیار سیمان، با نمادهای L، N و H نشان داده شده است. برای رساندن دمای بتن خودتراکم به دماهای مختلف، ساخت نمونه‌های بتن خودتراکم در فصل‌های مختلف انجام شده است برای رسانیدن دمای بتن به دمای محیط همه مصالح شامل سنگدانه و سیمان در فضای محیط گذاشته شد و سپس برای رساندن دمای بتن به دمای محیط، دمای آب تغییر داده می‌شود.

برای ساخت مخلوط‌ها در گام اول ابتدا شن و ماسه به همراه یک سوم آب اختلاط در داخل مخلوط کن ریخته شده، سپس مخلوط کن به مدت زمان ۱ دقیقه روشن شده است تا مصالح سنگی به طور یکنواخت در مخلوط کن پخش شوند. در گام دوم سیمان و یک سوم آب به همراه فوق‌روان کننده پلی‌کربوکسیلات به مخلوط کن اضافه شده و تا ۳ دقیقه اختلاط صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است که در این گام برای پخش بهتر فوق‌روان کننده در سیمان، فوق‌روان کننده ابتدا در آب حل شده است و سپس به سیمان اضافه شده است. در گام سوم اصلاح‌کننده لزجت پس حل شدن در یک سوم آب

جدول ۳- جزئیات طرح مخلوط بتن‌های خودتراکم حاوی مقادیر مختلف سیمان

| شناسه مخلوط | شناسه مخلوط | | | | نسبت آب به پلی‌کربوکسیلات (درصد وزن سیمان) | اصلاح‌کننده لزجت (درصد وزن سیمان) | دمای محیط |
|-------------|-------------|-----|-----|-----------|--|-----------------------------------|-----------|
| | سیمان | آب | شن | ماسه درشت | | | |
| V420-L-ref | ۴۲۰ | ۱۷۶ | ۷۱۳ | ۷۱۳ | ۰/۴۲ | ۰/۵۴ | ۹/۰ |
| V420-N-ref | ۴۲۰ | ۱۷۶ | ۷۱۳ | ۷۱۳ | ۰/۴۲ | ۰/۵۷ | ۲۱/۲ |
| V420-H-ref | ۴۲۰ | ۱۷۶ | ۷۱۳ | ۷۱۳ | ۰/۴۲ | ۰/۶۱ | ۳۱/۸ |
| V440-L | ۴۴۰ | ۱۸۵ | ۶۹۶ | ۶۹۶ | ۰/۴۲ | ۰/۶۲ | ۸/۷ |
| V440-N | ۴۴۰ | ۱۸۵ | ۶۹۶ | ۶۹۶ | ۰/۴۲ | ۰/۶۳ | ۲۰/۴ |
| V440-H | ۴۴۰ | ۱۸۵ | ۶۹۶ | ۶۹۶ | ۰/۴۲ | ۰/۶۸ | ۳۰/۷ |
| V460-L | ۴۶۰ | ۱۹۳ | ۶۸۱ | ۶۸۱ | ۰/۴۲ | ۰/۵۸ | ۸/۵ |
| V460-N | ۴۶۰ | ۱۹۳ | ۶۸۱ | ۶۸۱ | ۰/۴۲ | ۰/۶۲ | ۲۰/۶ |
| V460-H | ۴۶۰ | ۱۹۳ | ۶۸۱ | ۶۸۱ | ۰/۴۲ | ۰/۶۵ | ۳۱/۵ |

۳-۲- روش‌های آزمایش

آزمایش جعبه L، به این صورت است که بعد از پر کردن دستگاه از بتن خودتراکم و بلند کردن دریچه، نسبت انسداد ارتفاع (H_2/H_1) ، اندازه‌گیری می‌شود. کل آزمایش باید در مدت حداکثر ۵ دقیقه انجام شود هدف از این آزمایش قابلیت پرکنندگی عبور بتن تازه می‌باشد.

آزمایش قیف V، مدت زمان خروج بتن از قیف V شکل می‌باشد که به‌عنوان معیاری برای تعیین قابلیت پرکنندگی و لزجت خمیری بتن می‌باشد هرچه زمان اندازه‌گیری شده کمتر باشد، قابلیت عبور و روانی SCC بیشتر خواهد بود و زمان طولانی‌تر به مفهوم بلوکه شدن یا انسداد بتن می‌باشد.

برای اندازه‌گیری معیارهای رئولوژی، از دستگاه رئومتر مطابق شکل ۳ استفاده می‌شود. پارامترهای اندازه‌گیری شده توسط دستگاه رئومتر، تنش جاری و لزجت خمیری می‌باشد.



شکل ۳- دستگاه رئومتر

این دستگاه از یک مخزن استوانه‌ای، یک پره ۴ تیغه متحرک با حرکت دورانی، یک موتور اعمال گشتاور پیچشی و یک دستگاه محاسبه گر به همراه نمایشگر تشکیل شده است. مخزن استوانه‌ای دارای ارتفاع ۳۲ سانتیمتر و به حجم ۲۹ لیتر می‌باشد. پره شامل یک میله می‌باشد که به انتهای آن چهار تیغه مستطیلی متصل شده است. این پره درون مخزن حاوی بتن قرار می‌گیرد و ابتدای آن به موتور اعمال گشتاور پیچشی متصل است که گشتاور اعمال شده را به نمونه بتن داخل مخزن منتقل می‌کند. برای تعیین کردن مقادیر تنش جاری و لزجت خمیری، در مدت ۳۰ ثانیه سرعت پره به تدریج از ۰ تا ۰/۷ rps با فاصله ۰/۱ rps افزایش می‌یابد تا ساختار

آزمایش‌های ارزیابی کارایی بتن خودتراکم شامل آزمایش‌های جریان اسلامپ، T50، حلقه L، شاخص پایداری چشمی، جعبه L و آزمایش قیف V مطابق دستورالعمل PCI [۲۱] انجام شده است. در آزمایش جریان اسلامپ، میانگین قطر دایره‌ای که بتن پس از پخش شدن می‌سازد، معیار برای روانی بتن خواهد بود.

آزمایش T50، زمان رسیدن به اسلامپ با قطر ۵۰ سانتی‌متر می‌باشد که به‌عنوان معیاری از لزجت خمیری بتن می‌باشد.

در شاخص پایداری چشمی، پس از ثابت شدن وضعیت ظاهری بتن در آزمایش جریان اسلامپ، با بازرسی چشمی سطح آن، عددی بین ۰ تا ۳ نسبت داده می‌شود. این عدد به شاخص پایداری چشمی (VSI) معروف است که بر اساس آیین‌نامه، شاخص پایداری چشمی مناسب بتن خود تراکم بین ۰ و ۱ می‌باشد.

در آزمایش حلقه L، پس از گذاشتن حلقه، آزمایش جریان اسلامپ دوباره گرفته می‌شود، در این آزمایش قطر نهایی بتن با آزمایش جریان اسلامپ مقایسه می‌شود. در واقع تفاوت بین جریان اسلامپ با حلقه J و جریان اسلامپ می‌تواند نشان‌دهنده درجه عبور بتن از بین آرماتورها باشد.



شکل ۲- آزمایش‌های کارایی شامل آزمایش اسلامپ، شاخص پایداری چشمی، T50 و حلقه J

$$\tau_0 = \frac{\left(\frac{1}{R_1^2} - \frac{1}{R_2^2}\right)}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)} 4\pi H (g) \quad (3)$$

$$\mu = \frac{\left(\frac{1}{R_1^2} - \frac{1}{R_2^2}\right)}{8\pi^2 H} (h) \quad (4)$$

در این فرمول‌ها τ_0 و μ برابر تنش جاری شدن (Pa) و لزجت خمیری (Pa.s)، R_1 و R_2 برابر شعاع پره و شعاع ظرف، H ارتفاع پره و g و h نیز ضرایبی هستند که از خط حاصل از نقاط به دست آمده‌اند.

۳- نتایج و تفسیر

۳-۱- کارایی

نتایج آزمایش‌های کارایی مخلوط‌های بتن خودتراکم با نسبت آب به سیمان ۰/۴۲ در جدول ۴ نشان داده شده است با توجه به جدول ۴، در مقایسه مخلوط‌های با سیمان ۴۴۰ و ۴۶۰ کیلوگرم بر مترمکعب (V440 و V46) نسبت به مخلوط شاهد (V420)، افزایش سیمان مقدار حلقه J را کاهش، نسبت ارتفاع جعبه L را افزایش و سبب کاهش T_{50} شده است. این نتیجه با فرض آب به سیمان ثابت، با مرجع [۲۳] همخوانی دارد. لازم به ذکر است به همین دلیل، دستورالعمل EFNARC [۲۴] در صورت افزایش لزجت خمیری زیاد، افزایش نسبت آب به سیمان را توصیه کرده است.

تغلیظ‌پذیری شکسته شود که به آن مدت شکستن گفته می‌شود سپس سرعت پره به صفر کاهش داده می‌شود.

میانگین و حداکثر گشتاور نظیر مقادیر سرعت اعمال‌شده در بازه‌های ۵ ثانیه‌ای ثبت شده و پس از پایان آزمایش در صفحه نمایشگر نشان داده می‌شود. مقادیر ثبت شده به صورت دو نمودار بالارونده و پایین‌رونده تصویر می‌گردد که از روی منحنی مقدار تنش جاری و لزجت خمیری محاسبه می‌شود. که با معادل قرار دادن روابط ۱ و ۲، تنش جاری شدن و لزجت خمیری به دست می‌آید. در واقع اگر مدل بینگهام با معیارهای اندازه‌گیری شده توسط رئومتر مقایسه شود، معلوم می‌شود که به جای τ_0 و μ ، g و h اندازه‌گیری و محاسبه می‌شود [۲۲]:

$$\tau = \tau_0 + \mu \dot{\gamma} \quad (1)$$

$$T = g + hN \quad (2)$$

که در آن $T =$ گشتاور (Nm)، $N =$ سرعت چرخش (rps)، $g =$ گشتاور جاری یا محل قطع منحنی با محور T (Nm) و $h =$ شیب منحنی یا لزجت گشتاور (Nm.S) هست. از فرمول‌های فوق مشاهده می‌شود که g و h معادل τ_0 و μ در مدل بینگهام است. بنابراین پس از به دست آوردن پارامترهای g و h از دستگاه رئومتر، توسط ضرایبی که از روابط ۳ و ۴ به دست می‌آید این دو پارامتر به تنش جاری شدن و لزجت خمیری تبدیل می‌شود [۲۰]:

جدول ۴- نتایج آزمایش کارایی بر روی انواع مخلوط‌های بتن خودتراکم

| شاخص پایداری چشمی (VSI) | قیف V (s) | جعبه L (H ₂ /H ₁) | حلقه J (mm) | T ₅₀ (s) | جریان اسلامپ (mm) | گروه مخلوط |
|-------------------------|-----------|--|-------------|---------------------|-------------------|------------|
| ۰ | ۹ | ۰/۸۸ | ۳/۵ | ۲/۸۵ | ۷۰۰ | V420-L-ref |
| ۰ | ۸/۷ | ۰/۸۷ | ۴ | ۲/۷۲ | ۷۰۰ | V420-N-ref |
| ۰ | ۸/۴ | ۰/۸۵ | ۴ | ۲/۵۷ | ۷۱۰ | V420-H-ref |
| ۱ | ۹/۳ | ۰/۹۴ | ۳ | ۳/۲ | ۷۱۰ | V440-L |
| ۰ | ۹ | ۰/۹۳ | ۳ | ۳/۰۶ | ۶۹۰ | V440-N |
| ۰ | ۸/۹ | ۰/۹ | ۳/۵ | ۲/۸۵ | ۷۰۰ | V440-H |
| ۰ | ۸/۵ | ۰/۹۳ | ۳/۵ | ۲/۶۴ | ۷۱۰ | V460-L |
| ۱ | ۸/۲ | ۰/۹۱ | ۳/۵ | ۲/۴۷ | ۷۰۰ | V460-N |
| ۱ | ۷/۸ | ۰/۹ | ۴ | ۲/۳۱ | ۷۰۰ | V460-H |

۲-۳- افت اسلامپ

نسبت آب به پودر، سبب افزایش افت اسلامپ شده است مغایرت ندارد زیرا در مرجع [۱۶]، پودر افزایش یافته است ولی آب ثابت مانده است. از سوی دیگر، دستورالعمل ACI238-1R [۱۰]، برای بهبود کارایی، افزایش سیمان در نسبت ثابت آب به سیمان را توصیه کرده است که با نسبت‌های مخلوط این مقاله مطابقت دارد.

مطابق با جدول ۵ در نسبت ثابت آب به سیمان، افزایش مقدار سیمان از ۴۲۰ کیلوگرم بر مترمکعب (V420) تا ۴۶۰ کیلوگرم بر مترمکعب (V460) در دماهای مختلف، ۳ تا ۷ سانتی‌متر افت اسلامپ را کاهش می‌دهد. این نتیجه با مرجع [۱۶]، که کاهش

جدول ۵- نتایج افت اسلامپ بر روی مخلوط‌های بتن خودتراکم بر حسب سانتی‌متر


| دما (سلسیوس) | | کم (۷-۱۰) | | | معمولی (۲۰-۲۲) | | | بالا (۳۰-۳۲) | | | |
|--------------|----|-----------|------|----|----------------|----|------|--------------|----|------|------|
| زمان (دقیقه) | ۰ | ۲۰ | ۴۰ | ۶۰ | ۰ | ۲۰ | ۴۰ | ۶۰ | ۰ | ۲۰ | ۴۰ |
| V420 | ۷۰ | ۶۸/۵ | ۶۶ | ۶۵ | ۷۰ | ۶۸ | ۶۵/۵ | ۶۲/۵ | ۷۱ | ۶۷/۵ | ۶۳ |
| V440 | ۷۱ | ۷۰ | ۶۹ | ۶۸ | ۶۹ | ۶۸ | ۶۶/۵ | ۶۵/۵ | ۷۰ | ۶۸ | ۶۵ |
| V460 | ۷۱ | ۷۰/۵ | ۶۹/۵ | ۶۹ | ۷۰ | ۶۹ | ۶۸ | ۶۶/۵ | ۷۰ | ۶۸ | ۶۷/۵ |

۳-۳- رئولوژی

شکل ۴، افزایش سیمان از ۴۲۰ و ۴۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب به ۴۶۰ کیلوگرم بر مترمکعب، سبب کاهش لزجت خمیری می‌شود که با مرجع [۲۳] همخوانی دارد ولی با این وجود، افزایش سیمان از ۴۲۰ کیلوگرم بر مترمکعب به سیمان ۴۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب، لزجت خمیری افزایش می‌یابد که این مغایرت شاید به دلیل آن باشد که سیمان‌های ۴۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب حد بهینه سیمان مصرفی باشد.

نکته دیگری که حائز اهمیت است از آنجایی که افزایش سیمان کاهش دما، نرخ رشد لزجت را افزایش می‌دهد [۲۳] به همین دلیل در زمان ۶۰ دقیقه و در دمای ۸/۷ درجه سلسیوس سیمان ۴۶۰ کیلوگرم بر مترمکعب لزجت بیشتری نسبت به سیمان ۴۲۰ کیلوگرم بر مترمکعب کسب کرده است.

با توجه به شکل ۴ مشاهده می‌شود در زمان ۰ در دماهای مختلف، با افزایش سیمان از تنش جاری شدن مخلوط‌ها کاسته می‌شود که برای بتن با سیمان‌های ۴۴۰ و ۴۶۰ کیلوگرم بر مترمکعب نسبت به بتن با سیمان ۴۲۰ کیلوگرم بر مترمکعب، به ترتیب در حدود ۷ و ۱۴ پاسکال کاهش یافته است. این نتیجه با تحقیق والویک و والویک [۲۳] مطابقت دارد. البته لازم به ذکر است با افزایش سیمان برخلاف تنش جاری شدن اولیه، نرخ رشد تنش جاری شدن با زمان افزایش یافته است یعنی برای دمای بالا، سیمان ۴۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب در زمان‌های ۴۰ و ۶۰ دقیقه و سیمان ۴۶۰ کیلوگرم بر مترمکعب در زمان ۶۰ دقیقه، تنش جاری شدن بیشتری از بتن با سیمان ۴۲۰ کیلوگرم بر مترمکعب دارد. همچنین مطابق با




شکل ۴- اثر دما، زمان و افزایش سیمان بر تنش جاری شدن و لزجت خمیری بتن‌های خودتراکم

۴-۳- تأثیر نرخ افت اسلامپ

اسلامپ و نرخ رشد تنش جاری شدن و کاهش نرخ رشد لزجت خمیری می‌شود.

از این رو در صورتی که زمان حمل و نقل زیاد یا هوای محیط گرم باشد مطابق با توصیه دستورالعمل ACI238-1R [۱۰]، سیمان را در نسبت ثابت آب به سیمان افزایش می‌دهیم تا علاوه بر اینکه نرخ افت اسلامپ کاهش می‌یابد قابلیت عبور افزایش یابد.

در شکل ۵ در طول زمان ۶۰ دقیقه، نرخ رشد افت اسلامپ، نرخ رشد تنش جاری شدن و نرخ رشد لزجت خمیری نشان داده شده است. با افزایش سیمان در نسبت ثابت آب به سیمان، نرخ افت اسلامپ و لزجت خمیری کاهش، ولی نرخ رشد تنش جاری شدن افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، افزایش دما سبب افزایش نرخ افت



شکل ۵- اثر نرخ رشد افت اسلامپ بر رئولوژی: الف) نرخ رشد تنش جاری شدن ب) نرخ رشد لزجت خمیری

۵- مراجع

- [1] Jang, K.P., Kwon, S.H., Choi, M.S., Kim, Y.J., Park, C.K. and Shah, S.P., "Experimental observation on variation of rheological properties during concrete pumping." *International Journal of Concrete Structures and Materials*, 12(1): p. 79, 2018.
- [2] De Schutter, G., Bartos, P.J., Domone, P. and Gibbs, J., "Self-compacting concrete." Caithness: Whittles Publishing, 2008.
- [3] Gołaszewski, J., and G. Cygan. "The effect of temperature on the rheological properties of self-compacting concrete." *Proceedings of the ninth international symposium on brittle matrix composites (BMC 9)*, Warsaw, Poland. 2009.
- [4] Brameshuber, W. and Uebachs, S., "The influence of the temperature on the rheological properties of self-compacting concrete." *Proc. Third Int. RILEM Symposium* (Ed. Wallevik, O. and Nielsson, I.), 2003.
- [5] Golaszewski, J., "Effect of temperature on rheological properties of superplasticized cement mortars." *Special Publication 239*, p. 423-440, 2006.

۴- نتیجه گیری

بر پایه مطالب مطرح شده در این مقاله، نتایج زیر حاصل شد:
- زانجایی که افزایش دما و زمان، سبب افزایش تنش جاری شدن و کاهش لزجت خمیری می‌شود، بنابراین باید از بالا رفتن دمای بتن جلوگیری کرد.

- برای جلوگیری از تأثیر منفی دمای بالای ۳۰ درجه سلسیوس و زمان ۶۰ دقیقه، سیمان را در نسبت ثابت آب به سیمان افزایش می‌دهیم تا علاوه بر اینکه افت اسلامپ کاهش می‌یابد کارایی افزایش یابد.

- افزایش سیمان تا مقدار بهینه یعنی ۴۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب، سبب بهبود رئولوژی یعنی کاهش تنش جاری شدن و افزایش لزجت خمیری می‌شود. ولی بعد از مقدار بهینه سیمان، افزایش سیمان سبب کاهش تنش جاری شدن و لزجت خمیری می‌شود.

- با افزایش سیمان در نسبت ثابت آب به سیمان، نرخ رشد افت اسلامپ و لزجت خمیری کاهش می‌یابد ولی نرخ رشد تنش جاری شدن افزایش می‌یابد

- [19] Diawara, H. and Ghafoori, N., "Influence of Combined Hauling Time and Temperature on Flow Properties of Self-Consolidating Concrete: Retempering Remediation." *Journal of Materials in Civil Engineering*, 24 (1), p 1-7, 2012.
- [20] Nehdi, M. and Al-Martini, S., "Coupled effects of high temperature, prolonged mixing time, and chemical admixtures on rheology of fresh concrete." *ACI Materials Journal*, 106.3: p. 1-10, 2009.
- [21] Team, PCI Self-Consolidating Concrete FAST. "Interim Guidelines for the Use of Self-Consolidating Concrete in PCI Member Plants." *PCI Journal*, 48.3: p. 14-18, 2003.
- [22] Heirman, G., Hendrickx, R., Vandewalle, L., Van Gemert, D., Feys, D., De Schutter, G., Desmet, B. and Vantomme, J., "Integration approach of the Couette inverse problem of powder type self-compacting concrete in a wide-gap concentric cylinder rheometer: Part II. Influence of mineral additions and chemical admixtures on the shear thickening flow behaviour." *Cement and Concrete research*, 39.3: p. 171-181, 2009.
- [23] Wallevik, O.H. and Wallevik, J.E., "Rheology as a tool in concrete science: The use of rheographs and workability boxes." *Cement and concrete research*, 41(12), p. 1279-1288, 2011.
- [24] EFNARC, EFCA. "Guidelines for Viscosity Modifying Admixtures For Concrete." 2006.
- [6] Petit, J.Y., Wirquin, E., Vanhove, Y. and Khayat, K., "Yield stress and viscosity equations for mortars and self-consolidating concrete." *Cement and concrete research*, 37.5: p. 655-670, 2007.
- [7] Petit, Jean-Yves, Kamal H. Khayat, and Eric Wirquin. "Coupled effect of time and temperature on variations of plastic viscosity of highly flowable mortar." *Cement and Concrete Research*, 39.3: p. 165-170, 2009.
- [8] Aïtcin, P.C., "High-Performance Concrete, "E and FN Spon., New York, 1998.
- [9] Gołaszewski, J., Kostrzanowska-Siedlarz, A., Cygan, G. and Drewniok, M., "Mortar as a model to predict self-compacting concrete rheological properties as a function of time and temperature." *Construction and building materials*, 124: pp. 1100-1108, 2016.
- [10] ACI 238.1R-08, "Report on Measurements of Workability and Rheology of Fresh Concrete", American Concrete Institute ,2008.
- [11] Łukowski, P., "Influence of temperature on efficiency of superplasticizing admixtures for concrete." *Journal of Building Chemistry* 1, no. 1, p. 32-36, 2016.
- [12] Al-Martini, S. and Nehdi, M., "Effect of chemical admixtures on rheology of cement paste at high temperature." *Journal of ASTM International*, 4.3: p. 1-17, 2007.
- [13] ACI 237R-07, "Self-consolidating Concrete." American Concrete Institute, 2007.
- [14] Kosmatka, S.H., Kerkhoff, B. and Panarese, W.C., "Design and control of concrete mixtures, " Skokie, IL: Portland Cement Association, Vol. 5420, 2002.
- [15] Neville, A.M. and Brooks, J.J., "Concrete technology(the second edition)." 2010.
- [16] Schmidt, W., Brouwers, H.J.H., Kuehne, H.C. and Meng, B., "Effects of the characteristics of high range water reducing agents and the water to powder ratio on rheological and setting behavior of self-consolidating concrete." *Advances in Civil Engineering Materials*, 3(2): p. 127-141, 2014.
- [17] Schmidt, W., Brouwers, H.J.H., Kühne, H. C. and Meng, B., "Influences of superplasticizer modification and mixture composition on the performance of self-compacting concrete at varied ambient temperatures." *Cement and Concrete Composites*, 49, p. 111-126, 2014.
- [18] Schmidt, W., Brouwers, J., Kühne, H.C., and Meng, B., "Effects of superplasticizer and viscosity-modifying agent on fresh concrete performance of SCC at varied ambient temperatures." In *Design, Production and Placement of Self-Consolidating Concrete*, p. 65-77, 2010.

Investigating the effect of cement at different temperatures and durations on the rheological properties of the self-compacting concrete

Seyyed Azim Hosseini *

Assistant Professor, School of Civil Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch.

ali zal nezhad

PhD student in Construction and Management Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch.

Abstract

The self-compacting concrete is more sensitive to changes in the temperature with respect to the ordinary concrete. Increase in the temperature affects the cement hydration rate and minor mistakes in the amount of used cement could bring about significant problems concerning the properties of self-compacting concrete, mostly affecting workability. Therefore in order to understand the cement mechanism in the self-compacting concrete, care should be exercised to regulate workability through right consumption of cement. In this research the temperature of the concrete mixtures was selected with respect to the ambient conditions in different seasons. Thus, after reaching the concrete temperature to the ambient temperature, the rheological properties of the self-compacting concrete with different amounts of cement as a function of mixing time, and temperature with water to cement ratio of 0.42 were investigated. According to the obtained results from the rheometer in terms of the yield stress and plastic viscosity during 60 minutes, it was found that addition of cement up to 440 kg/m³ improves the rheology. Furthermore referring to the results of this research it should be stated that for improving the rheology, one should prevent rise of temperature in the concrete and reduce the concrete placing time, otherwise it could result in concrete hardening and consequently reduced rheological properties.

Keywords: Self-compacting concrete, Rheology, Cement, Workability, Temperature.

* Corresponding Author: azim_hosseini@azad.ac.ir