

## بررسی ویژگی بتن حاوی خاکستر پوسته جو همراه با نانوسیلیس

شهریار شهبازپناهی\*

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنج

### چکیده

در این تحقیق با ساخت مخلوط های بتنی با درصدهای مختلف خاکستر پوسته جو برای جایگزینی در سیمان و همچنین با اضافه کردن نانوسیلیس با انجام آزمایشهای مقاومت فشاری، مقاومت کششی، و درصد جذب آب، مقدار بهینه متفاوت جایگزین در بتن پیشنهاد می شود. در این مطالعه ویژگی های مقاومتی بتن بر روی مخلوط های بتن ساخته شده با درصدهای متفاوتی از خاکستر پوسته جو (۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد) - و بتن کنترل (بدون خاکستر) و مقایسه نتایج آنها با هم بررسی می شود. همچنین، نانوسیلیس به میزان ۶ درصد وزن سیمان به مخلوط با درصدهای متفاوتی از خاکستر پوسته جو (۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد) - و بتن کنترل اضافه می گردد. نتایج حاکی از آن است که افزودن خاکستر پوسته جو تا ۱۵ درصد باعث بهبود پارامترهای مقاومتی بتن می شود. همچنین مشاهده گردید بکار بردن ۶ درصد نانو سیلیس به همراه ۱۰ درصد پوسته جو، باعث افزایش ۲۰ درصدی مقاومت ۷ روزه و ۱۸ درصدی مقاومت ۲۸ روزه نسبت به نمونه کنترل حاوی نانو سیلیس می شود.

واژه های کلیدی: خاکستر پوسته جو، نانوسیلیس، بتن، مقاومت فشاری، مقاومت کششی.

\* نویسنده مسئول: sh.shahbazpanahi@iausdj.ac.ir

## ۱- مقدمه

از طرفی نوسان قیمت سیمان که در اکثر موارد روند افزایشی داشته است، در مقطع های زمانی مختلف همواره مشکلات عدیده ای را برای انجام صحیح و به موقع پروژه های خرد و کلان سازه ای کشور بوجود آورده است [۲]. از سوختن موادزاید کشاورزی که متشکل از فیبر، مواد معدنی مثل اکسید آهن ( $Fe_2O_3$ )، اکسید آلومینیوم ( $Al_2O_3$ ) خاکستری تولید می شود که حاوی سیلیس است که بسته به درجه حرارت سوختن، به صورت کوارتز، کرسیتو بالیت (Crystobalite) و تردیمیت (Tridymite) تولید می شود. که در واکنش با آهک یک ترکیب چسبنده بنام سیلیکات کلسیم تولید می کند که این محصول در بهبود مشخصات و مقاومت بتن ساخته شده تاثیر عمده ای دارد [۳]. بهره گیری از پوزولانها به منظور کاهش مصرف سیمان به عنوان یکی از راهکارهای کاهش آلودگیهای تولیدی در فرآیند تولید سیمان پرتلند مطرح می باشد. در همین راستا، یکی از پوزولانهای که از دیرباز مورد توجه بوده، خاکستر حاصل پوسته برنج می باشد که نتایج قابل قبولی را در بهبود دوام و مشخصات مکانیکی بتن نشان داده است. به منظور بهبود کیفیت این نوع پوزولان، روشهای مختلفی ارائه شده است. اما خاکستر پوسته جو، barley husk ash (BHA) ، هم دارای سیلیس است [۴] و می تواند بعنوان پوزولان در بتن استفاده شود. اما تحقیقات خیلی کمی بر روی اثرات خاکستر پوسته جو بر روی خواص مکانیکی بتن انجام شده است. پوسته جو محصول فرعی تولید جو می باشد و در صورتی که به صورت کنترل شده سوزانده شود پوزولان مناسبی برای استفاده در بتن خواهد شد.

از طرفی، امروزه استفاده از نانو در سازه های ساختمانی بدلیل دوام و مقاومت افزایش یافته است. این مواد که اندازه های بسیار ریزی دارند می توانند تأثیراتی شیمیایی و فیزیکی متفاوتی در بتن به وجود آورند. یافتن طبقه جدیدی از مصالح ساختمانی با عملکرد بالا، خواص جدید و متفاوت نسبت به مواد معمولی هدف نهایی از بررسی مواد در مقیاس نانو می باشد. در تعریف عملکرد این مواد در بتن می توان گفت علم کنترل خواص ماده در مقیاس نانو که می تواند تحولی اساسی در خواص بتن سخت شده و ناحیه پلاستیک منحنی بار- تغییر مکان بتن بوجود آورد [۵]. ابعاد این مواد ۱۰ تا ۱۰۰ نانو متر است این ریزی ابعاد باعث می شود خصوصیات بتن سخت شده از جمله مقاومت فشاری و کششی

ساخت و سازها که امروزه در سراسر دنیا انجام می شود، چند جنبه دارد: این فعالیت ها، یا برای احداث یک بنای جدید است که قبلاً وجود خارجی نداشته است و بنا به مقتضیات زمان و مکان و بنا به دلایلی مثل افزایش روز افزون جمعیت و نیاز این جمعیت تازه وارد به فضاهای مسکونی، اداری، و... ساخت آن اجتناب ناپذیر شده است و یا اینکه برای بازسازی و مرمت یک بنای قدیمی است که در سال ها یا دهه های قبل ساخته شده و تحت تأثیر عوامل طبیعی و غیر طبیعی مختلف دچار تخریب شده است. در بعضی موارد هم لازم است که سازه کاملاً تخریب شده و از اول ساخته شود. هر کدام از انواع ساخت و سازهای فوق، در عصر حاضر در بسیاری از کشورها خصوصاً در کشور ایران، روندی رو به رشد داشته و خواهد داشت و این یعنی افزایش مصرف مصالح ساختمانی در جهان و در راس آن ها مصالحی پرمصرف مثل بتن و فولاد و سیمان. بنابراین افزایش سرمایه گذاری و افزایش مصرف سوخت در کارخانه های تولیدی مصالح را پیش رو خواهیم داشت. که در این میان فرایند تولید بتن به دلیل اینکه دارای بالاترین حجم تولید در بین تمام مصالح ساختمانی در جهان است، اهمیت بسیار بالایی دارد. پس باید شرایط تولید، مواد اولیه و مواد مضاف بتن و مهم تر از همه سیمان و جایگزین های مناسب برای آن در تولید بتن مورد مطالعه کاملاً علمی قرار گیرند، تا هم از نظر بهبود مشخصات بتن و افزایش مقاومت آن پیشرفت هایی حاصل شود و هم از نظر اقتصادی در هزینه ها صرفه جویی گردد. یکی از بهترین راهکارهای موجود، یافتن جایگزینهای مناسب برای سیمان مصرفی در بتن است و در این زمینه استفاده از منابع و مصالح طبیعی و در راس آن ها ضایعات و مواد اضافی کشاورزی می تواند ایده بسیار کارآمد و پرثمری باشد. اما در سالهای اخیر با پیشرفت سریع بشر در حوزه مسایل فنی و اجرایی در بخش ساختمان سازی و با تحقیقات صورت گرفته در زمینه مصالح ساختمانی و به کار گیری مواد طبیعی و بهسازی مصالح ساختمانی مصنوعی، نوآوری ها و ابتکارات تازه و بسیار سودمندی صورت گرفته است. یکی از بهترین ره یافتها، سوزاندن و خاکستر کردن مواد زاید محصولات کشاورزی مثل پوسته و ساقه برنج و در نهایت جایگزینی خاکستر حاصل از سوزاندن مواد فوق بجای سیمان مصرفی در تولید بتن و در نتیجه افزایش میزان سیمان تولیدی و کاهش قیمت آن است [۱].

بنابراین نانوسیلیس قابل استفاده تر، مقاومت فشاری بالا تر، با دوامتر و سازگار با محیط زیست است. در خمیر سیمان با اضافه کردن نانوسیلیس شتاب هیدراتاسیون سیمان بالا می‌رود و در لحظات اولیه هیدرواکسید کلسیم زودتر شکل می‌گیرد که این ناشی از افزایش سطح تماس است [۱۳ و ۱۴]. تحقیقات زیادی در مورد کاربرد نانو سیلیس در بتن انجام گرفته است [۱۵-۱۹] اما از ترکیب نانو سیلیس با خاکستر پوسته جو در بتن اطلاع زیادی در دست نیست.

استفاده از خاکستر پوسته جو به‌عنوان جای‌گزین بخشی از سیمان باعث صرفه جویی هزینه در صنعت ساختمان می‌شود و با عمل آوری مناسب و مصرف بهینه آن ویژگی های مقاومتی بتن را به میزان قابل توجهی بهبود می‌بخشد.

در این تحقیق با ساخت مخلوط های بتنی با درصد های مختلف خاکستر پوسته جو برای جای‌گزینی در سیمان و همچنین با اضافه کردن نانوسیلیس انجام آزمایش های مقاومت فشاری، مقاومت کششی، و درصد جذب آب، مقدار بهینه متفاوت در بتن پیشنهاد می‌شود. در این مطالعه ویژگی های مقاومتی بتن بر روی مخلوط های بتن ساخته شده با درصد های متفاوتی از خاکستر پوسته جو (۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد) - و بتن کنترل (بدون خاکستر) و مقایسه نتایج آن ها با هم بررسی می‌شود.

## ۲- برنامه آزمایشگاهی

### ۲-۱- مواد و مصالح

#### ۲-۱-۱- آماده سازی خاکستر پوسته جو

ابتدا پوسته جو از جو (شکل ۱) کنده می‌شود. سپس پوسته جو خشک می‌شود و بعد از آن در یک کوره معمولی سوزانده می‌شود (شکل ۲) که حاصل خاکستری به رنگ تیره می‌باشد این حالت نشان دهنده وجود درصد بالای کربن می‌باشد که از خاصیت پوزولانی آن می‌کاهد. سپس این خاکستر در یک کوره مخصوص با دمای زیاد حدود ۳ ساعت سوزانده و به خاکستر اجازه داده می‌شود در دمای اتاق سرد شود (شکل ۳). این روش سرد کردن باعث افزایش سطح ویژه و خاصیت پوزولانی می‌شود و حاصل خاکستری، BHA، به رنگ روشن می‌شود. خاکستر فوق برای مخلوط شدن با سیمان دو بار آسیاب می‌گردد.

افزایش یابد. اکسیدهای متفاوت از قبیل نانوتیتانیم، نانو سیلیس، نانو اکسید آهن، نانو آلومینا می‌توانند برای بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی بتن مورد استفاده واقع شوند [۶]. مثلاً تحقیقات نشان داده است که نانو تیوب کربن دوام و طول عمر بتن را افزایش می‌دهد. همچنین خواص مکانیکی از قبیل مقاومت فشاری بتن در اثر وجود نانوتیتانیم افزایش می‌یابد. دلیل آن مصرف سریع هیدرواکسید کلسیم است، که خیلی سریع در مدت هیدراتاسیون سیمان پرتلند شکل می‌گیرد. بعضی از محققین بر این باورند که نانوتیتانیم به کنترل کریستال شدن هیدرواکسید کلسیم کمک می‌کند و همین امر باعث بهبود خواص مکانیکی بتن می‌شود [۷]. تحقیقات نشان میدهد یکی از کاربردهای نانو اکسید تیتانیوم یک واکنش فتوشیمیایی است که به نام فتوکاتالستی شناخته میشود. در اثر این فرایند، سطوح حاوی نانو اکسید تیتانیوم می‌توانند در اثر تابش خورشید در مجاورت آب باران تمیزنگه داشته شود. پس در حالت کلی، نانوها در سطوح خارجی ساختمان‌ها و جاده های پر تردد قابل استفاده است. پوشش های نانو میتواند به‌عنوان کاهنده خسارت ناشی از آلودگی هوا مورد استفاده قرار بگیرد. البته، موانع اصلی در استفاده از تکنولوژی نانو در بتن قیمت بالا، تجربه کافی و وجود استاندارد مخصوص برای استفاده در بتن می‌باشد [۸]. سیلیس یکی از معروفترین موادی است که نقش مهمی در چسبندگی و پرکنندگی بتن دارد. نانو سیلیس متشکل از ذراتی هستند که ظاهری گلوله‌ای شکل با قطر کم می‌باشد و به‌صورت افزودنی در آب بتن یا به‌صورت پودر مورد استفاده واقع می‌شود [۹ و ۱۰]. خواص نانو سیلیس در بتن عبارتند از: خاصیت ضد سایش، ضد لغزش، ضد حریق و ضد انعکاس سطوح. محققین نشان دادند واکنش مواد نانو سیلیس با هیدرواکسید کلسیم بسیار سریع انجام گرفته و مقدار بسیار کم این مواد همان تأثیر پوزولانی را در سنین اولیه دارا می‌باشد. نانو سیلیس، با تأثیر پرکننده، حفره های بین دانه های سیمان را پر می‌کند، پس با تقاضای کم آب اختلاط، چگالی بتن بیشتری شود. می‌توان گفت نانو سیلیس عملکرد پوزولانی دارد. دونوع مکانیسم واکنش در مدت زمان هیدراتاسیون در بتن همراه با نانو سیلیس ممکن است رخ دهد. اولاً، هیدراتاسیون سیمان با افزایش نانوسیلیس شتاب می‌یابد [۱۱]. ثانیاً با اضافه کردن نانو، هیدروسیلیکات کلسیم اضافه تولید میشود و در فضای متخلخل بتن جا می‌گیرد [۱۲].

### ۲-۱-۳- سیمان و سنگ‌دانه‌ها

در این تحقیق سیمان پرتلند تیپ یک کارخانه سیمان بیجار با وزن مخصوص ۳/۱۷ گرم بر سانتیمتر مکعب و نرمی بلین ۰ ۲۸۸ سانتیمترمربع بر گرم مورد استفاده قرار گرفته است. سیمان تولیدی این شرکت تمام خواص سیمان تیپ یک را دارا می‌باشد با این تفاوت که از کلاس مقاومتی بالاتری برخوردار است، به عبارت دیگر مطابق تعریف استاندارد ملی ایران (۳۸۹) مقاومت ۲۸ روزه این نوع سیمان بایستی حداقل ۳۲۵ کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد. تجربیات نگارنده نشان می‌دهد که سیمان مورد استفاده در این تحقیق

از نظر مرغوبیت و سلامت در محدوده‌ی قابل قبول قرار دارد. در طرح اختلاط بتن، از سنگ‌دانه‌های شکسته بعنوان درشت دانه و از ماسه رودخانه‌های طبیعی به عنوان ریز دانه استفاده شده است از شن با چگالی ۲/۷ و بیشینه بعد دانه ای ۱۲ میلیمتر و درصد جذب آب ۱۲/۳ درصد مورد استفاده قرار گرفته است. ماسه دارای چگالی نسبی ۲/۲۲ و درصد جذب آب ۱۲/۵ درصد می‌باشد. در شکل ۴ مصالح سنگی نشان داده شده است.



شکل ۱- جو و پوسته



شکل ۲- پوسته جو سوخته شده



شکل ۴- مصالح سنگی

### ۲-۱-۲- نانو سیلیس

در این تحقیق از نانو سیلیس آمورف کلوئیدی محلول در آب با غلظت ۵۰ درصد استفاده شده است. این نانو سیلیس محصول شرکت صنایع نانو سیلیس ایساتیس می‌باشد. خصوصیات شیمیایی این مواد شامل ۹۴/۰۶ درصد  $\text{SiO}_2$ ، ۰/۱ درصد  $\text{CaO}$ ، ۰/۰۲۶ درصد  $\text{SO}_2$ ، ۰/۰۳۷ درصد، ۰/۰۹ درصد  $\text{MgO}$  و ۰/۱۳ درصد  $\text{Al}_2\text{O}_3$  می‌باشد. خصوصیات فیزیکی محلول آن مایع با رنگ شفاف و وزن مخصوص ۱۲۱۰ کیلوگرم بر متر مکعب می‌باشد.

### ۲-۱-۴- فوق روان کننده

از یک افزودنی فوق روان کننده بتن، مایعی بر پایه نفتالین سولفونات است که برای مصرف خاص در بتن بهینه گردیده است، استفاده شده است. این فوق روان کننده برای ساخت بتنی کارا و خود متراکم شونده در شرایط نرمال از نظر گیرش و ساخت بتنی با کاهش اساسی در نسبت آب به سیمان و افزایش کلی مقاومتها به ویژه مقاومت‌های اولیه نسبتا بالا فرموله شده است.



شکل ۳- خاکستر پوسته پس از یک بار آسیاب

## ۲-۲- نسبت‌های اختلاط

در نهایت، فوق روان کننده با باقی مانده آب طرح اختلاط ترکیب و در مدت ۲ دقیقه به بتن افزوده شد و بتن تا رسیدن به کارایی به مدت ۲ دقیقه دیگر با سرعت زیاد میکسر مخلوط گردید (شکل ۵). در نمونه هایی که نانو سیلیس اضافه می گردد، مقداری از فوق روان کننده لازم در ساخت نمونه ها، به محلول کلونیدی نانو سیلیس اضافه شد و سپس به مخلوط اضافه گردید. برای نمونه برداری از قالب های ۱۰\*۱۰\*۱۰ سانتیمتر استفاده گردید (شکل ۶). تمامی نمونه های بتنی در مخزن آب در دمای درجه ۵۰ سانتی گراد تا زمان مورد نظر عمل آوری شده اند (شکل ۷). جهت ارزیابی تأثیر خاکستر پسته جو، چهار سن ۷، ۱۴، ۲۸ و ۶۰ روزه مورد بررسی قرار گرفتند. نسبتهای اختلاط بتن حاوی مقادیر مختلفی از خاکستر پسته جو در جدول ۱ ارائه گردیده است.



شکل ۶- نمونه های ۱۰\*۱۰\*۱۰ سانتیمتر



شکل ۷- عمل آوری نمونه ها

جهت رسیدن به اهداف تحقیق طرح اختلاط با استفاده از مواد نانو سیلیس و خاکستر پسته جو جهت ساخت بتن استفاده گردید که در همه طرح های ساخته شده نسبت آب به سیمان، عیار سیمان و نوع دانه بندی ثابت در نظر گرفته شده است. در طرح ها سعی شده است تمامی شرایط ثابت نگه داشته شوند تنها میزان جایگزینی مواد و خاکستر پسته جو متفاوت باشند. خاکستر پسته جو جایگزین سیمان بوده و به مقدار افزودن آن از میزان سیمان کاسته شده است.

خاکستر پسته جو، در مقادیر مختلف بصورت درصدی از وزن سیمان در مخلوطهای بتن مورد استفاده قرار گرفت. برای انجام آزمایش مخلوط بتن در نظر گرفته شد که یک مخلوط بدون خاکستر پسته جو به عنوان مخلوط کنترل و ۴ مخلوط دیگر به ترتیب با ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد وزن سیمان با خاکستر پسته جو بجای سیمان (Replacement) ساخته شد.

نسبت آب به سیمان بتن ۰/۴۵ در تمامی مخلوطهای بتنی ثابت نگه داشته شد. نانو سیلیس به میزان ۶ درصد وزن سیمان به مخلوط اضافه می گردد. این مقدار نانو سیلیس جایگزین سیمان نمی شود و فقط جهت مطالعه تاثیر نانو سیلیس همراه با پسته جو به مخلوط اضافه می گردد (Additive). مقدار ثابتی از فوق روان کننده در مخلوطهای بتنی مورد استفاده قرار گرفته است. ابتدا میزان آب مربوط به جذب آب سنگدانه ها به آن اضافه شده و تا ۲ دقیقه با سرعت بالای میکسر مخلوط گردید. سپس خاکستر پسته جو به تدریج به مصالح سنگی افزوده شده و مخلوط گردید. پس از آن سیمان به اختلاط اضافه شده و به مدت ۲ دقیقه میکس شد (شکل ۵).



شکل ۵- بتن تازه

## ۳- نتایج و بحث

### ۳-۱- آزمایش بتن تازه

قابلیت روانی بتن با به دست آوردن میزان جریان اسلامپ بر حسب میلی متر در جدول ۲ ارائه گردیده است. اسلامپ برای بتن کنترل به



شکل ۸- آزمایش مقاومت فشاری

میزان ۷۳۰ میلیمتر تخمین زده شده است که با افزودن ۵ درصد و ۱۰ درصد خاکستر پوسته جو به مخلوط به ۶۵۰ و ۶۲۰ میلیمتر تغییر خواهد نمود و با افزودن ۱۵ درصد خاکستر پوسته جو به ۶۰۰ میلیمتر رسیده اما با افزودن ۲۰ درصد خاکستر پوسته جو در ۶۰۰ میلیمتر ثابت می‌ماند. این به دلیل تخلخل خاکستر پوسته جو و نقش بیشتر فوق روان کننده‌ها در این حالت است. در جدول ۲ مشاهده می‌شود که در نمونه‌های حاوی نانو سیلیس به علت ریزی بالاتر نسبت به سیمان و خاکستر پوسته جو، تقاضای آب نسبت به بتن کنترل و بتن باخاکستر پوسته جو افزایش می‌یابد. استفاده هم‌زمان از خاکستر پوسته جو و نانو سیلیس توانسته است باعث افزایش اسلامپ در مقایسه با استفاده تنها از خاکستر پوسته جو گردد.

جدول ۱- نسبت‌های اختلاط بتن حاوی مقادیر مختلف خاکستر پوسته جو و نانو سیلیس

کد طرح	نسبت آب به سیمان	سیمان Kg/m <sup>۳</sup>	آب Kg/m <sup>۳</sup>	BHA Kg/m <sup>۳</sup>	نانو سیلیس Kg/m <sup>۳</sup>	شن Kg/m <sup>۳</sup>	ماسه Kg/m <sup>۳</sup>
Control	۰/۴۵	۴۳۰	۱۹۳	۰	۰	۱۰۵۵	۷۵۰
BHA 5	۰/۴۵	۴۰۸/۵	۱۹۳	۲۱/۵	۰	۱۰۵۵	۷۵۰
BHA 10	۰/۴۵	۳۸۷	۱۹۳	۴۳	۰	۱۰۵۵	۷۵۰
BHA 15	۰/۴۵	۳۶۵/۵	۱۹۳	۶۴/۴	۰	۱۰۵۵	۷۵۰
BHA 20	۰/۴۵	۳۴۴	۱۹۳	۸۶	۰	۱۰۵۵	۷۵۰
Control N <sub>6</sub>	۰/۴۵	۴۳۰	۱۹۳	۰	۲۵/۸۰	۱۰۵۵	۷۵۰
BHA 5N 6	۰/۴۵	۴۰۸/۵	۱۹۳	۲۱/۵	۲۴/۵۱	۱۰۵۵	۷۵۰
BHA 10N 6	۰/۴۵	۳۸۷	۱۹۳	۴۳	۲۳/۲۲	۱۰۵۵	۷۵۰
BHA 15N 6	۰/۴۵	۳۶۵/۵	۱۹۳	۶۵/۴	۲۱/۹۳	۱۰۵۵	۷۵۰
BHA 20N 6	۰/۴۵	۳۴۴	۱۹۳	۸۶	۲۲/۶۶	۱۰۵۵	۷۵۰

### ۲-۳- مقاومت فشاری


آزمایش مقاومت فشاری (شکل ۹) با استفاده از نمونه‌های مکعبی ۱۰ سانتیمتری در سنین ۷، ۱۴، ۲۸ و ۶۰ روز انجام گردید. نمونه‌های آزمایشهای مقاومت فشاری مطابق با ASTM C 642 بوده است. نتایج آزمایشهای مقاومت فشاری برای سنین مذکور در شکل ۹ و ۱۰ آمده است.

همانطور که در شکل ۹ مشخص است، اضافه کردن ۵ درصد و ۱۰ درصد خاکستر پوسته جو تنها، به ترتیب باعث افزایش ۵/۳ و ۸/۶ درصدی مقاومت فشاری در سن ۷ روزه، افزایش ۱۴/۷ و ۱۶/۳ درصدی مقاومت فشاری در سن ۲۸ روزه شده است. در حالی که اضافه کردن ۱۵ درصد خاکستر پوسته جو باعث افزایش ۳۱/۳

جدول ۲- خصوصیات مخلوطهای بتنی حاوی مقادیر مختلفی از

خاکستر پوسته جو و نانو سیلیس

کد طرح	اسلامپ (میلیمتر)
Control	۷۳۰
BHA 5	۶۵۰
BHA 10	۶۲۰
BHA 15	۶۰۰
BHA 20	۵۹۰
Control N <sub>6</sub>	۷۴۰
BHA 5N 6	۷۶۰
BHA 10N 6	۷۶۰
BHA 15N 6	۷۶۰
BHA 20N 6	۷۶۰



شکل ۱۰- مقاومت فشاری بتن حاوی خاکستر پوسته جو ۶ درصد نانو سیلیس و بصورت ترکیبی


همچنین با مقایسه شکل های ۹ و ۱۰ مشاهده می شود که افزودن نانو سیلیس به مخلوط بتن باعث می گردد  $\text{SiO}_2$  فعال آن با محلول هیدروکسید کلسیم  $\text{Ca(OH)}_2$  آزاد موجود در منافذ موئین بتن ترکیب گردد و کریستال سیلیکات کلسیم نامحلول تولید نماید و در نهایت باعث تراکم ساختار خمیر سیمان و افزایش مقاومت بتن گردد.

### ۳-۳- مقاومت کششی غیر مستقیم بتن

این آزمایش براساس استاندارد ASTM-C496 با قالب های استاندارد استوانه ای به قطر ۱۵۰ میلی مترو ارتفاع ۳۰۰ میلی متر (شکل ۱۱) انجام شد. نتایج این آزمایش در جدول ۲ آورده شده است. مقادیر جدول ۲ نشان می دهد که با اضافه کردن ۱۵ درصد خاکستر پوسته جو مقاومت کششی غیر مستقیم بتن به اندازه ۶۸٪ نسبت به نمونه کنترل افزایش داشته است. آزمایش نشان داد که با افزایش ۲۰ درصدی خاکستر پوسته جو مقاومت کششی غیر مستقیم بتن کمتر از نمونه کنترل بود. در حین آزمایش نوع شکست این نمونه هم فرق می کرد. این نمونه بصورت ناگهانی با صدای انفجاری شکست. احتمالاً دلیل آن، این است که چون خاکستر پوسته جو یک ماده متخلخل است و مقدار آن در این نمونه از سایر نمونه ها بیشتر بود (۲۰ درصد) ترک ها و تخلخل های در نمونه ایجاد می شد که سبب شکست از نوع مکانیک شکست (Fracture mechanics) بتن می باشد. مکانیک شکست که مبتنی بر روابط انرژی استوار است قادر است نرم شدگی کرنش در منطقه صدمه دیده بتن را بررسی نماید. رابطه بین تنش - کرنش نرم شدگی در بتن ترک خورده یکی از مباحث اصلی برای تعیین

درصدی مقاومت فشاری در سن ۷ روزه و افزایش ۵۳/۴ درصدی مقاومت فشاری در سن ۲۸ روزه شده است. همچنین، اضافه کردن ۲۰ درصد خاکستر پوسته جو باعث کاهش ۱ درصدی مقاومت فشاری در سن ۷ روزه و کاهش ۱/۴ درصدی مقاومت فشاری در سن ۲۸ روزه شده است. دلیل این کاهش روند مقاومت نمونه حاوی ۱۵ درصدی به نسبت نمونه حاوی ۲۰ درصدی، می تواند روند کاهش آبرگیری سیمان یا کم بودن مقدار سیمان جهت عمل هیدراتاسیون باشد.

پس باتوجه به نتایج آزمایش اضافه کردن ۱۵ درصد خاکستر پوسته جو مؤثر تر از اضافه کردن ۲۰ درصد خاکستر پوسته جو است. یکی دیگر از دلایل این اتفاق ممکن است که با اضافه کردن ۲۰ درصد خاکستر پوسته جو مقداری از عمل پوزولانی خاکستر پوسته جوانجام شده و بقیه آن باعث پوکی و در نتیجه کاهش مقاومت شود. پس اضافه کردن ۱۵ درصد خاکستر پوسته جو باعث افزایش مقاومت فشاری می شود و می تواند بصورت پوزولان عمل کند و جایگزین خوبی برای سیمان باشد.



شکل ۹- مقاومت فشاری بتن حاوی خاکستر پوسته جو بصورت مجزا


همانطور که در شکل ۱۰ مشخص است، بکار بردن ۶ درصد نانو سیلیس به همراه ۱۰٪ درصد پوسته جو، باعث افزایش ۲۰ درصدی مقاومت ۷ روزه و ۱۸ درصدی مقاومت ۲۸ روزه نسبت به نمونه کنترل حاوی نانو سیلیس می شود. دلیل این مورد آن است که واکنش تدریجی خاکستر پوسته جو با هیدروکسید کلسیم و قلیایی های حاصل از آبرگیری سیمان باعث ایجاد مقدار بیشتر  $\text{C-S-H}$ ، مسدود شدن فضاهای خالی، کاهش خلل و فرج شده و در نتیجه افزایش مقاومت فشاری می شود.



شکل ۱۱- نمونه مقاومت کششی بتن

### ۳-۴- درصد جذب آب

در شکل ۱۲ درصد جذب آب نمونه‌های حاوی خاکسترپوسته جو به صورت مجزا در سن ۲۸ روزه ارائه گردیده است. مشاهده می‌گردد که به کارگیری ۱۵ درصد خاکستر پوسته جو منجر به کاهش درصد جذب آب می‌شود. حداکثر کاهش درصد جذب آب مربوط به این نمونه می‌باشد. همچنین مشاهده می‌گردد که به کارگیری ۱۵ درصد خاکستر پوسته جو تأثیر بیشتری بر بهبود درصد جذب آب نسبت به نمونه حاوی ۲۰ درصد خاکسترپوسته جو دارد.



شکل ۱۲- درصد جذب آب نمونه‌های بتنی حاوی خاکستر جو

بصورت مجزا

رفتار غیر خطی بتن می‌باشد. تئوری شکست بتن ارائه شده با پیش بینی پاسخ شکست سازه‌های بتنی با سائز معمولی آغازو به سدها توسعه یافت. منطقه آسیب دیده در جلوی راس ترک به جهت استفاده از سنگ دانه و خاکستر پوسته جو می‌تواند دلیل این شکست باشد. لازم به ذکر است این آزمایش دوباره تکرار شد تا صحت این نوع شکست بار دیگر کنترل گردد و مقاومت کششی غیر مستقیم بتن نمونه حاوی ۲۰ درصد خاکستر پوسته جو با هم کمتر از نمونه کنترل به دست آمد.

از طرفی با مقایسه نمونه کنترل (Control) و کنترل حاوی ۶ درصد نانو سیلیس (Control N6) نتیجه گرفته می‌شود که با افزودن نانو سیلیس مقاومت کششی غیرمستقیم افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش درصد خاکستر پوسته جو در نمونه‌های حاوی نانو سیلیس، نرخ افزایش مقدار مقاومت کششی غیرمستقیم به صورت صعودی افزایش پیدا می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش خاکستر پوسته جو با درصدهای ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد، به ترتیب مقدار مقاومت کششی غیرمستقیم ۶، ۱۳ و ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

جدول ۳- مقادیر آزمایش مقاومت کششی

مقاومت کششی بتن (Mpa)	کد طرح
۲/۳۰	Control
۲/۵۳	BHA 5
۳/۱۱	BHA 10
۳/۸۸	BHA 15
۲/۲۲	BHA 20
۳/۲۳	Control N <sub>6</sub>
۳/۴۵	BHA <sub>5</sub> N <sub>6</sub>
۳/۶۷	BHA <sub>10</sub> N <sub>6</sub>
۳/۹۶	BHA <sub>15</sub> N <sub>6</sub>
۳/۹۱	BHA <sub>۲۰</sub> N <sub>6</sub>


در مورد نمونه بتنی حاوی فقط ۲۰ درصد خاکستر پوسته جو شکستی شبیه شکست نمونه‌های دیگر رخ نداد و همچنین شکست آن شبیه نمونه ۲۰ درصد خاکستر پوسته جو حاوی نانو سیلیس صورت نگرفت. دلیل این امر احتمالاً وجود نانو سیلیس است که چون ریز است تخلخل و ترک‌ها را پر می‌کند و همچنین سطح تماس زیادی با سیمان دارد و ژل C-S-H بیشتری تولید می‌شود.



برای مخلوطهای بتنی ۲۸ روزه در شکل ۱۵ رسم شده است. مشاهده می‌گردد که به کارگیری خاکستر پسته جو منجر به کم شدن سرعت پالس اولتراسونیک شده است که این نشان می‌دهد ترکها و تخلخل نمونه های بتنی می‌توانند در اثر عمل پوزلانی خاکستر پسته جو پر شده باشند. اما اگر از مقداری بیشتر باشد (۱۵ درصد) بصورت عکس عمل می‌کند. مثلاً ۲۰ درصد خاکستر پسته جو در بتن باعث می‌شود که سرعت پالس ماکزیمم، مقاومت فشاری کم و نوع شکست متفاوت باشد. کمترین مقدار سرعت پالس مربوط به نمونه ۱۰ درصد خاکستر پسته جو و ۶ درصد نانو سیلیس است. پس می‌توان گفت در نمونه خاکستر پسته جو (بدلیل عمل پوزلانی) به همراه ۶ درصد نانو سیلیس (بدلیل ریزی، سطح تماس بیشتر و وجود  $SiO_2$ ) سرعت پالس اولتراسونیک به نسبت نمونه کنترل حاوی نانو سیلیس (۶) Control N کمتر است.



شکل ۱۴- دستگاه غیر مخرب آلتراسونیک (UPV)




شکل ۱۳- درصد جذب آب نمونه های بتنی حاوی خاکستر پسته جو همراه ۶ درصد نانو سیلیس

شکل ۱۳ نشان می‌دهد با ترکیب خاکستر پسته جو و نانو سیلیس نیز می‌توان بتن هایی با جذب آب پایین ساخت. در مورد درصد جذب آب نیز طرح اختلاط ۱۵ درصد و ۶ درصد نانو سیلیس کمترین میزان جذب آب را از خود نشان دادند که با نتایج مقاومت فشاری نیز مطابقت دارد. با توجه به شکل ۱۲ و ۱۳، بکار بردن ۶ درصد نانو سیلیس، کاهش ۴۸ درصدی جذب آب در ملات را دربر داشته است. دلیل آن می‌تواند این باشد که ترکها و تخلخل می‌تواند به وسیله دانه های ریز نانو سیلیس پر شده باشد.

### ۳-۵- سرعت پالس اولتراسونیک (UPV)

با استفاده از دستگاه غیر مخرب آلتراسونیک (شکل ۱۴) سرعت پالس اولتراسونیک محاسبه گردید. سرعت پالس اولتراسونیک



شکل ۱۵- سرعت پالس اولتراسونیک مخلوطهای بتن

## ۴- نتیجه گیری

بر اساس نتیجه آزمایشات و بررسی‌های انجام گرفته در این پژوهش می‌توان چنین نتیجه گرفت:

۱. نتایج حاکی از آن است که جای‌گزینی خاکستر پوسته جو تا ۱۵ درصد باعث بهبود پارامترهای مقاومتی بتن می‌شود.
۲. باتوجه به نتایج آزمایش، اضافه کردن ۱۵ درصد خاکستر پوسته جو از لحاظ بالابردن مقاومت کششی از اضافه کردن ۲۰ درصد آن بهتر است.
۳. همچنین مشاهده گردید که با کار بردن ۶ درصد نانو سیلیس به همراه ۱۰ درصد پوسته جو، باعث افزایش ۱۸ درصدی مقاومت ۲۸ روزه نسبت به نمونه کنترل حاوی نانو سیلیس می‌شود.
۴. مقادیر نشان می‌دهد که با اضافه کردن ۱۵ درصد خاکستر پوسته جو مقاومت کششی غیر مستقیم بتن به اندازه ۶۸ درصد نسبت به نمونه کنترل افزایش داشته است. همچنین، نتیجه گرفته می‌شود که با افزودن نانو سیلیس مقاومت کششی غیر مستقیم افزایش می‌یابد.
۵. مشاهده می‌گردد که به کارگیری خاکستر پوسته جو منجر به کم شدن سرعت پالس اولتراسونیک شده است و کمترین مقدار سرعت پالس مربوط به نمونه ۱۰ درصد خاکستر پوسته جو و ۶ درصد نانو سیلیس می‌باشد.

## ۵- مراجع

- [4] D. Vays, M. C. Vays, and J. Pitroda, "Utilization of barley husk ash in clay bricks in aspect of indian context: A literature review," *International Journal of Civil, Structural, Environmental and Infrastructure Engineering*, vol. 4, no. 1, pp. 61-68, 2014.
- [5] H. Du, S. Du, and X. Liu, "Durability performances of concrete with nano-silica," *Construction and Building Materials*, vol. 73, pp. 705-712, 2014.
- [6] N. Farzadnia, H. Noorvand, A. M. Yasin, and F. Aziz, "The effect of nano silica on short term drying shrinkage of POFA cement mortars," *Construction and Building Materials*, vol. 95, pp. 636-643, 2015.
- [7] J. Montgomery, T. M. Abu-Lebdeh, and A. Sameer, "Effect of nano silica on the compressive strength of harden cement paste at different stages of hydration," *American Journal of Engineering and Applied Sciences*, vol. 2, pp. 166-177, 2016.
- [8] D. V. Prasada Rao and V. Navaneethamma, "Influence of nano-silica on strength properties of concrete containing rice husk ash," *International Journal of Advanced Research*, vol. 3, no. 1, pp. 39-43, 2016.
- [9] M. R. Karim, M. F. M. Zain, M. Jamil, and F. C. La, "Fabrication of a non using slag, palm oil fuel ash and rice husk ash with sodium hydroxide," *Construction and Building Materials*, vol. 49, p. 894, 2013.
- [10] H. Biricik and N. Sarier, "Comparative study of the characteristics of nano silicasilica fume- and fly ash-incorporated cement mortars," *Materials Research*, vol. 17, no. 3, pp. 570-582, 2014.
- [11] M. R. Taha and O. M. E. Taha, "Influence of nano-material on the expansive and shrinkage soil behavior," *Journal of Nanoparticle Research*, vol. 14, pp. 1190-1200, 2012.
- [12] N. Farzadnia, A. A. Ali, and R. Demirboga, "Development of nanotechnology in high performance concrete," *Advanced Materials Research*, vol. 364, pp. 115-118, 2012.
- [13] A.S.M. Abdul Awal and I.A. Shehu, "Evaluation of heat of hydration of concrete containing high volume palm oil fuel ash," *Fuel*, vol. 105, pp. 728-731, 2013.
- [14] S. H. Bahmani, N. Farzadnia, A. Asadi, and B. B. Huat, "The effect of size and replacement content of nanosilica on strength development of cement treated residual soil," *Construction and Building Materials*, vol. 118, pp. 294-306, 2016.
- [15] M.H. Zhang and J. Islam, "Use of nano-silica to reduce setting time and increase early strength of
- [1] A. Khare and A. Tiw, "Investigation of strength of concrete containing locally available industrial and agriculture waste," *International Journal of Science and Research*, vol. 4, no. 5, pp. 2319-7064, 2015.
- [2] A. Chakraborty and A. Goswam, "Conservation of environment by using fly ash and rice husk ash as a partial cement replacement in concrete," *Journal of Energy Research and Environmental Technology*, vol. 2, no. 1, pp. 9-11, 2015.
- [3] G.C Isaia, A.L.G Gastaldini, and R. Moraes, "Physical and pozzolanic action of mineral additions on the mechanical strength of high-performance concrete," *Cement and Concrete Composites*, vol. 25, pp. 69-76, 2003.

concretes with high volumes of fly ash or slag," *Construction and Building Materials*, vol. 29 , pp. 573–580, 2012.

[16] A. M. Said , Zeidan MS, Bassuoni MT and Tian Y., A. M. Said, M. S. Zeidan, M. T. Bassuoni, and Y. Tian , "Properties of concrete incorporating nano-silica," *Construction and Building Materials*, vol. 36, pp. 838-844, 2012.

[17] F. Pacheco-Torgal , S Miraldo, Y. Ding, and j. A. Labrincha , "Targeting HPC with the help of nanoparticles: An overview," *Construction and Building Materials*, vol. 38, pp. 365-370, 2013.

[18] S. Naskara and A. K. Chakraborty, "Effect of nano materials in geopolymer concrete," *Perspectives in Science*, vol. 8, pp. 273–275, 2016.

[19] S. B. Sankar Rao, P. Mallesham, and R. Sri, "To study the influence of nano silica on the strength and durability of self compacting concrete," *Imperial Journal of Interdisciplinary Research*, vol. 3, no. 1, pp. 342-348, 2017.

## Influence of Barley Husk Ash with Nano- Silica on the Concrete Behavior

S. Shahbazpanahi \*

Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Sanandaj Branch

### Abstract

World-wide agricultural footprint is fast growing, with vast agricultural land cultivation and active expansion of the agro based industries. Agriculture is the most economic activity of Iran and other developing nations. In other hand, with the emergence of nanotechnology, inclusion of nano-materials in cementitious composites was a subject of many studies. Reportedly, nano materials enhance properties of cement matrix through several mechanisms. For example, nano- silica with high amount of  $\text{SiO}_2$  increases the pozzolanic reaction rate and leads to a stronger interfacial transition zone and denser microstructure of the cement matrix. In this study, effects of barley husk ash with nano-silica on the concrete were investigated. Nine design mixes of barley husk ash separately or with six percent of nano- silica were casted for compression tests, tensile strength, and water absorption ratio. One of the major findings is that concrete that incorporates fifteen percent of barley husk ash weight of cement showed better mechanical properties than twenty percent. Also, it was found that with the addition of six percent of nano-silica with ten percent of barley husk ash, both compression tests and tensile strength increased. The results show that nano-silica decreases ultrasonic pulse velocity.

**Keywords:** Barley husk ash, nano-silica, concrete, compression strength, tensile strength.

---

\* Corresponding Author: sh.shahbazpanahi@iausdj.ac.ir