

بررسی آزمایشگاهی تأثیر استفاده از الیاف‌های میکرو و ماکرو پلیمری بر مشخصات فیزیکی، مکانیکی و سایش روسازی‌های بتن غلتکی

جعفر سبحانی *

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

علیرضا پورخورشیدی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

علی اکبر رمضانپور

دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران

مهدی نعمتی چاری

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

محمد مهدی لطفی

دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران

چکیده

بتن غلتکی نوع خاصی از طرح مخلوط بتن است که دارای مواد اولیه مشابه با بتن معمولی ولی با نسبت‌های متفاوت تر و همچنین بدون اسلامپ ساخته می‌شود. کاربرد بتن غلتکی با توجه به سهولت اجرای آن و مزایای فنی و اقتصادی به عنوان یکی از گزینه‌های مطرح در روسازی‌های جاده‌ها مطرح می‌باشد. به همین دلیل ارتقاء مشخصات مکانیکی و دوام آن اهمیت بسزایی دارد. استفاده از الیاف می‌تواند خواص بتن را ارتقاء دهد لیکن در زمینه بتن غلتکی دانش کمی موجود است. در این مقاله تأثیر استفاده از الیاف سنتز شده پلیمری رفتار فیزیکی و مکانیکی بتن غلتکی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ۳ طرح مخلوط بتن غلتکی با استفاده از الیاف‌های پلیمری طول کوتاه (میکرو) و طول بلند (ماکرو) ساخته شد. آزمایش‌های مکانیکی شامل مقاومت فشاری و مقاومت خمشی، مشخصات فیزیکی و همچنین سایش انجام گردید. نتایج آزمون‌ها نشان داد که استفاده از الیاف باعث بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی و مقاومت سایشی روسازی بتن غلتکی می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: بتن غلتکی، الیاف پلیمری، روسازی، خواص مکانیکی، مقاومت سایشی.

۱- مقدمه

پرداختند. نتایج آزمایش نشان داد که مقاومت کششی نمونه‌های استوانه‌ای با مقدار ۱/۲ درصد حجمی الیاف به میزان ۲۶ درصد و مقاومت کششی نمونه منشوری نیز به میزان ۲۹ درصد نسبت به بتن بدون الیاف افزایش داشته است.

متوسلیان [۵]، تأثیر الیاف پلی‌پروپیلن را در کاهش ترک‌های بتن خود تراکم مورد ارزیابی قرار داده است. بتن خود تراکم به دلیل طرح اختلاط خاص آن باعث ایجاد ترک در مراحل اولیه بتن‌ریزی می‌گردد که استفاده از الیاف پلی‌پروپیلن می‌تواند به طور قابل توجهی از ایجاد و گسترش ترک جلوگیری به عمل آورد. در نهایت بررسی‌ها نشان داده که بتن الیافی با میزان ۰/۳ درصد الیاف، بهترین تأثیر را در کاهش ترک‌های سطحی داشته است.

قدوسی و همکاران [۶]، به بررسی جمع شدگی خمیری و خشک‌شدگی انواع ملات‌های تعمیری جهت استفاده در ترمیم رویه‌های بتنی فرودگاهی پرداختند. در آزمایش جمع شدگی خمیری مشاهده کردند زودترین زمان پیدایش اولین ترک مربوط به ملات‌های حاوی میکرو سیلیس بوده و در هر سه نمونه حاوی الیاف پلی‌پروپیلن هیچ ترکی مشاهده نشد. در پایان به این نکته اشاره شد که الیاف پلی‌پروپیلن نقش عمده‌ای در کاهش استعداد ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری داشته است. بطوریکه در مخلوط‌های حاوی الیاف و لاتکس استایرن بوتادین در شرایط هوای گرم هیچ‌گونه ترکی مشاهده نشده است.

Perry [۷] به مقایسه الیاف پلی‌پروپیلن با الیاف فولادی برای مسلح کردن کف سازی خارجی پرداخت. دلیل اصلی وی در انجام این پژوهش این بود که سایش سطح کف‌سازی‌ها (پایه‌روها و عبور وسایل نقلیه) موجب بیرون‌زدگی و در معرض دید قرار گرفتن الیاف فولادی می‌گردد که این امر می‌تواند بسیار خطرناک باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مقاومت خمشی بتن مسلح به الیاف فولادی و پلی‌پروپیلن به ترتیب ۵۳ و ۷۸ درصد افزایش یافته است. همچنین مقاومت خارجی در برابر سایش در صورت استفاده از الیاف فولادی، ۲۰ درصد و الیاف پلی‌پروپیلن، ۴۱ درصد افزایش یافته است. بنابراین وی نتیجه گرفت که الیاف پلی‌پروپیلن برای مسلح نمودن کف‌سازی‌ها از لحاظ سایش و کنترل ترک به مراتب بهتر از الیاف فولادی عمل می‌کند.

در پژوهشی Hsieh و همکاران [۸]، با استفاده از ترکیب دو نوع الیاف پلی‌پروپیلن، ماکرو و میکرو، به بررسی خواص مکانیکی بتن

یکی از انواع روسازی‌های بتنی، رویه‌های بتن غلتکی (RCCP) است که از انواع بتن‌های بدون اسلامپ می‌باشد که برای کاربردهایی همچون سدسازی و یا راه‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. روسازی‌های بتن غلتکی، روسازی مستحکم، متراکم و با دوام هستند. این ویژگی‌ها در کنار افزایش سرعت ساخت و کاهش هزینه‌ها این نوع روسازی‌ها را به عنوان یک گزینه‌ی مناسب برای پارکینگ‌ها، انبارها، اسکله‌ها، بنادر، مناطق ویژه‌ی نظامی، خیابان‌ها و بزرگراه‌ها مطرح می‌کند. عواملی که سبب کاهش هزینه تولید بتن غلتکی در مقایسه با بتن معمولی می‌شود شامل کاهش مصرف سیمان، کاهش هزینه‌های قالب بندی و جایدهی بتن و کاهش زمان اجرای روسازی است. همچنین بتن غلتکی نیازی به قالب و یا پرداخت نهایی ندارد و در آن از داوول‌ها و میلگردهای برشی و یا آرماتور فولادی برای مسلح کردن روسازی استفاده نمی‌شود [۱-۲].

ساخت روسازی بتن غلتکی روشی نوین در راستای توسعه و تکامل مصالحی نظیر خاک تثبیت شده با سیمان و یا اساس اصلاح شده با سیمان (CTB) می‌باشد که مدت‌های مدیدی به عنوان زیراساس و اساس در طراحی و ساخت روسازی‌ها کاربرد داشته است. گام بعدی در نظر گرفتن روسازی بتن غلتکی به عنوان روسازی کامل و بدون نیاز به لایه روکش بود. عملکرد روسازی بتن غلتکی در محوطه‌هایی که تحت بارگذاری سنگین و همچنین سایش شدید بوده‌اند، بسیار موفقیت‌آمیز بوده به نحوی که از آن زمان بتن غلتکی برای ساخت روسازی محوطه‌های صنعتی کاربرد وسیعی در دنیا داشته است. در این زمینه تحقیقات وسیعی در خصوص افزایش مقاومت سایشی روسازی‌های بتن غلتکی انجام شده است. یکی از راهکارهای افزایش مقاومت سایشی این نوع روسازی‌ها استفاده از انواع الیاف می‌باشد [۱].

رضانیانپور و رشید داداش [۳]، تأثیر افزایش درصد الیاف پلی‌پروپیلن در بتن الیافی هیبریدی معمولی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آزمایش‌ها نشان‌دهنده آن است که هر چه الیاف فولاد صنعتی با درصد بیشتری از الیاف پلی‌پروپیلن جایگزین شود، میزان مقاومت خمشی و جذب انرژی کاهش می‌یابد.

وظیفه‌خواه و مناف‌پور [۴]، به بررسی مقاومت کششی بتن معمولی مسلح به الیاف فولادی با در نظر گرفتن نسبت‌های مختلف الیاف


فیزیکی و شیمیایی به ترتیب در جداول ۲ تا ۳ ارائه شده است. آب مصرفی در ساخت نمونه ها از آب شرب شهری تهیه شده است. در این مطالعه دو نوع الیاف شامل الیاف میکروپلی پروپیلنی و ماکرو پلی الفین (در هم تنیده) استفاده شده است، که مشخصات آنها در جداول ۴ و ۵ ارائه شده است. در شکل ۲ نیز تصویر میکروسکوپی الیاف نشان داده شده است. با توجه به استفاده از مواد اصلاح سطح در الیاف مورد استفاده، نیاز به هیچگونه تمهیداتی برای جلوگیری از تجمع و به هم پیوستن الیاف و توزیع آنها در زمان اختلاط لازم نشده و مستقیماً این الیاف پس از تماس با آب مخلوط و عمل اختلاط به راحتی از هم باز می شوند. در جدول ۶ نیز طرح مخلوط بتن های آزمایشی و شاهد ارائه گردیده است.

هیبریدی معمولی پرداختند. نتایج آزمایش نشان دهنده این موضوع است که مقاومت کششی، فشاری و خمشی بتن الیافی هیبریدی در همه ترکیب ها در مقایسه با بتن بدون الیاف بهتر بوده است. از این دیدگاه مطالعه حاضر تاثیر استفاده از الیاف در طرح مخلوط بتن های غلتکی را در قالب یک برنامه آزمایشگاهی بررسی می نماید. بدین منظور ۳ طرح مخلوط بتن غلتکی با استفاده از الیاف های پلی الفین و پلی پروپیلن ساخته و آزمایش های مکانیکی مقاومت فشاری و مقاومت خمشی، و دوامی جذب آب، نفوذ پذیری و سایش انجام گردید که مشخص شد که استفاده از الیاف باعث بهبود خواص مکانیکی و دوامی بتن غلتکی می گردد.

۲- روش انجام تحقیق

۱-۲- مواد و مصالح و طرح مخلوط


دانه بندی سنگدانه های مصرفی در مخلوط های بتن های غلتکی مورد بررسی در این تحقیق با اندازه حداکثر ۱۹ میلی متر و نمودار دانه بندی بهینه بر اساس توصیه PCA و منحنی فولر- تامپسون با توان ۰.۴۵ در شکل ۱ نشان داده شده است [۹]. در جدول ۱ نیز مشخصات فیزیکی سنگدانه ها ارائه شده است. سیمان پرتلند مصرفی در این پروژه از نوع ۴۲۵-۱ بوده که مشخصات مکانیکی،




شکل ۱- منحنی دانه بندی سنگدانه مصرفی

جدول ۱- مشخصات سنگدانه های استفاده شده (شن و ماسه)

سنگدانه	جذب آب (%)	چگالی در حالت اشباع با سطح خشک (gr/cm ³)	مدول نرمی	حداکثر قطر سنگدانه (mm)
ماسه	۳/۱۱	۲/۵۵	۳/۲۷	۴/۷۵
شن (مخلوط)	۲/۶۵	۲/۶۲	-	۱۹



(ب)



(الف)

شکل ۲- الیاف مورد استفاده: الف- ماکرو پلی الفین، ب- الیاف میکرو

جدول ۲- مشخصات فیزیکی/مکانیکی سیمان مصرفی

ویژگی‌های فیزیکی	سیمان پرتلند
سطح مخصوص به دست آمده از آزمایش بلین (cm ² /gr)	۳۱۵۵
انبساط در آزمایش اتوکلاو (درصد)	۰/۰۲
زمان گیرش اولیه به دست آمده از آزمایش با سوزن و یکات (دقیقه)	۱۲۰
زمان گیرش نهایی به دست آمده از آزمایش با سوزن و یکات (دقیقه)	۲۲۰
مقاومت فشاری ۲۸ روزه	۵۲/۱

جدول ۳- مشخصات شیمیایی سیمان مصرفی

K ₂ O	Na ₂ O	MgO	SO ₂	CaO	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	SiO ₂
۰/۶۶	۰/۱۹	۱/۳۱	۱/۶۳۸	۶۳/۰۷	۳/۲۹	۳/۵۶	۲۳/۱۹

جدول ۴- مشخصات الیاف میکرو پلی پروپیلنی

مشخصه	ویژگی مواد	استاندارد ASTM D7508 [۱۰]
ساختمان شیمیایی	۱۰۰٪ پلی پروپیلنی	۱۰۰٪ پلی پروپیلنی
سطح مقطع	دایره‌ای (قطر ۲۰ μm)	دایره‌ای (قطر ۲۰۰ تا ۲۰ μm)
وزن مخصوص	۰/۹۱ گرم بر سانتی متر مکعب	۰/۹ تا ۰/۹۵ گرم بر سانتی متر مکعب
مدول الاستیسیته (GPa)	۳/۷±۰/۰۵	۳/۵ تا ۱۵
مقاومت کششی (MPa)	۳۶۰±۲۵	۲۰۰ تا ۷۶۰
طول (mm)	۱۲	۳ تا ۵۰
تعداد در کیلوگرم	>۱۰۰۰۰۰۰۰	--
نسبت طول به قطر	۶۰۰۰۰	--


جدول ۵- مشخصات الیاف ماکرو پلی آلفین

مشخصه	ویژگی مواد	استاندارد ASTM D7508
ساختمان شیمیایی	پلی آلفین اصلاح شده	۸۵٪ پروپیلن و اتیلن
قطر مقطع الیاف (mm)	۰/۳	≤ ۰/۳
وزن مخصوص (gr/cm ³)	۰/۹۱	۰/۹ تا ۰/۹۲
مدول الاستیسیته (GPa)	۷	۳/۵ تا ۱۵
مقاومت کششی (MPa)	۶۲۰	>۳۴۴
طول (mm)	۵۸	۱۲ تا ۶۵
تعداد در کیلوگرم	۵۳۸۰۰	--
نسبت طول به قطر	۱۹۳	--


جدول ۶- طرح مخلوط بتن غلتکی شاهد و الیافی

شناسه	نوع الیاف	نسبت آب به سیمان	واحد وزن (kg/m ³)		
			سیمان	الیاف	آب
RF	شاهد	۰/۳۸	۳۵۰	۰	۱۳۲/۷
FC-PO2	الیاف ماکرو	۰/۳۸	۳۵۰	۲	۱۳۲/۷
FC-PP2	الیاف میکرو	۰/۳۸	۳۵۰	۲	۱۳۲/۷

و بهبودی نسبت به نمونه‌ی شاهد حاصل نشده است، ضمناً مشاهده می‌شود الیاف ماکرو پلی آلفینی در مقایسه با الیاف میکرو پلی پروپیلنی نقش مؤثرتری را در افزایش مدول گسیختگی داشته است. علت این امر مدول الاستیسیته و تنش کششی بیشتر الیاف پلی آلفینی نسبت به الیاف پلی پروپیلنی (تقریباً ۲ برابر) می‌باشد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، تنش کشی و مدول الیاف، علاوه بر طول الیاف عامل مؤثر بر میزان مدول گسیختگی می‌باشد.



شکل ۲- مقاومت فشاری نمونه‌های بتن غلتکی الیافی و شاهد



شکل ۳- مقاومت خمشی نمونه‌های بتن غلتکی الیافی و شاهد

۴-۳- آزمایش جذب آب کوتاه و بلندمدت

نتایج آزمایش جذب آب کوتاه مدت (۳۰ دقیقه) و بلندمدت (۲۴ ساعته) در سن ۲۸ روز، برای ۳ طرح مخلوط در شکل‌های ۴ و ۵ ارائه شده است. با توجه به این شکل‌ها مشاهده می‌شود که الیاف‌های ماکرو (پلی آلفین) نسبت به نمونه‌ی شاهد جذب آب کمتر و الیاف‌های میکرو (پلی پروپیلن) نسبت به نمونه‌ی شاهد جذب آب بیشتری داشته‌اند.

۳- آزمون‌ها و روش‌ها

در این مطالعه، آزمایش‌های مکانیکی مقاومت فشاری [۱۱] و مقاومت خمشی [۱۲]، و دوامی جذب آب [۱۳]، نفوذ پذیری [۱۴] و سایشی [۱۵] بر روی نمونه‌های تهیه شده به ترتیب مطابق با استانداردهای BS-EN 12390-4، ASTM C 78، BS-1881-122، BS-EN 12390-8 و EN 1338-2003 انجام گردید.

۴- نتایج و تفسیر

۴-۱- مقاومت فشاری

نتایج آزمایش مقاومت فشاری در سن ۲۸ روز، برای ۳ طرح مخلوط ساخته شده در شکل ۲ ارائه شده است. با توجه به شکل ۲ مشاهده می‌شود که در هر دو نوع الیاف میکرو (پلی پروپیلن) و ماکرو (پلی آلفین) در مقدارهای مصرف ۲ کیلوگرم با افزایش کم مقاومت فشاری روبه‌رو هستیم، که می‌توان علت این افزایش در مقاومت فشاری را به دلایل زیر نسبت داد.


در رابطه با الیاف میکرو (پلی پروپیلن) می‌توان چنین بیان کرد که این الیاف‌ها به دلیل تعداد بسیار بالا و نحوه‌ی جهت‌گیری در بتن می‌توانند تمرکز تنش در نوک ترک‌ها را کاهش دهند، بنابراین باعث کاهش ترک خوردگی و افزایش مقاومت ترک خوردگی یا دوخت و دوز ترک‌های به وجود آمده در بتن شوند که این موضوع می‌تواند به افزایش مقاومت فشاری کمک کند. البته لازمه‌ی این موضوع استفاده از مقدارهای مصرف کافی می‌باشد (البته باید توجه شود که در مقدار مصرف‌های بالا از پدیده‌ی توپی شدن (balling) جلوگیری شود). در رابطه با الیاف ماکرو (پلی آلفین) می‌توان چنان اظهار داشت که این الیاف به دلیل داشتن مدول الاستیسیته بالا و بافت سطحی زبری که دارد، باعث افزایش مقاومت فشاری می‌شود و زمانی که در مقدار زیاد استفاده می‌شود، عملکردی مشابه الیاف فولادی دارد بنابراین ممکن است بتواند مقدار بیشتری از فشار را تحمل کنند و با انسجام بهتری که به ماتریس بتن غلتکی می‌بخشند باعث افزایش مقاومت فشاری شوند.

۴-۲- مقاومت خمشی (مدول گسیختگی)

نتایج آزمایش خمشی جهت تعیین مدول گسیختگی در شکل ۳ ارائه شده است. نتایج حاکی از آن است که الیاف‌های میکرو به دلیل طول کوتاه نتوانسته‌اند تغییری در مقاومت خمشی ایجاد کنند


۴-۴- آزمایش نفوذپذیری تحت فشار آب

نتایج آزمایش نفوذپذیری تحت فشار آب در سن ۲۸ روز، برای ۳ طرح مخلوط ساخته شده در شکل ۶ ارائه شده است. با مشاهده نتایج آزمایش در می‌یابیم که به‌طور کلی نفوذپذیری آزمون‌های بتنی با استفاده از الیاف کاهش می‌یابد. با توجه به شکل مشاهده می‌شود که الیاف میکرو و ماکرو در مقدار مصرف ۲ کیلوگرم در مترمکعب می‌تواند نفوذپذیری بتن غلتکی را به میزان قابل توجهی تا حدود ۲۰ درصد کاهش دهد. احتمالاً بتوان علت این کاهش در نفوذپذیری را به دلایل هم‌اندک کاهش ترک‌خوردگی ناشی از مصرف الیاف و جلوگیری از گسترش ترک‌ها و به هم پیوستن ترک‌ها و در نتیجه ایجاد ترک‌های عمیق و عریض نسبت داد. هم‌چنین الیاف باعث برقراری پلی بین ترک‌های ایجاد شده می‌شود و عملکرد بتن را در بلندمدت بهبود می‌بخشد با توجه به این عملکردها، الیاف می‌تواند نفوذپذیری بتن را تا حد بسیار زیادی بهبود بخشد و بدین ترتیب دوام آن را افزایش دهد.



شکل ۶- نفوذپذیری نمونه‌های بتن غلتکی


در بتن غلتکی به دلیل نسبت آب به سیمان کم و در نتیجه خشک بودن بتن و نداشتن شیره و هم‌چنین به دلیل تعداد بسیار زیاد الیاف میکرو شاهد افزایش تخلخل در بتن هستیم که این افزایش تخلخل در بتن باعث جذب آب لوله‌های موینه‌ی بیشتری شده است و به دلیل تعداد بسیار زیاد این الیاف‌ها اثر پدیده‌ی تخلخل نسبت به پدیده‌ی کاهش ترک‌خوردگی مشهودتر است و اثر بیشتری بر جذب آب داشته است. از طرفی شاید این موضوع که با افزایش مقدار الیاف جذب آب بیشتر شده را بتوان به شرایط آماده‌سازی نمونه پیش از انجام آزمایش نیز نسبت داد. از آنجاکه نمونه‌ها قبل از انجام آزمایش به مدت چند روز در آون با دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار گرفته‌اند، احتمالاً این قرارگیری در معرض شرایط دمایی شدید بتواند باعث ترک‌خوردگی بتن شود و از آنجاکه ناحیه انتقال این الیاف‌ها مستعد ترک‌خوردگی در گرا دیان‌های شدید حرارتی می‌باشد با افزایش مقدار الیاف و در نتیجه ناحیه‌های انتقال بیشتر نفوذ آب به داخل نمونه‌ها بیشتر شده است. شایان ذکر است بین نتایج خواص مکانیکی و فیزیکی (جذب آب) ارتباط مستقیمی دیده نمی‌شود که این امر در سایر منابع نیز مورد تایید می‌باشد.



شکل ۴- جذب آب نیم ساعته نمونه‌های بتن غلتکی

۴-۵- آزمایش تعیین مقاومت سایشی

نتایج آزمایش سایش در سن ۲۸ روز برای ۳ طرح مخلوط ساخته شده در شکل ۷ ارائه شده است. از آنجاکه مقاومت در برابر سایش مانند مقاومت فشاری یک ویژگی مربوط به حجم نیست بلکه ویژگی مربوط به سطح است عوامل مؤثر در عمل آوری سطح مانند عمل آوری مرطوب و یا پرداخت سطح تأثیر بسیار زیادی بر روی این مشخصه بتن دارند و همان‌طور که از نتایج پیداست در می‌یابیم که استفاده از الیاف‌های پلیمری خیلی تأثیری بر کاهش و یا افزایش این مشخصه‌ی بتن غلتکی ندارد. با توجه به شکل



شکل ۵- جذب آب ۲۴ ساعته بتن غلتکی

درواقع دو فاکتور مؤثر بر میزان مدول گسیختگی تنش کششی الیاف و طول الیاف تواما می باشد.

• به طور کلی فاکتورهای مؤثر بر میزان جذب انرژی و طاقت خمشی بتن های الیافی نوع الیاف (میزان مدول الاستیسیته، انعطاف پذیری و ...)، درصد الیاف، طول و نسبت ظاهر الیاف و شکل الیاف می باشد.

• استفاده از الیاف (پلی الیفین و پلی پروپیلن) می تواند نفوذپذیری را تا حدود ۲۰ درصد کاهش دهد.

• استفاده از الیاف تغییر محسوسی در مقاومت سایشی نمونه ها ایجاد نکرد با این وجود مطابق با مشاهدات آزمایشگاهی استفاده از الیاف ماکرو (پلی الیفین) ۴ درصد افزایش و استفاده از الیاف میکرو (پلی پروپیلن) موجب ۸ درصد کاهش مقاومت سایشی نسبت به نمونه ی شاهد شده است.

• بتن غلتکی الیافی ماکرو (پلی الیفین) نسبت به نمونه ی شاهد جذب آب کمتر و الیافی میکرو (پلی پروپیلن) نسبت به نمونه ی شاهد جذب آب بیشتری داشته اند.

۶- مراجع

[1]. State of the-art report on roller compacted concrete pavement. American Concrete Institute (ACI); 1995 [325.10R].

[۲]. کمیته تدوین دستورالعمل اجرایی و کنترل کیفی روسازی بتن غلتکی، دستورالعمل اجرایی و کنترل کیفی روسازی بتن غلتکی، ویرایش دوم، دی ماه ۱۳۹۳.


[۳]. رشید داداش، پانته آ؛ اثر پوزولان های طبیعی در دسترس بر خواص بتن الیافی و بررسی کاربرد آن در بتن شاتکریتی، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ۱۳۹۰.

[۴]. مناف پور، علیرضا؛ وظیفه خواه، نیما؛ "بررسی آزمایشگاهی مقاومت کششی بتن با الیاف فولادی"، پنجمین کنگره ملی عمران، ۱۴-۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹.

[۵]. متوسلیان، مسعود؛ "تأثیر اضافه کردن الیاف پلی پروپیلن بر ترک های ناشی از جمع شدگی خمیری در بتن خود تراکم"، اولین همایش بین المللی بتن های نانو و مخازن ذخیره آب شرب، رشت، شرکت آب و فاضلاب شهری استان گلستان، ۱۳۹۰.

[۶]. قدوسی، پرویز؛ شیرزادی جاوید، علی اکبر؛ "جمع شدگی

شاهده می شود که الیاف ماکرو (پلی الیفین) نسبت به الیاف میکرو (پلی پروپیلن) عملکرد نسبی بهتری داشته است (و در رده ۲ (سایش متوسط کف پوش بتنی) طبق استاندارد BS EN 1338 قرار می گیرند در این رده مقدار سایش باید بین ۲۰ تا ۲۳ میلی متر قرار گیرد.) که احتمالاً بتوان این موضوع را به بافت سطحی بهتر الیاف ماکرو و ایجاد تخلخل کمتر در سطح بتن نسبت داد.



شکل ۷- سایش نمونه های بتن غلتکی

۵- نتیجه گیری

براساس مطالعات صورت گرفته و با در نظر گرفتن این مطلب که این نتایج منحصراً مربوط به مواد و روش های به کاررفته در این پروژه آزمایشگاهی بوده و در بسیاری موارد جهت اظهار نظر قطعی نیاز به برنامه آزمایشگاهی گسترده تری وجود دارد، موارد زیر قابل استنتاج و نتیجه گیری است:

• برای افزایش مقاومت و تراکم بهتر بتن غلتکی، استفاده از سنگ دانه های خوب دانه بندی شده (شامل طیف گسترده از اندازه ها) پیشنهاد می شود و در نهایت هر چه بتوان به منحنی دانه بندی فولر- تامپسون، توان ۰/۴۵ نزدیک تر شد مخلوط متراکم تری خواهیم داشت.

• استفاده از الیاف برای افزایش مقاومت فشاری گزینه ی مناسبی نیست.

• نتایج آزمایش خمش نشان دهنده ی این موضوع است که در مخلوط های بتن الیافی ماکرو (پلی الیفین) و مخلوط بتن الیافی میکرو (پلی پروپیلن)، الیاف ماکرو نقش مؤثرتری را در افزایش مدول گسیختگی نسبت به الیاف میکرو ایفا نموده است.

خمیری و خشک‌شدگی انواع ملات‌های حاوی افزودنی‌های
تعمیری جهت ترمیم رویه‌های بتنی"، اولین کنفرانس ملی رویه‌های
بتنی دانشگاه تربیت مدرس، ۹ و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴.

[7] Perry, B.; "Reinforcing external pavements with both large and small synthetic fibers", concrete, 37(8), 46-47, 2003.

[8] Hsie, M; Tua, C.h; Songb, P.S.; "Mechanical properties of polypropylene hybrid fiber-reinforced concrete", J. Materials Science and Engineering, 494(1), 153-157, Oct, 2008.

[9] Guide for roller-compacted concrete pavements, Portland Cement Association, USA, 2010.

[10] ASTM D7508/D7508M-10: Standard Specification for Polyolefin Chopped Strands for Use in Concrete

[11] BS EN 12390-3:2009, Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens, British Standards, 2009.

[12] ASTM C78 / C78M, Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with Third-Point Loading),

[13]- BS 1881-122:2011, Testing Concrete, Part 122: Method for determination of water absorption, British Standards, 2011.

[14]- BS EN 12390-8:2009, Testing hardened concrete – Part 8: Depth of penetration of water under pressure, British Standards, 2009.

[15]- BS EN 1338:2003 (E), Testing hardened concrete: Measurement of abrasion resistance, British Standards, 2003.

Experimental study of the effects of micro and macro polymer fibers on the mechanical, physical and abrasion resistance of roller compacted concrete pavements

J. Sobhani *

**Departement of concrete Technology, Road, Housing and Urban Development Research Center
A.R. Pourkhorshidi**

**Departement of concrete Technology, Road, Housing and Urban Development Research Center
A.A. Ramezani pour**

**Departemtn of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology
M. Nemati Chari**

**Departement of concrete Technology, Road, Housing and Urban Development Research Center
M. M. Lotfi**

**Graduated Student of Departemtn of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of
Technology**

Abstract

Roller-compacted concrete (RCC) is a special blend of concrete that has essentially the same ingredients as conventional concrete but in different ratios, and without slump. It was shown that the application of fibers would enhance some properties of concrete, however in RCC, there was a lack of knowledge. The application of RCC gained a great attention for technical and economical benefits. In this paper, the effects of synthetic polymeric fibers on the physical and mechanical of fiber roller compacted concrete were experimentally investigated. To this means, three mixtures by using of micro and macro polymeric fibers made. The mechanical strength tests including compressive and flexural strength and also abrasion strength tests were carried out. The results showed that the application of fibers aid in these properties.

Keywords: Fiber reinforced roller compacted concrete, mechanical properties, abrasion resistance.

* Corresponding Author: sobhani@bhrc.ac.ir

