

بررسی مطلوبیت فنی و اقتصادی بتن‌های خودتراکم توانمند حاوی متاکائولین، میکروسلیس و خاکستر بادی

میلااد اورک

دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

سیدفتح اله ساجدی *

دانشیار گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

شهریار طاوسی تفرشی

استادیار گروه عمران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

بتن خودتراکم به سبب استفاده از مقادیر بیش‌تر پرکننده و فوق‌روان‌کننده، لزجت خمیری بیش‌تر و تنش جاری شدن کم‌تر دارد. برای ساخت بتن خودتراکم توانمند، لازم است علاوه بر رئولوژی، خواص مکانیکی و دوام بتن نیز بهبود یابند. به این منظور باید مقدار سیمان افزایش یابد یا از مواد جایگزین سیمان استفاده شود. این موضوع سبب بالارفتن قیمت تمام‌شده یک مترمکعب بتن و بنابراین کاهش تمایل به استفاده از آن می‌شود. در این تحقیق با ساخت ۲۰ طرح بتن خودتراکم توانمند، خواص مکانیکی با انجام آزمایش‌های مقاومت فشاری، مقاومت کششی دونیم‌شدن و ضریب ارتجاعی استاتیکی، و خواص دوام با آزمایش‌های تعیین عمق نفوذ آب، نفوذ تسریع‌شده یون کلراید و مقاومت در برابر سولفات، تعیین شده و بر این اساس، میزان مطلوبیت اقتصادی و مطلوبیت فنی بتن‌های ساخته شده، مشخص شدند. همچنین با بررسی قیمت تمام‌شده یک مترمکعب بتن، میزان مطلوبیت اقتصادی و مطلوبیت فنی و اقتصادی بتن‌ها محاسبه شدند. نتایج نشان داد که کاربرد پوزولان‌ها در بتن خودتراکم توانمند، مطلوبیت فنی ناشی از خواص مکانیکی را تا حدود ۴۰٪ کم کرده، ولی مطلوبیت فنی متأثر از دوام به‌طور چشم‌گیری افزایش یافت، تا جایی که در سن ۹۱ روزه، حدود ۵ برابر بیشتر شده است. بر این اساس، عامل نهایی مطلوبیت فنی در مخلوط‌های خودتراکم تحقیق حداقل ۲۶٪ و حداکثر ۲۵۰٪ بیشتر از بتن مرجع نتیجه شد. به دلیل قیمت بیشتر مواد پوزولانی نسبت به سیمان، با افزایش میزان جایگزینی پوزولان‌ها، عامل مطلوبیت اقتصادی تا بیش از ۵۰٪ کاهش یافت، ولی عامل مطلوبیت فنی و اقتصادی تا حدود ۶۰٪ بهبود پیدا نمود.

واژه‌های کلیدی: بتن خودتراکم توانمند، پوزولان، خواص مکانیکی، دوام، مطلوبیت فنی و اقتصادی.

۱- مقدمه

ساختمان‌های بلندمرتبه، پل‌ها و سازه‌های خاص به کار گرفته شد. با این وجود در سال‌های اخیر نگرش نسبت به این مساله تغییر یافته و تلاش‌های بسیاری برای مرتفع نمودن مشکلات طراحی، مواد و مصالح، اجراء و اقتصاد بتن توانمند انجام شده تا از این طریق کاربرد آن گسترش یابد [۱].

از نظر زیست‌محیطی انتشار گاز دی‌اکسید کربن ناشی از کارخانه‌های تولید سیمان یکی از موضوعات اصلی توسعه پایدار در مواجهه با صنعت بتن است. انتشار سالیانه گاز دی‌اکسید کربن ناشی از تولید سیمان در جهان بیش از ۲/۳ میلیارد تن است که این مقدار حدود ۷٪ از گاز دی‌اکسید کربن تولید شده در جهان بوده و حدود ۱۳٪ از انرژی صنعتی جهان را مصرف می‌کند [۸-۹].

برای دستیابی به صنعت ساخت‌وساز دوستدار طبیعت، روش‌های مختلفی از جمله استفاده مجدد از زباله‌های صنعتی^۲، مواد بازیافتی^۳ و زباله‌های صنعت ساخت‌وساز^۴ پیشنهاد شده‌اند. به هر حال، کاهش مصرف سیمان یکی از مؤثرترین راه‌حل‌ها برای کاهش انتشار گاز دی‌اکسید کربن می‌باشد و برای دستیابی به این مهم، استفاده از مواد جایگزین سیمان بسیار متداول است؛ زیرا در حالی که میزان مصرفی را کاهش می‌دهد، می‌تواند خواص بتن را بهبود بخشد [۱۰]. مواد جایگزین سیمان، مواد طبیعی یا محصولات جانبی صنعتی هستند که وقتی همراه با آب و سیمان به کار برده می‌شوند، رفتار سیمانی از خود نشان می‌دهند. علاوه بر این، مواد جایگزین سیمان مخلوط بتن را بسیار اقتصادی کرده، مقاومت را بهبود داده و نفوذپذیری بتن را کم می‌کنند [۱۴-۱۲]. مواد جایگزین سیمان با هیدروکسید کلسیم که در اثر هیدراسیون سیمان آزاد می‌شود، واکنش داده و به سیلیکات کلسیم هیدراته^۵ تبدیل می‌شوند. این واکنش را واکنش پوزولانی می‌نامند. از آنجا که واکنش پوزولانی با هیدروکسید کلسیم که جزء ضعیف خمیر سیمان می‌باشد واکنش داده و آن‌ها را مصرف می‌نماید و هم‌چنین ریزساختار بتن را بهبود می‌بخشد، باعث افزایش دوام بتن در برابر عوامل مخرب می‌گردد. سرعت واکنش پوزولانی عموماً کند بوده و به تبع آن سرعت حرارت‌زایی نیز کند خواهد بود که این خاصیت باعث می‌گردد این محصولات معمولاً انتخاب مناسبی

بتن از زمان‌های گذشته به‌عنوان یک ماده ساختمانی مهم در ساخت سازه‌ها کاربرد داشته است. در گذشته‌ای نه چندان دور، دیدگاه کلی نسبت به بتن به‌صورت ماده‌ای مقاوم در برابر نیروهای فشاری بوده است؛ بر این اساس متخصصین به دنبال افزایش نسبی مقاومت بتن، به‌ویژه برای کاربرد در ساختمان‌های بلندمرتبه بوده‌اند و در این مسیر، موفق به ساخت بتن‌هایی با مقاومت زیاد شدند و کاربرد آن در مواردی سبب دستیابی به مزایای فراوانی فنی و اقتصادی گردید [۱]. با این حال بروز برخی خرابی‌های شدید ناشی از عوامل محیطی، محققین را به این نتیجه رسانید که مقاومت بتن نمی‌تواند تنها عامل تعیین‌کننده کیفیت بتن باشد، بلکه کارایی و دوام سازه‌های بتنی در برابر عوامل مهاجم و مخرب نیز اهمیت ویژه‌ای دارد [۲]. این مسأله در نهایت منجر به پیدایش انواعی از بتن با عنوان بتن خودتراکم توانمند شد. ویژگی اصلی این نوع بتن بر اساس دو جنبه خودتراکمی و عملکرد بالای آن می‌باشد.

بتن خودتراکم یک بتن نوآورانه است که نیازی به ارتعاش برای جابجایی و تراکم ندارد. این بتن قادر است حتی باوجود تراکم آرماتورها، تحت اثر وزن خود جاری شده، به طور کامل قالب را پر کرده و به تراکم کامل دست پیدا کند. بتن سخت‌شده آن چگال، همگن و دارای خواص مهندسی و دوام مشابه بتن سنتی ارتعاشی می‌باشد [۳]. بتن خودتراکم در مقایسه با بتن معمولی مقادیر ذرات ریز و میزان افزودنی بیشتری داشته و چگالی ذرات آن یکنواخت‌تر است که این خواص، لزجت و روانی مورد نیاز را فراهم می‌آورند. برای دستیابی به خودتراکمی لازم است تا حجم مواد درشت‌دانه محدود شده، نسبت آب به سیمان کاهش یافته و از فوق روان‌کننده استفاده شود [۴]. اثبات شده که اصلاح بتن با ذرات بسیار ریز خواص مکانیکی و دوام بتن را ارتقاء می‌بخشد [۵]. مواد پرکننده فعال تأثیر مثبتی بر تأخیر در فرایند تخریب بتن و افزایش چقرمگی ترکیب سیمانی دارند [۶-۷]. باوجود مزایای بی‌شمار، از آنجایی که کاربرد این نوع بتن نیازمند نیروی انسانی ماهر، مصالح خاص و در نتیجه هزینه‌های بیش‌تر می‌باشد، توسعه آن در ابتدا با محدودیت مواجه گردید و صرفاً در ساخت

⁴ Wastes from construction

⁵ Calcium Silicate Hydrate (CSH)

¹ Eco-friendly civil construction

² Industrial wastes

³ Recycled materials

از الک شماره ۱۴۰) و وزن مخصوص ظاهری $2/561 \text{ g/cm}^3$ نیز به عنوان عامل اصلاح کننده لزجت^۲ به کار گرفته شد. مواد پوزولانی استفاده شده در تحقیق عبارتند از متاکائولین، میکروسیلیس و خاکستر بادی که دارای متوسط اندازه ذرات $4 \mu\text{m}$ (معادل مش ۴۰۰) بوده و محصول گروه کارخانجات جهان پودر دلجان هستند. ترکیبات شیمیایی سیمان، پودر سنگ آهک و مواد پوزولانی به کار برده شده در تحقیق، با استفاده از طیف نگاری فلورسانس اشعه ایکس^۳ تعیین گردیده و در جدول ۱ ارائه شده اند.

در ساخت مخلوط های مورد نظر از ماسه رودخانه ای دوبار شسته شده اندیشک با مدول نرمی $4/8$ و شن شکسته در دو اندازه متفاوت استفاده گردید. مشخصات فیزیکی مصالح سنگی استفاده شده در تحقیق در جدول ۲ ارائه شده و منحنی دانه بندی آنها نیز در اشکال ۱ و ۲ ترسیم شده است. همچنین به منظور تأمین روانی مورد نیاز در ساخت مخلوط ها از فوق روان کننده بر پایه پلی-کربوکسیلات اتر قهوه ای رنگ با وزن مخصوص $1/07 \text{ g/cm}^3$ تولید شده توسط شرکت فابیر^۴ استفاده گردید.

برای بتن ریزی های حجیم باشند [۱۵]. با توجه به اینکه مواد مکمل سیمانی متفاوت هستند بنابراین اثرات آنها بر روی سیمان و بتن نیز متفاوت خواهد بود. بنابراین بهترین راه برای کسب نتایج مطلوب استفاده از نسبت های مخلوط مختلف در انجام آزمایش های بتن در حالات تازه و سخت شده است [۱۶].

در این تحقیق تلاش شده برخی خواص رئولوژی، مکانیکی و دوام بتن های خودتراکم بتوانند حاوی پوزولان بررسی شوند. به همین منظور متاکائولین، میکروسیلیس و خاکستر بادی به صورت جداگانه و یا ترکیبات دوتایی و سه تایی و با درصدهای مختلف، جایگزین بخشی از سیمان شدند. در پایان، مخلوط های ساخته شده از نظر فنی و اقتصادی رتبه بندی شده و طرح های بهینه معرفی شدند.

۲- برنامه آزمایشگاهی

۲-۱- مشخصات مصالح مصرفی

در این تحقیق برای ساخت مخلوط های بتن خودتراکم از سیمان پرتلند نوع ۲ تولید کارخانه سیمان خوزستان با سطح ویژه m^2/g $0/326$ استفاده شده است. پودر سنگ آهک با نرمی زیاد^۱ (عبوری

جدول ۱- ترکیبات شیمیایی پودر سنگ آهک و مواد سیمانی استفاده شده در تحقیق

افت جرم حرارتی	اکسید منیزیم	اکسید آهن	سولفیت	سیلیس	اکسید پتاسیم	اکسید سدیم	اکسید کلسیم	آلومینا	درصد رطوبت	مواد مصرفی
LOI	MgO	Fe ₂ O ₃	SO ₃	SiO ₂	K ₂ O	Na ₂ O	CaO	Al ₂ O ₃	%	
۱/۳۶	۲/۴۲	۳/۵۴	۲/۵۶	۲۱	۰/۷۹	۰/۲۴	۶۳/۴۴	۴/۶۰	-	سیمان
-	۰/۰۵	۰/۰۴	۰/۱۲	۸۰/۷۶	۰/۰۴	۰/۰۱	۱/۴۶	۱۵/۶۹	۰/۴۵	متاکائولین
-	۰/۰۹	-	۰/۰۱	۹۴/۶۸	۰/۱۰	۰/۰۱	۳/۱۵	۰/۴۱	-	میکروسیلیس
۳/۰۰۷	۰/۲۱	۳/۰۶	-	۳۸/۲۸	۰/۱۱	۰/۰۵	۳۹/۳۵	۱۸/۰۸	-	خاکستر بادی
۴۲/۱۳	۱۷/۶۳	۲/۳	۰/۵	۱۵/۴۷	۰/۰۲۳	۰/۲۵	۱۰/۰۵	۴/۰۵	۱/۲۴	پودر سنگ آهک

جدول ۲- مشخصات فیزیکی مصالح سنگی استفاده شده در تحقیق


نوع مصالح سنگی	حداکثر اندازه (mm)	جرم مخصوص (g/cm ³)	جذب آب (%)	رطوبت موجود (%)
ماسه	۵	۲/۶۵	۰/۶	۰
شن ریز	۹/۵	۲/۵۶	۱	۰
شن درشت	۱۹/۵	۲/۶۳	۰/۸	۰

³ X-ray Fluorescence Spectroscopy (XRF)


⁴ Fabir Company

¹ High fineness

² Viscosity Modifying Agent (VMA)



شکل ۱- منحنی دانه بندی ریزدانه مصرفی



شکل ۲- منحنی دانه بندی درشت دانه مصرفی

۲-۲- جزئیات طرح اختلاط‌های تحقیق

مخلوط‌های ساخته شده، میزان ماسه، شن درشت، شن ریز، پودر سنگ آهک و نسبت آب به مواد چسباننده ثابت نگه داشته شدند. میزان فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی برای همه مخلوط‌ها به صورت چشمی با افزودن تدریجی تا رسیدن به روانی مورد نیاز تعیین گردیدند.

در این تحقیق اقدام به ساخت و آزمایش ۲۰ مخلوط بتن خودتراکم (شامل یک مخلوط مرجع و ۱۹ مخلوط بتن خودتراکم حاوی پوزولان با درصدهای جایگزینی مختلف به صورت جداگانه و ترکیبات دوتایی و سه تایی) گردیده است. جزئیات طرح اختلاط- های تحقیق در جدول ۳ داده شده‌اند. در مخلوط‌های بتن خودتراکم ساخته شده، ابتدا بتن خودتراکم مرجع با رعایت ضوابط مورد نیاز برای دست یابی به رئولوژی مورد نیاز ساخته شد، سپس در سایر مخلوط‌ها پوزولان‌های متاکائولین، میکروسیلیس و خاکستریادی با درصدهای مختلف به صورت جداگانه یا ترکیبات دوتایی و سه تایی) جایگزین بخشی از سیمان شدند. در همه

۲-۳- ساخت مخلوط‌ها

برای ساخت مخلوط‌های بتنی از مخلوط کن دوار با تیغه‌های ثابت و ظرفیت ۳۰۰ لیتر استفاده شده و روش مخلوط کردن برای همه مخلوط‌ها به طور مشابه انجام گردید. ابتدا سنگدانه‌ها (کل ماسه و شن) به صورت خشک در مخلوط کن ساکن ریخته شده سپس ۱۰٪

آب اختلاط به آن ها اضافه گردید و برای مدت ۳۰ ثانیه مخلوط شدند؛ سپس ۳ دقیقه به حالت سکون درآمدند، پس از آن مخلوط - کن شروع به کار کرده و پودر سنگ آهک به آرامی افزوده شده سپس پوزولان مخلوط شده با ۵۰٪ آب اختلاط، به تدریج افزوده گردید. ۳۰ ثانیه بعد، سیمان و بلافاصله فوق روان کننده ترکیب شده با باقیمانده آب اختلاط به مخلوط اضافه شدند. در نهایت بتن خودتراکم به مدت ۲ دقیقه دیگر مخلوط گردید. مخلوط ها در دمای متوسط 32°C و رطوبت نسبی ۵۰٪ ساخته شدند. قابل ذکر است که ترتیب و درصد افزودن مصالح به مخلوط بتن، بر اساس تجربیات محققین بوده است.

جدول ۳ - جزئیات طرح اختلاط های تحقیقی (kg/m^3)

ردیف	نوع طرح مخلوط	سیمان	پودر سنگ آهک	پوزولان	فوق روان کننده	مناکاوترین	میکروسیلیس	خاکسترزادی
۱	Ctrl	۵۴۶/۴	۲۱۸/۵۶	۹۴۸/۴	۲۳۳/۴	۳۱۱/۲	۱۰۵/۱	۸/۱۹۷
۲	MK15	۴۶۴/۴	۲۱۸/۵۶	۹۴۸/۴	۲۳۳/۴	۳۱۱/۲	۱۰۵/۱	۸/۱۹۷
۳	MK25	۴۰۹/۸	۲۱۸/۵۶	۹۴۸/۴	۲۳۳/۴	۳۱۱/۲	۱۰۵/۱	۷/۶۵۰
۴	MK35	۳۵۵/۲	۲۱۸/۵۶	۹۴۸/۴	۲۳۳/۴	۳۱۱/۲	۱۰۵/۱	۱۹۱/۲۴
۵	SF6	۵۱۳/۷	۲۱۸/۵۶	۹۴۸/۴	۲۳۳/۴	۳۱۱/۲	۱۰۵/۱	۳۲/۷۸
۶	SF12	۴۰۸/۸	۲۱۸/۵۶	۹۴۸/۴	۲۳۳/۴	۳۱۱/۲	۱۰۵/۱	۶۵/۵۷
۷	SF18	۴۴۸/۱	۲۱۸/۵۶	۹۴۸/۴	۲۳۳/۴	۳۱۱/۲	۱۰۵/۱	۹۸/۳۵
۸	FA20	۴۳۷/۱	۲۱۸/۵۶	۹۴۸/۴	۲۳۳/۴	۳۱۱/۲	۱۰۵/۱	۱۰۹/۲۸
۹	FA35	۳۵۵/۲	۲۱۸/۵۶	۹۴۸/۴	۲۳۳/۴	۳۱۱/۲	۱۰۵/۱	۱۹۱/۲۴
۱۰	FA50	۲۷۳/۲	۲۱۸/۵۶	۹۴۸/۴	۲۳۳/۴	۳۱۱/۲	۱۰۵/۱	۲۷۳/۲
۱۱	MK15 SF12	۳۹۸/۹	۲۱۸/۵۶	۹۴۸/۴	۲۳۳/۴	۳۱۱/۲	۱۰۵/۱	۶۵/۵۷
۱۲	MK25 SF12	۳۴۴/۳	۲۱۸/۵۶	۹۴۸/۴	۲۳۳/۴	۳۱۱/۲	۱۰۵/۱	۶۵/۵۷
۱۳	MK15 FA20	۳۵۵/۲	۲۱۸/۵۶	۹۴۸/۴	۲۳۳/۴	۳۱۱/۲	۱۰۵/۱	۸۱/۹۶
۱۴	MK25 FA20	۳۰۰/۱	۲۱۸/۵۶	۹۴۸/۴	۲۳۳/۴	۳۱۱/۲	۱۰۵/۱	۱۳۶/۶
۱۵	SF12 FA20	۳۷۱/۵	۲۱۸/۵۶	۹۴۸/۴	۲۳۳/۴	۳۱۱/۲	۱۰۵/۱	۶۵/۵۷
۱۶	SF12 FA35	۲۸۹/۶	۲۱۸/۵۶	۹۴۸/۴	۲۳۳/۴	۳۱۱/۲	۱۰۵/۱	۶۵/۵۷
۱۷	MK15 SF6 FA35	۲۴۰/۴	۲۱۸/۵۶	۹۴۸/۴	۲۳۳/۴	۳۱۱/۲	۱۰۵/۱	۸۱/۹۶
۱۸	MK25 SF6 FA35	۱۸۵/۸	۲۱۸/۵۶	۹۴۸/۴	۲۳۳/۴	۳۱۱/۲	۱۰۵/۱	۱۳۶/۶
۱۹	MK15 SF12 FA35	۲۰۷/۶	۲۱۸/۵۶	۹۴۸/۴	۲۳۳/۴	۳۱۱/۲	۱۰۵/۱	۶۵/۵۷
۲۰	MK25 SF12 FA20	۲۳۴/۹	۲۱۸/۵۶	۹۴۸/۴	۲۳۳/۴	۳۱۱/۲	۱۰۵/۱	۱۳۶/۶

۲-۳-۱- آزمایش های خودتراکمی بتن

خودتراکم اروپا^[۲۱] طبقه بندی شدند. این راهنما محدوده های مجاز را برای آزمایش های مختلف بتن خودتراکم تعیین نموده که در جدول ۴ ارائه شده است.

برای هر مخلوط پنج آزمایش مختلف مربوط به رفتار رئولوژی بتن تازه انجام گرفت. کارایی با استفاده از آزمایش جریان اسلامپ مطابق استاندارد ASTM C1611 [۱۷]، آزمایش T₅₀، قابلیت عبور با انجام آزمون های جعبه L و حلقه J به ترتیب مطابق استانداردهای EN 12350 [۱۸] و ASTM C1621 [۱۹] و روانی با آزمایش جعبه U مطابق استاندارد EN 11044 [۲۰] ارزیابی شدند. مخلوط ها به لحاظ رئولوژی مطابق "راهنمای بتن

۲-۳-۲- آزمون های بتن سخت شده

برای هر مخلوط ۹ نمونه مکعبی به بعد ۱۰ سانتی متر، ۹ نمونه استوانه ای استاندارد، ۹ نمونه استوانه ای ۱۵×۱۵ سانتی متر، ۶ نمونه استوانه ای ۵×۱۰ سانتی متر و ۶ نمونه منشوری ۱۱×۱۱×۲۵ اینچ

استانداردهای EN 12350 [۱۸] و ASTM C1621 [۱۹] و روانی با آزمایش جعبه U مطابق استاندارد EN 11044 [۲۰] ارزیابی شدند. مخلوط ها به لحاظ رئولوژی مطابق "راهنمای بتن

نمونه‌گیری شدند. در مجموع ۷۸۰ نمونه مختلف برای رسیدن به اهداف این تحقیق تهیه گردیدند. نمونه‌ها به مدت ۲۴ ساعت در قالب و در شرایط آزمایشگاه نگهداری شده و سپس قالب‌ها باز شده و نمونه‌ها در مخزن آب با دمای 20 ± 2 درجه سانتی گراد مطابق با آنچه

جدول ۴- محدوده‌های مجاز آزمایش‌های خودتراکمی بر اساس راهنمای بتن خودتراکم اروپا [۲۱]

روش آزمون	خاصیت مورد بررسی	واحد	مقدار محدوده مجاز	
			حداقل	حداکثر
جریان اسلامپ	قابلیت پرکنندگی	میلی‌متر	۶۵۰	۸۰۰
حلقه J	قابلیت عبور	میلی‌متر	۰	۱۰
جعبه L	قابلیت عبور	-	۰/۸	۱
جعبه U	روانی	میلی‌متر	۰	۳۰

در پایان دوره عمل‌آوری، نمونه‌ها مطابق استانداردهای مربوطه،

آزمایش شدند. برای بررسی خواص مکانیکی، آزمایش‌های

مقاومت فشاری مطابق با استاندارد ASTM C39 [۲۳] در سنین

۷، ۲۸ و ۹۱ روزه، مقاومت کششی دونیم‌شدن مطابق با استاندارد

ASTM C496 [۲۴] در سن ۲۸ روزه و ضریب ارتجاعی

استاتیکی مطابق با استاندارد ASTM C469 [۲۵] در سنین ۲۸

و ۹۱ روزه انجام شدند. هم‌چنین خواص دوام مخلوط‌ها از طریق

آزمایش‌های عمق نفوذ آب مطابق با استاندارد EN 12390-8

[۲۶] در سنین ۲۸ و ۹۱ روزه، نفوذ تسریع‌شده یون کلراید مطابق با

استاندارد ASTM C1202 [۲۷] در سنین ۲۸ و ۹۱ روزه و

مقاومت در برابر سولفات مطابق با استاندارد ASTM C1012


[۲۸] تا سن ۱۵ هفتگی، انجام شدند.

۳- تحلیل نتایج آزمایش‌ها

۳-۱- آزمایش‌های بتن تازه

در این تحقیق برای ارزیابی خواص خودتراکمی بتن، پنج آزمایش شامل جریان اسلامپ، T50، جعبه L، جعبه U و حلقه J بر مبنای راهنمای اروپایی بتن خودتراکم [۲۱] بر روی بتن تازه انجام گرفتند.

تصاویری از آزمایش‌های خودتراکمی انجام شده در شکل ۳ نمایش داده شده است. نتایج آزمایش‌های خودتراکمی به دست آمده در جدول ۵ ارائه شده است.



شکل ۳- تصاویری از آزمایش‌های خود تراکمی انجام شده؛ (الف) آزمایش جریان اسلامپ (ب) آزمایش حلقه J (ج) آزمایش جعبه

U (د) آزمایش جعبه L

جدول ۵ - نتایج آزمایش‌های خودتراکمی بتن‌های تحقیق

ردیف	نام مخلوط	جریان اسلامپ (میلی‌متر)	T ₅₀₀ (ثانیه)	جعبه U (میلی‌متر)	حلقه J (میلی‌متر)	جعبه L
۱	Ctrl	۶۹۵	۱/۵	۸	۶۶۵	۰/۹۱
۲	MK15	۶۴۰	۱/۸	۱۰	۶۱۰	۰/۸۸
۳	MK25	۶۵۰	۲	۵	۶۲۰	۰/۸۸
۴	MK35	۸۰۰	۱/۲۵	۵	۷۷۰	۰/۹۴
۵	SF6	۶۱۰	۱/۵	۱۶	۵۸۰	۰/۸۵
۶	SF12	۶۶۰	۱/۸	۲۰	۶۳۰	۰/۸۶
۷	SF18	۶۳۰	۲	۲۱	۶۰۰	۰/۸۷۵
۸	FA20	۷۷۵	۱/۵	۵	۷۴۵	۰/۹۵
۹	FA35	۷۲۰	۱/۵	۵	۶۹۰	۰/۸۹
۱۰	FA50	۷۱۰	۱/۵	۱۰	۶۸۰	۰/۹۴
۱۱	MK15 SF12	۶۴۵	۱/۸	۱۱	۶۱۵	۰/۸۹
۱۲	MK25 SF12	۸۱۵	۱/۵	۱	۷۸۵	۰/۹۸
۱۳	MK15 FA20	۷۶۰	۱/۲۵	۵	۷۳۰	۰/۹۱
۱۴	MK25 FA20	۶۹۵	۲	۱۳	۶۶۵	۰/۹۴
۱۵	SF12 FA20	۷۰۰	۱/۵	۷	۶۷۰	۰/۹۶
۱۶	SF12 FA35	۷۰۰	۱/۸	۱۰	۶۷۰	۰/۹۱
۱۷	MK15 SF6 FA35	۷۶۰	۱/۵	۲	۷۳۰	۰/۹۶
۱۸	MK25 SF6 FA35	۶۴۵	۱/۸	۹	۶۱۵	۰/۹
۱۹	MK15 SF12 FA35	۶۳۰	۱/۸	۵	۶۰۰	۰/۸۶
۲۰	MK25 SF12 FA20	۶۷۵	۱/۸	۱۰	۶۴۵	۰/۸۷

است که مقاومت فشاری همه مخلوط‌ها با افزایش سن رشد کرده است. در سن ۷ روزه، مقاومت فشاری همه مخلوط‌های حاوی پوزولان از بتن مرجع کم‌تر بوده است. در این میان مخلوط‌های حاوی میکروسیلیس و متاکائولین به ترتیب کم‌ترین و بیش‌ترین افت مقاومت را داشته‌اند.

در سن ۲۸ روزه، بتن خودتراکم حاوی متاکائولین نسبت به دو پوزولان دیگر نرخ رشد مقاومت بالاتری داشته است. در این سن، با جایگزینی بخشی از سیمان با متاکائولین و میکروسیلیس مقاومت فشاری بیش‌تری نسبت به بتن مرجع در همان سن حاصل شده، در حالی که جایگزینی خاکستر بادی، مقاومت فشاری کم‌تری را نسبت به بتن مرجع نشان داده است. وجملک‌ووا و همکاران^۱ در تحقیقی مشابه بهبود مقاومت فشاری در اثر جایگزینی متاکائولین در سنین اولیه را گزارش کرده و علت آن را واکنش‌پذیری زیاد متاکائولین بیان نمودند [۲۹]. فرناندز و همکاران^۲ نیز گزارش کردند که جایگزین شدن سیمان با متاکائولین در سن بعد از ۷

از مقایسه نتایج به‌دست آمده از آزمایش‌های بتن تازه با محدوده‌های تعیین شده در جدول ۵ مشخص شد که نتایج آزمایش‌های همه بتن‌های ساخته‌شده در محدوده‌های مجاز قرار دارند و می‌توان این مخلوط‌ها را بتن خودتراکم نامید و برای بررسی خواص مکانیکی و دوام آن‌ها، اقدام به نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌های مربوطه کرد.

۳-۲- آزمایش‌های بتن سخت‌شده

نتایج به‌دست آمده از آزمایش‌های تعیین خواص مکانیکی بتن‌های خودتراکم تحقیق در سنین مختلف در جدول ۱۶ ارائه شده‌اند. اعداد ارائه شده متوسط نتایج حاصل شده از سه نمونه برای هر مخلوط می‌باشند.

۳-۲-۱- آزمایش مقاومت فشاری

اثر پوزولان‌های مختلف در سنین ۷، ۲۸ و ۹۱ روزه بر مقاومت فشاری بتن خودتراکم در شکل ۴ نشان داده شده است. مشهود

² Fernandez et al.

¹ Vejmelkova et al.

روزه، منجر به بهبود مقاومت فشاری می‌گردد [۳۰]. قابل توجه است که متاکائولین مصرفی در تحقیقات و جملکوا و همکاران و فرناندز و همکاران، نسبت به متاکائولین مصرفی در این تحقیق، حاوی درصد بیش تری از آلومینا و درصد کمتری از سیلیس بوده حدود ۱۴ روزه ناچیز بیان کردند [۳۱].

جدول ۶- نتایج آزمایش‌های خواص مکانیکی بتن‌های خودتراکم تحقیق


ردیف	نام مخلوط بتن خودتراکم	مقاومت فشاری (MPa)			مقاومت کششی دونیم‌شدن (MPa)		ضریب ارتجاعی استاتیکی (GPa)
		روزه ۷	روزه ۲۸	روزه ۹۱	روزه ۲۸	روزه ۹۱	
۱	Ctrl	۶۵/۱	۷۵/۳	۷۹/۶	۵/۶۶	۳/۹	۴/۱
۲	MK15	۶۱/۳	۷۹/۷	۹۱/۶	۴/۵۸	۳/۴	۳/۷
۳	MK25	۵۶/۳	۷۲/۶	۸۴/۹	۴/۷۳	۳/۳	۳/۸
۴	MK35	۵۲/۴	۶۵/۵	۷۰/۷	۴/۴۷	۳/۰	۳/۲
۵	SF6	۵۸/۷	۷۶/۴	۸۰/۱	۵/۰۷	۴/۰	۴/۱
۶	SF12	۶۲/۸	۷۸/۹	۸۴/۶	۴/۷۳	۳/۶	۴/۳
۷	SF18	۵۵/۶	۷۲/۳	۷۶	۴/۸۲	۲/۳	۳/۱
۸	FA20	۵۷/۶	۷۲	۷۹/۸	۵/۱۹	۲/۲	۳/۶
۹	FA35	۵۱/۸	۶۹/۷	۷۴/۳	۴/۶۶	۳/۲	۳/۴
۱۰	FA50	۴۲/۱	۵۹/۴	۶۳/۷	۴/۵۲	۲/۷	۲/۸
۱۱	MK15 SF12	۵۱/۴	۵۶/۱	۶۶/۷	۳/۹۶	۲/۸	۳/۳
۱۲	MK25 SF12	۵۱/۹	۶۲	۶۸/۷	۴/۱۶	۳/۲	۳/۲
۱۳	MK15 FA20	۵۱/۳	۵۸/۲	۶۵/۷	۴/۳۶	۲/۷	۳/۶
۱۴	MK25 FA20	۳۷/۷	۵۴/۳	۶۱/۸	۴/۳۰	۲/۳	۳/۴
۱۵	SF12 FA20	۵۶/۴	۶۱/۵	۶۵/۴	۴/۶۴	۲/۸	۳/۳
۱۶	SF12 FA35	۳۹/۱	۵۴/۹	۵۶/۴	۴/۴۴	۲/۳	۲/۶
۱۷	MK15 SF6 FA35	۲۸/۵	۴۶/۳	۶۲/۲	۴/۱۳	۲/۷	۳/۷
۱۸	MK25 SF6 FA35	۲۹/۳	۴۳/۱	۵۳/۵	۳/۵۰	۲/۳	۲/۹
۱۹	MK15 SF12 FA35	۲۸/۵	۴۲/۱	۴۶/۴	۳/۳۶	۳/۰	۲/۶
۲۰	MK25 SF12 FA20	۳۳/۳	۴۲	۵۳/۳	۳/۳۶	۲/۶	۳/۰

نتایج آزمایش‌های ۹۱ روزه نیز هم‌چنان نرخ رشد مقاومت فشاری مناسبی را برای همه مخلوط‌ها در تمام سطوح جایگزینی نشان دادند. جایگزینی ۱۵٪ متاکائولین موجب افزایش حدود ۱۵٪ مقاومت فشاری در سن ۹۱ روزه نسبت به نمونه بتن مرجع در همین سن شده که دلیل این افزایش را می‌توان بهبود ریز ساختار بتن با انجام واکنش‌های ثانویه متاکائولین بیان نمود. خدابخشیان و همکاران^۲ تأثیر جایگزینی ۱۰٪ میکروسیلیس با مشخصات مشابه میکروسیلیس مصرفی در این تحقیق را باعث افزایش چشم‌گیر مقاومت فشاری نسبت به بتن مرجع بیان کردند [۳۲].

طبق شکل ۴ مشهود است که همه مخلوط‌های با جایگزینی‌های دوتایی و سه‌تایی، نسبت به مخلوط‌های با جایگزینی جداگانه در تمام سنین مقاومت فشاری کم‌تری داشته‌اند. قابل ذکر است که نرخ رشد مقاومت با افزایش سن، به‌خصوص در جایگزینی‌های سه‌تایی قابل ملاحظه بوده و با توجه به درصد‌های جایگزینی بالا (۵۶٪ الی ۶۶٪)، مقاومت‌های فشاری قابل ملاحظه‌ای به دست آمده است. ضمناً مشهود است که با افزایش درصد‌های جایگزینی متاکائولین و خاکستر بادی، مقاومت فشاری در همه سنین با آهنگ‌های تقریباً ثابت کاهش یافت.

² Khodabakhshian et al.

¹ Marsh & Day



شکل ۴- نتایج آزمایش مقاومت فشاری بتن‌های خودتراکم تحقیق

کششی دو نیم‌شدن را در درصدهای جایگزینی مختلف نشان می‌دهد. کاربرد متاکائولین منجر به بهبود مقاومت کششی دو نیم‌شدن نسبت به نمونه مرجع شده است. در جایگزینی ۱۵٪، مقاومت کششی دو نیم‌شدن نسبت به نمونه مرجع ۱۰٪ افزایش یافته ولی با افزایش درصد جایگزینی، نرخ رشد کاهش یافته است، به گونه‌ای که با جایگزینی ۳۵٪، مقاومت کششی دو نیم‌شدن از نمونه مرجع کم‌تر شده است. با افزایش درصد جایگزینی میکروسیلیس، مقاومت کششی دو نیم‌شدن بتن خودتراکم ابتدا تا حدود ۶٪ افزایش یافته، ولی در جایگزینی ۱۸٪، این مقاومت نسبت به نوع مرجع تا ۱۵٪ کم‌تر شده است. خاکستربادی در تمام درصدهای جایگزینی، موجب افت مقاومت کششی دو نیم‌شدن شده و با افزایش میزان جایگزینی، میزان افت مقاومت نیز افزایش یافته است. آیریس و همکاران^۳ رفتار بتن خودتراکم را در مقاومت کششی دو نیم‌شدن شبیه به بتن معمولی بیان کردند [۳۶]. رنجبر و همکاران بیان کردند که مقاومت کششی بتن رفتاری شبیه به مقاومت فشاری دارد و با گذشت زمان افزایش می‌یابد؛ ولی روند افزایش آن با گذشت زمان، نسبت به مقاومت فشاری روند کندتر می‌شود. این موضوع در نتایج پژوهش حاضر نیز مشاهده می‌گردد [۳۷]

طبق شکل ۵ مشهود است که در همه جایگزینی‌های دوتایی و سه‌تایی مقاومت‌های کششی دو نیم‌شدن نسبت به مقاومت نمونه‌های مرجع افت قابل توجهی داشته‌اند. این در حالی است که میزان افت مقاومت در ترکیبات سه‌تایی از ترکیبات دوتایی بیش‌تر بوده است. بیش‌ترین مقدار افت مقاومت مربوط به ترکیب سه‌تایی MK15

رمضانیان پور و همکاران عملکرد بتن خودتراکم پوزولانی را نسبت به بتن معمولی پوزولانی به دلیل آنکه به طور متوسط حدود ۷٪ مقاومت فشاری بیش‌تری دارد، بهتر دانسته‌اند. آن‌ها شروع فعالیت پوزولانی سریع میکروسیلیس و تبدیل بلورهای هیدروکسید کلسیم به ژل و نیز خاصیت پرکنندگی را سبب کسب مقاومت بیش‌تر بتن خودتراکم نسبت به بتن معمولی بیان کردند [۳۳]. در پژوهش حاضر این اثرات علاوه بر میکروسیلیس، در جایگزینی متاکائولین و خاکستربادی نیز مشاهده شده است. لازم به ذکر است که این اثرات به خصوص در مورد مخلوط‌های با جایگزینی دوتایی و سه‌تایی مشهودتر بوده و درصد افزایش مقاومت فشاری با افزایش سن نمونه‌ها برای این مخلوط‌ها از مخلوط مرجع یا با جایگزینی تکی بیش‌تر بوده است. گوئو و همکاران^۱ نیز نتیجه مشابهی گرفتند و بیان کردند که با افزایش سن، درصد افزایش مقاومت فشاری در اثر جایگزینی‌های دوتایی و سه‌تایی (خاکستربادی، سرباره و میکروسیلیس) نسبت به بتن مرجع بدون پوزولان یا با جایگزینی تکی بیش‌تر است [۳۴]. اردلان و همکاران^۲ نیز مشاهده کردند که در اثر جایگزینی تکی خاکستربادی و پومیس، مقاومت فشاری نسبت به بتن مرجع کاهش یافته، ولی با جایگزینی دوتایی همراه با میکروسیلیس مقاومت فشاری می‌تواند افزایش یابد [۳۵].

۳-۲-۲- آزمایش مقاومت کششی دو نیم‌شدن


مقاومت کششی در بتن خودتراکم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شکل ۵ تأثیر کاربرد پوزولان‌های مختلف بر مقاومت

³ Iris et al.

¹ Guo et al.

² Ardalan et al.

SF12 FA35 بوده که مقاومت کششی دو نیم شدن حدود ۴۸٪ افت کرده است. توجه به این نکته ضروری است که کم تر شده و کم ترین مقدار افت مقاومت مربوط به طرح اختلاط دو تایی SF12 FA20 بوده که مقاومت کششی دو نیم شدن نسبت به سیمان مخلوط مرجع ۶۲٪ کم تر بوده است.



شکل ۵- نتایج آزمایش مقاومت کششی دو نیم شدن در سن ۲۸ روزه بتن های خودتراکم تحقیق

در طراحی بتن های پیش تنیده و خزش، محسوب می گردد [۳۸]. ضریب ارتجاعی استاتیکی بتن خودتراکم مطابق آنچه در استاندارد ASTM C469 [۲۵] شرح داده شده، در سنین ۲۸ و ۹۱ روزه بر روی استوانه های استاندارد انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمایش در شکل ۶ نشان داده شده اند. ضریب ارتجاعی استاتیکی بتن به نسبت ضریب ارتجاعی اجزاء و درصد آن ها در حجم بتن وابسته است [۳۹]. ضریب ارتجاعی بتن تابعی از مقاومت فشاری آن می باشد [۴۰]. طبق شکل ۶، ضریب ارتجاعی استاتیکی تمام مخلوط های بتن خودتراکم حاوی پوزولان بجز SF6 و SF12 از بتن مرجع کم تر بوده است. روند بهبود ضریب ارتجاعی استاتیکی با افزایش سن برای بتن های حاوی پوزولان ملموس بوده و این بهبود با افزایش میزان جایگزینی پوزولان ها چشم گیرتر نیز شده است.

گوئو و همکاران در تحقیق خود مشاهده کردند که جایگزینی های تکی یا دو تایی مقاومت کششی دو نیم شدن را نسبت به بتن مرجع ۱۷/۲٪ تا ۸۹٪ کاهش داده، در حالی که در جایگزینی های سه تایی مقاومت کششی دو نیم شدن را در مقایسه با مخلوط بدون پوزولان به طور چشم گیری تا حدود ۱۰/۲٪ افزایش داده است [۳۴]. این موضوع در یافته های این تحقیق نیز مشاهده شده است.

۳-۲-۳- آزمایش ضریب ارتجاعی استاتیکی

ضریب ارتجاعی بتن یک ویژگی سرنوشت ساز در تحلیل و طراحی سازه های بتنی خصوصاً برای محاسبات خیز اعضا، خدمت پذیری^۱ مورد نیاز، تحلیل لرزه ای، تغییر مکان ها^۲، کوتاه شدن ارتجاعی عضو بتنی^۳



شکل ۶- نتایج آزمایش ضریب ارتجاعی استاتیکی نمونه های استوانه ای استاندارد بتن های خودتراکم تحقیق

³ Elastic shortening of concrete


¹ Serviceability

² Drifts

نتایج به دست آمده از آزمایش های تعیین خواص دوام بتن های تسریع شده یون کلراید، متوسط جریان عبوری از ۲ نمونه و برای خودتراکم تحقیق در جدول ۷ ارائه شده اند. برای تعیین عمق نفوذ بتن مقاوم در برابر سولفات، متوسط تغییر طول نسبی ۶ نمونه آب، متوسط میزان نفوذ در سه نمونه، برای تعیین میزان نفوذ بتن خودتراکم در معرض سولفات سدیم، اندازه گیری شدند.

جدول ۷- نتایج آزمایش های خواص دوام بتن های خودتراکم تحقیق

ردیف	نام مخلوط بتن خودتراکم	عمق نفوذ آب (cm)		میزان جریان عبوری (کولمب)		تغییر طول نسبی اندازه گیری شده (%)	
		روزه ۲۸	روزه ۹۱	روزه ۲۸	روزه ۹۱	روزه ۲۸	روزه ۹۱
۱	Ctrl	۴/۸۲	۴/۲۵	۳۹۶۱	۲۸۷۷	-۰/۰۱۶۷	۰/۰۶۷
۲	MK15	۳/۶۳	۳/۱۵	۳۱۶۹/۲	۱۳۸۴/۱	۰/۰۱۶۷	۰/۰۴۵۱
۳	MK25	۳/۵۵	۳/۱۵	۳۱۱۵/۱	۱۲۵۶/۴	۰/۰۱۳۳	۰/۰۴۱
۴	MK35	۲/۹۱	۲/۸	۲۳۰۶	۱۱۴۸	۰/۰۳۶۷	۰/۰۴۶۷
۵	SF6	۲/۸	۲/۱۵	۳۱۹۴/۴	۲۵۱۶/۹	۰/۰۸۳۳	۰/۰۸۳۳
۶	SF12	۲/۴	۱/۸۲	۳۰۶۷/۲	۲۳۲۵/۸	۰/۰۱۶۷	۰/۰۳۶
۷	SF18	۲/۶۴	۲/۴۸	۳۲۳۱/۷	۲۱۰۹/۵	۰/۰۰۶۷	۰/۰۳۴۲
۸	FA20	۲/۱۵	۱/۶۱	۱۶۳۸/۱	۱۴۲۰/۱	۰/۰۳	۰/۰۴۳
۹	FA35	۱/۷۱	۱/۱۵	۱۳۶۴/۶	۱۲۹۳/۲	۰/۱۳	۰/۱۳۸
۱۰	FA50	۱/۶۳	۱/۰۵	۱۱۶۷/۵	۶۱۸/۹	۰/۰۹۶۷	۰/۱۱۱۲
۱۱	MK15 SF12	۳/۱۱	۲/۹	۲۸۲۹/۵	۱۱۷۶/۶	۰/۰۵۶۷	۰/۰۵۶۹
۱۲	MK25 SF12	۲/۸۱	۲/۶	۲۳۴۴/۶	۱۲۶۲	۰/۰۳۶۷	۰/۰۵۸۷
۱۳	MK15 FA20	۲/۴۲	۱/۵۹	۲۴۳۲/۹	۱۳۳۶/۷	۰/۰۲۳۳	۰/۰۲۴۵
۱۴	MK25 FA20	۱/۶۱	۱/۲۲	۱۵۰۹/۸	۷۹۰/۲	۰/۰۱۳۳	۰/۰۱۸۷
۱۵	SF12 FA20	۲/۸۱	۲/۱	۲۱۹۹/۶	۱۱۳۸/۱	۰/۰۴۶۷	۰/۰۷۱۲
۱۶	SF12 FA35	۱/۶۴	۱/۱۵	۱۲۹۶	۹۸۵/۲	۰/۰۴۸۱	۰/۰۸۵۴
۱۷	MK15 SF6 FA35	۱/۸۷	۰/۸۵	۱۲۲۶/۳	۶۵۲	۰/۰۵۶۷	۰/۰۷۱۲
۱۸	MK25 SF6 FA35	۱/۸۶	۰/۸۸	۹۲۵	۵۸۳/۲	۰/۰۱۳۳	-۰/۰۱
۱۹	MK15 SF12 FA35	۱/۲۱	۰/۷	۹۰۸/۳	۵۴۳/۶	-۰/۰۱۳۳	-۰/۰۱
۲۰	MK25 SF12 FA20	۱/۸۱	۰/۸	۱۲۶۳/۸	۵۱۸/۴	۰/۰۱۳۳	۰/۰۹۳



شکل ۷- نتایج آزمایش عمق نفوذ آب بتن های خودتراکم تحقیق

۳-۲-۴- آزمایش تعیین عمق نفوذ آب


استاندارد ASTM C1202 [۲۷] در سنین ۲۸، ۹۱ و ۱۸۰ روزه بر روی نمونه‌های استوانه‌ای 5×10 cm انجام گردید. بر این اساس نمونه‌های استوانه‌ای ابتدا در مخزن خلا قرار داده شده و به وسیله آب مقطر آزمایشگاهی اشباع شدند، سپس در دستگاه تعیین نفوذ تسریع شده یون کلراید گذاشته شدند و در حالی که نمونه بین محلول کلرید سدیم و هیدروکسید سدیم قرار دارد، اختلاف پتانسیل ۶ ولت از آن عبور داده می‌شود. مقدار جریان عبوری در مدت ۶ ساعت به عنوان شاخص تعیین مقاومت بتن در برابر نفوذ یون کلراید، لحاظ می‌شود.

برای انجام این آزمایش، از هر مخلوط در هر سن، دو نمونه ساخته شده و آزمایش شدند؛ میانگین مقاومت فشاری دو نمونه، به عنوان میزان نفوذپذیری تسریع شده یون کلراید در آن مخلوط در سن مورد نظر ثبت گردید. تغییرات نتایج میزان نفوذ تسریع شده یون کلراید در نمونه‌های ساخته شده در تحقیق در سنین مختلف در شکل ۸ نشان داده شده‌اند.


برای بررسی نفوذپذیری بتن‌های خودتراکم تحقیق، آزمایش عمق نفوذ آب مطابق با استاندارد EN 12390-8 [۲۶] در سنین ۲۸ و ۹۱ روزه بر روی نمونه‌های استوانه‌ای 15×15 cm انجام گردید. بر این اساس نمونه‌های استوانه‌ای در دستگاه تعیین نفوذناپذیری بتن قرار داده شده و به مدت ۷۲ ساعت تحت فشار آب قرار گرفتند. بعد از ۷۲ ساعت، نمونه‌ها از دستگاه خارج شده و با کمک محفظه تعیین مقاومت فشاری دو نیم شدن از وسط به دو قسمت تقسیم شده و با توجه به خط آب، میزان عمق نفوذ آب در نمونه‌های بتنی اندازه‌گیری شدند. نتایج آزمایش عمق نفوذ آب برای نمونه‌های ساخته شده در تحقیق در سنین مختلف در شکل ۷ نشان داده شده‌اند.

۳-۲-۵- آزمایش نفوذ تسریع شده یون کلراید

برای بررسی مقاومت بتن‌های خودتراکم در این تحقیق در برابر نفوذ یون کلراید، آزمایش نفوذ تسریع شده یون کلراید مطابق با



شکل ۸- نتایج آزمایش نفوذ تسریع شده یون کلراید بتن‌های خودتراکم تحقیق



شکل ۹- نتایج تغییر طول نسبی نمونه‌های در معرض محلول سولفات سدیم

۳-۲-۶- آزمایش مقاومت در برابر سولفات

برای بررسی میزان مقاومت مخلوط های بتن خودتراکم تحقیق در برابر سولفات ها، از آزمایش تغییر طول ملات ساخته شده با سیمان هیدرولیکی در معرض محلول سولفات مطابق استاندارد ASTM C1012 [۲۸] بر روی نمونه های ۱۱/۲۵×۱×۱ اینچ استفاده شد. برای این منظور از هر مخلوط شش نمونه ساخته شد که با توجه به شکل ظاهر، سه نمونه برای انجام آزمایش مطابق استاندارد انتخاب شدند. نمونه ها ۲۴ ساعت پس از بتن ریزی از قالب جدا شده و پس از اندازه گیری، به صورت جداگانه در مخازن حاوی سولفات سدیم ۵٪ قرار گرفتند (نمونه های هر مخلوط در یک مخزن). طبق استاندارد مذکور، در سنین ۱، ۲، ۳، ۴، ۸، ۱۳ و ۱۵ هفتگی از مخزن خارج شده و طول آن ها اندازه گیری شد و دوباره در مخزن قرار داده شدند. نتایج تغییر طول نسبی نمونه ها در سنین ۲۸ و ۹۱ روزه حاصل از آزمایش، در شکل ۹ ارائه شده اند.

۴- تحلیل فنی و اقتصادی نتایج

در این بخش به تحلیل فنی و اقتصادی نتایج حاصل از آزمایش های انجام شده بر روی بتن های خودتراکم ساخته شده، پرداخته می شود. توجه به این نکته ضروری است که برای تعیین نوع و روش ساخت هر سازه یا قطعه بتنی، باید تحلیل اقتصادی دقیقی صورت گیرد. این تحلیل اقتصادی صرفا محاسبه قیمت تمام شده هر متر مکعب بتن نیست، بلکه سایر عوامل مؤثر در این تحلیل نیز باید بررسی و ارزیابی شوند. مهم ترین عوامل مؤثر که بر اساس اهمیت و موقعیت محل به کارگیری بتن مشخص می شوند، خواص مکانیکی و دوام بتن هستند. اساس انتخاب یک طرح مخلوط بتنی، ممکن است گاهی فقط مقاومت (خاصیت مکانیکی) باشد، گاهی فقط دوام باشد و گاهی هم هر دو در نظر گرفته شوند؛ ولی در هر حالت باید طرح منتخب از نظر اقتصادی نیز توجیه مناسب را داشته باشد. اگر معیار انتخاب فقط قیمت تمام شده باشد، این ارزیابی یک ارزیابی تک فازه محسوب شده و می تواند کیفیت ساخت را تحت تأثیر قرار داده و هزینه های ثانویه ای را برای پروژه به دنبال داشته باشد. در این بخش از تحقیق تلاش شده تا هر متر مکعب از مخلوط های ساخته شده را از نظر قیمت تمام شده، خواص مکانیکی و دوام ارزیابی کرده و بر اساس نتایج حاصله، بتن های خودتراکم بهینه معرفی شوند.

۴-۱- مطلوبیت فنی مخلوط ها

انتخاب یک طرح مخلوط صرفا بر اساس قیمت تمام شده کم تر، نمی تواند معیار مناسبی برای انتخاب طرح بهینه باشد. لذا باید تلاش شود تا خواص فنی به دست آمده را در قالب یک سیستم ارزیابی واحد قرار داده و برای هر مخلوط یک عامل فنی مشخص را تعیین نمود، سپس بر اساس تحلیل عوامل فنی و اقتصادی، طرح بهینه شناسایی شود.

در بخش عوامل فنی، دو دسته عامل محاسبه می شوند؛ دسته اول عوامل متأثر از خواص مکانیکی و دسته دوم عوامل متأثر از دوام می باشند. برای تعیین عوامل متأثر از خواص مکانیکی مربوط به نتایج حاصل از آزمایش های مقاومت فشاری (در سن ۹۱ روزه)، مقاومت کششی دو نیم شدن (در سن ۲۸ روزه) و ضریب ارتجاعی استاتیکی (در سن ۹۱ روزه) به عنوان مبنای محاسبات در نظر گرفته شدند.

بر این اساس، در هر آزمایش مقادیر به دست آمده برای بتن های خودتراکم پوزولانی بر مقدار به دست آمده برای بتن خودتراکم مرجع تقسیم شده و با محاسبه میانگین هندسی همه عوامل محاسبه شده برای هر مخلوط، عامل نهایی متأثر از خواص مکانیکی برای آن مخلوط به دست می آید. برای تعیین عامل نهایی متأثر از دوام، نتایج حاصل از آزمایش های عمق نفوذ آب (در سن ۹۱ روزه)، نفوذ تسریع شده یون کلراید (در سن ۹۱ روزه) و تغییرات طول نمونه در معرض سولفات (در سن ۹۱ روزه) به عنوان مبنای محاسبات منظور شدند. در این خصوص مشابه با محاسبات انجام شده برای تعیین عامل نهایی مرتبط با خواص مکانیکی، برای تعیین عامل نهایی مرتبط با خواص دوامی اقدام می شود. با توجه به اینکه در آزمایش های تعیین عمق نفوذ آب، نفوذ تسریع شده یون کلراید و تغییرات طول نمونه در معرض سولفات، مطلوبیت در کوچک تر بودن اعداد نتایج آزمایش ها می باشد، لذا جهت ایجاد سنخیت میان عوامل این آزمایش ها و سایر آزمایش ها، عوامل حاصل از این آزمایش ها معکوس شده و در تعیین عامل نهایی دوام استفاده خواهند شد. از ضرب عوامل مربوط به خواص مکانیکی و دوام، عامل مطلوبیت فنی مخلوط ها به دست می آید.

در جداول ۸، ۹ و ۱۰ به ترتیب عوامل فنی ناشی از خواص مکانیکی و دوام و عامل مطلوبیت فنی بتن های خودتراکم ساخته شده در تحقیق، ارائه شده اند.

جدول ۸- محاسبات تعیین عامل فنی ناشی از خواص مکانیکی بتن های خودتراکم تحقیق

ردیف	نام مخلوط بتن خودتراکم	مقاومت فشاری ۹۱ روزه (MPa)	نسبت مقاومت فشاری مخلوط پوزولانی به بتن مرجع	مقاومت کششی دو نیم شدن ۲۸ روزه (MPa)	نسبت مقاومت کششی مخلوط پوزولانی به بتن مرجع	ضریب ارتجاعی استاتیکی ۹۱ روزه (GPa)	نسبت ضریب ارتجاعی مخلوط پوزولانی به بتن مرجع	عامل فنی ناشی از خواص مکانیکی
۱	Ctrl	۷۹/۶	۱	۵/۶۶	۱	۴/۱	۱	۱
۲	MK15	۹۱/۶	۱/۱۵۱	۴/۵۸	۰/۸۰۹	۳/۷	۰/۹۰۲	۰/۹۴۴
۳	MK25	۸۴/۹	۱/۰۶۷	۴/۷۳	۰/۸۳۶	۳/۸	۰/۹۲۷	۰/۹۳۸
۴	MK35	۷۰/۷	۱/۸۸۸	۴/۴۷	۰/۷۹۰	۳/۲	۰/۷۸۰	۰/۸۱۸
۵	SF6	۸۰/۱	۱/۰۰۶	۵/۰۷	۰/۸۹۶	۴/۱	۱	۰/۹۶۶
۶	SF12	۸۴/۶	۱/۰۶۳	۴/۷۳	۰/۸۳۶	۴/۳	۱/۰۴۶	۰/۹۷۶
۷	SF18	۷۶	۱/۹۵۵	۴/۸۲	۰/۸۵۲	۳/۱	۰/۷۵۹	۰/۸۵۱
۸	FA20	۷۹/۸	۱/۰۰۳	۵/۱۹	۰/۹۱۷	۳/۶	۰/۸۷۸	۰/۹۳۱
۹	FA35	۷۴/۳	۰/۹۳۳	۴/۶۶	۰/۸۲۳	۳/۴	۰/۸۳۴	۰/۸۶۲
۱۰	FA50	۶۳/۷	۰/۸	۴/۵۲	۰/۷۹۹	۲/۸	۰/۶۷۶	۰/۷۵۶
۱۱	MK15 SF12	۶۶/۷	۰/۸۳۸	۳/۹۶	۰/۷	۳/۳	۰/۸۱۵	۰/۷۸۲
۱۲	MK25 SF12	۶۸/۷	۰/۸۶۳	۴/۱۶	۰/۷۳۵	۳/۲	۰/۷۸۵	۰/۷۹۳
۱۳	MK15 FA20	۶۵/۷	۰/۸۲۵	۴/۳۶	۰/۷۷۰	۳/۶	۰/۸۶۸	۰/۸۲
۱۴	MK25 FA20	۶۱/۸	۰/۷۷۶	۴/۳۰	۰/۷۶۰	۳/۴	۰/۸۳۲	۰/۷۸۹
۱۵	SF12 FA20	۶۵/۴	۰/۸۲۲	۴/۶۴	۰/۸۲۰	۳/۳	۰/۸۰۵	۰/۸۱۵
۱۶	SF12 FA35	۵۶/۴	۰/۷۰۹	۴/۴۴	۰/۷۴۸	۲/۶	۰/۶۲۴	۰/۷۰۳
۱۷	MK15 SF6 FA35	۶۲/۲	۰/۷۸۱	۴/۱۳	۰/۷۳۰	۳/۷	۰/۸۵۹	۰/۷۹۹
۱۸	MK25 SF6 FA35	۵۳/۵	۰/۶۷۲	۳/۵	۰/۶۱۸	۲/۹	۰/۷۱۰	۰/۶۶۶
۱۹	MK15 SF12 FA35	۴۶/۴	۰/۵۸۳	۳/۳۶	۰/۵۹۴	۲/۶	۰/۶۳۷	۰/۶۰۴
۲۰	MK25 SF12 FA20	۵۳/۳	۰/۶۷۰	۳/۶۸	۰/۶۵۰	۳	۰/۷۲۲	۰/۶۸۰

محاسبات ارائه شده در ستون آخر جدول ۹ نشان می دهند که کمترین میزان عامل فنی متأثر از دوام مربوط به بتن مرجع بوده و با افزایش میزان پوزولانها، عامل فنی متأثر از دوام افزایش یافته است و اثر مثبت جایگزینی خاکستر بادی بسیار مشهود بوده و در صورت کاربرد همزمان با یک یا دو پوزولان دیگر، این اثر بسیار چشم گیرتر شده تا جایی که در مخلوط MK15 SF12 FA35، عامل فنی متأثر از خواص دوام، تا حدود ۵ برابر بیشتر از عامل متناظر در بتن مرجع شده است.

از نتایج ارائه شده در ستون آخر جدول ۸ مشاهده می شود که بالاترین عامل فنی ناشی از خواص مکانیکی مربوط به بتن مرجع می باشد. افزایش میزان جایگزینی پوزولانها، منجر به کاهش عامل فنی ناشی از خواص مکانیکی شده است. در مخلوط های حاوی پوزولان به صورت جداگانه، کمترین مقادیر مربوط به طرح FA50 بوده و در مخلوط های حاوی دو یا سه پوزولان نیز با افزایش میزان خاکستر بادی عامل فنی ناشی از خواص مکانیکی کاهش یافته است.

جدول ۹- محاسبات تعیین عامل فنی ناشی از دوام بتن های خودتراکم تحقیق

ردیف	نام مخلوط بتن خودتراکم	عمق نفوذ آب ۹۱ روزه (cm)	نسبت عمق نفوذ آب مخلوط پوزولانی به بتن مرجع	نسبت عمق نفوذ آب (کولمب)	نفوذ تسریع شده یون کلراید ۹۱ روزه	نسبت نفوذ یون کلراید مخلوط پوزولانی به بتن مرجع	تغییرات طول نمونه در معرض سولفات در سن ۹۱ روزه (%)	سولفات مخلوط پوزولانی به بتن مرجع	نسبت تغییرات طول نمونه در معرض سولفات	عامل فنی متأثر از دوام
۱	Ctrl	۴/۲۵	۱	۲۸۷۷	۱	۰/۰۶۷	۱	۱	۱	۱
۲	MK15	۳/۱۵	۱/۳۴۹	۱۳۸۴/۱	۲/۰۷۹	۰/۰۴۵	۲/۰۷۹	۱/۴۸۹	۱/۶۱۰	۱/۶۱۰
۳	MK25	۳/۱۵	۱/۳۴۹	۱۲۵۶/۴	۲/۲۹۰	۰/۰۴۱	۲/۲۹۰	۱/۶۳۴	۱/۷۱۶	۱/۷۱۶
۴	MK35	۲/۸	۱/۵۱۸	۱۱۴۸	۲/۵۰۶	۰/۰۴۷	۲/۵۰۶	۱/۴۳۴	۱/۷۵۷	۱/۷۵۷
۵	SF6	۲/۱۵	۱/۹۷۷	۲۵۱۶/۹	۱/۱۴۳	۰/۰۸۳	۱/۱۴۳	۰/۸	۱/۲۲۲	۱/۲۲۲
۶	SF12	۱/۸۲	۲/۳۳۵	۲۳۲۵/۸	۱/۲۳۷	۰/۰۳۶	۱/۲۳۷	۱/۸۶۱	۱/۷۵۲	۱/۷۵۲
۷	SF18	۲/۴۸	۱/۷۱۴	۲۱۰۹/۵	۱/۳۶۴	۰/۰۳۴	۱/۳۶۴	۱/۹۶	۱/۶۶۴	۱/۶۶۴
۸	FA20	۱/۶۱	۲/۶۴	۱۴۲۰/۱	۲/۰۲۶	۰/۰۴۳	۲/۰۲۶	۱/۵۶	۲/۰۲۷	۲/۰۲۷
۹	FA35	۱/۱۵	۳/۶۹۶	۱۲۹۳/۲	۲/۲۲۵	۰/۱۳۸	۲/۲۲۵	۰/۴۸	۱/۵۸۶	۱/۵۸۶
۱۰	FA50	۱/۰۵	۴/۰۴۸	۶۱۸/۹	۴/۴۶۹	۰/۱۱۱	۴/۴۶۹	۰/۶	۲/۲۴۸	۲/۲۴۸
۱۱	MK15 SF12	۲/۹	۱/۴۶۶	۱۱۷۶/۶	۲/۴۴۵	۰/۰۵۷	۲/۴۴۵	۱/۱۸	۱/۶۱۵	۱/۶۱۵
۱۲	MK25 SF12	۲/۶	۱/۶۳۵	۱۲۶۲	۲/۲۸۰	۰/۰۵۹	۲/۲۸۰	۰/۱	۱/۶۱۷	۱/۶۱۷
۱۳	MK15 FA20	۱/۵۹	۲/۶۷۳	۱۳۳۶/۷	۲/۱۵۲	۰/۰۲۴	۲/۱۵۲	۲/۸	۲/۴۸۹	۲/۴۸۹
۱۴	MK25 FA20	۱/۲۲	۳/۴۸۴	۷۹۹/۲	۳/۶	۰/۰۱۹	۳/۶	۳/۵	۳/۵۳۶	۳/۵۳۶
۱۵	SF12 FA20	۲/۱	۲/۰۲۴	۱۱۳۸/۱	۲/۵۲۸	۰/۰۷۱	۲/۵۲۸	۰/۹۴	۱/۶۹۱	۱/۶۹۱
۱۶	SF12 FA35	۱/۱۵	۳/۶۹۶	۹۸۵/۲	۲/۹۲۰	۰/۰۸۵	۲/۹۲۰	۰/۷۸	۲/۰۴۱	۲/۰۴۱
۱۷	MK15 SF6 FA35	۰/۸۵	۵	۶۵۲	۴/۴۱۳	۰/۰۷۱	۴/۴۱۳	۰/۹۴	۲/۷۵۱	۲/۷۵۱
۱۸	MK25 SF6 FA35	۰/۸۸	۴/۸۳	۵۸۳/۲	۴/۹۳۳	-۰/۰۱	۴/۹۳۳	۶/۷	۵/۴۲۵	۵/۴۲۵
۱۹	MK15 SF12 FA35	۰/۷	۶/۰۷۱	۵۴۳/۶	۵/۲۹۲	-۰/۰۱	۵/۲۹۲	۶/۷	۵/۹۹۳	۵/۹۹۳
۲۰	MK25 SF12 FA20	۰/۸	۵/۳۱۳	۵۱۸/۴	۵/۵۵	۰/۰۹۳	۵/۵۵	۰/۷۲	۲/۷۶۹	۲/۷۶۹

را در هر مرحله ارزیابی نمود. به این روش ارزیابی چرخه حیات اقتصادی محصول گفته می شود. در این تحقیق، جهت ارزیابی چرخه حیات اقتصادی هر کدام از مصالح مصرفی، صرفاً هزینه های ناشی از تولید محصول محاسبه شده اند و هزینه های متحمل ناشی از دوره بهره برداری بتن ها یکسان در نظر گرفته شده است. در ساخت همه بتن های خودتراکم تحقیق، از مصالح مشترک استفاده شده و تنها عامل ایجاد اختلاف در آن ها میزان مصالح به کار رفته می باشد. هزینه تمام شده هر کدام از مصالح را می توان ناشی از مجموع هزینه های خرید مصالح از منبع تأمین کننده (معدن، کارخانه یا بازار) و حمل آن تا محل مصرف دانست.


طبق نتایج جدول ۹ می توان دریافت که علی رغم کاهش عامل فنی ناشی از خواص مکانیکی، عامل نهایی مطلوبیت فنی در همه بتن های خودتراکم حاوی پوزولان از بتن مرجع بیشتر می باشد؛ علت مطلوبیت حاصله، اثر چشم گیر پوزولان ها بر خواص دوام در بتن های خودتراکم تحقیق است. عامل نهایی مطلوبیت فنی که ناشی از خواص مکانیکی و دوام هستند، در شکل ۱۰ نشان داده شده است.

۴-۲- مطلوبیت اقتصادی مخلوط ها

در تحلیل اقتصادی هر محصول ابتدا باید فرایند طی شده قبل از تولید تا پس از مصرف آن را شناسایی کرده و اثرات اقتصادی آن

جدول ۱۰- محاسبات تعیین عامل مطلوبیت فنی بتن های خودتراکم تحقیق

ردیف	نام مخلوط بتن خودتراکم	عامل فنی ناشی از خواص مکانیکی	عامل فنی ناشی از خواص دوامی	عامل نهایی مطلوبیت فنی
۱	Ctrl	۱	۱	۱
۲	MK15	۰/۹۴۴	۱/۶۱۰	۱/۵۲۰
۳	MK25	۰/۹۳۸	۱/۷۱۶	۱/۶۱۰
۴	MK35	۰/۸۱۸	۱/۷۵۷	۱/۴۳۷
۵	SF6	۰/۹۶۶	۱/۲۲۲	۱/۱۸۰
۶	SF12	۰/۹۷۶	۱/۷۵۲	۱/۷۱۰
۷	SF18	۰/۸۵۱	۱/۶۶۴	۱/۴۱۶
۸	FA20	۰/۹۳۱	۲/۰۲۷	۱/۸۸۸
۹	FA35	۰/۸۶۲	۱/۵۸۶	۱/۳۶۸
۱۰	FA50	۰/۷۵۶	۲/۲۴۸	۱/۶۹۹
۱۱	MK15 SF12	۰/۷۸۲	۱/۶۱۵	۱/۲۶۲
۱۲	MK25 SF12	۰/۷۹۳	۱/۶۱۷	۱/۲۸۲
۱۳	MK15 FA20	۰/۸۲	۲/۴۸۹	۲/۰۴۲
۱۴	MK25 FA20	۰/۷۸۹	۳/۵۳۶	۲/۷۸۹
۱۵	SF12 FA20	۰/۸۱۵	۱/۶۹۱	۱/۳۷۸
۱۶	SF12 FA35	۰/۷۰۳	۲/۰۴۱	۱/۴۳۵
۱۷	MK15 SF6 FA35	۰/۷۹۹	۲/۷۵۱	۲/۱۹۸
۱۸	MK25 SF6 FA35	۰/۶۶۶	۵/۴۲۵	۳/۶۱۱
۱۹	MK15 SF12 FA35	۰/۶۰۴	۵/۹۹۳	۳/۶۲۰
۲۰	MK25 SF12 FA20	۰/۶۸۰	۲/۷۶۹	۱/۸۸۳



شکل ۱۰ - عوامل فنی ناشی از خواص مکانیکی و دوام و میزان مطلوبیت فنی بتن های خودتراکم تحقیق

در جدول ۱۱ قیمت واحد هر کدام از مصالح استفاده شده در این تحقیق در بازه های زمانی متفاوت خریداری شده و استفاده ساخت بتن های تحقیق با لحاظ هزینه های جانبی شامل حمل، مالیات بر ارزش افزوده، بارگیری و تخلیه ارائه شده اند. لازم به توضیح است که مصالح مورد نیاز در ساخت بتن های خودتراکم شدند، اما برای انجام یک ارزیابی قابل استناد، مبنای محاسبه قیمت همه مصالح، استعلام قیمت انجام شده از بازارهای اهواز، تهران و دلیجان در مهرماه ۱۳۹۹ و در نظر گرفتن میانگین سه قیمت

اخذ شده، به عنوان قیمت واحد مصالح مصرفی می باشد. استفاده شده برای ساخت یک مترمکعب بتن مرجع از این جدول در جدول ۱۲ هزینه تولید یک مترمکعب بتن خودتراکم مرجع بر استخراج شده، و با در نظر گرفتن قیمت واحد ارائه شده در جدول ۱۱، حسب تومان ارائه شده است. برای این منظور ابتدا مقدار مصالح قیمت تمام شده یک مترمکعب بتن خودتراکم مرجع محاسبه شد.


جدول ۱۱- قیمت واحد مصالح مصرفی در ساخت بتن های خودتراکم تحقیق (kg)

مصلح	سیمان	آب	ماسه	شن	پودرسنگ آهک	فوق روان کننده	مناکولین	پیکر سیسیر	فاکسزبادی
قیمت (تومان)	۳۸۳	۳	۷۵	۶۵	۱۰۰	۶,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۲۰۰	۲,۰۰۰

جدول ۱۲ - قیمت تمام شده یک متر مکعب بتن خودتراکم مرجع (تومان)


مصلح مصرفی	سیمان	آب	ماسه	شن (ریز و درشت)	پودرسنگ آهک	فوق روان کننده
مقدار مصرف (kg)	۵۴۶/۴	۲۰۵/۰۳	۹۴۸/۴	۵۴۴/۶	۱۰۵/۱	۸/۱۹۷
مبلغ واحد	۳۸۳	۳	۷۵	۶۵	۱۰۰	۶,۵۰۰
مبلغ کل	۲۰۹,۲۷۱	۶۱۵	۷۱,۱۳۰	۳۵,۳۹۹	۱۰,۵۱۰	۵۳,۲۸۱
قیمت تمام شده	۳۸۰,۲۰۶					

پس از ساخت بتن خودتراکم مرجع، اقدام به جایگزینی پوزولان- قیمت تمام شده برای هر مخلوط مطابق با روش ذکر شده برای بتن های مختلف به صورت جداگانه یا همزمان به جای بخشی از سیمان شده است. لذا در سایر مخلوط ها، علاوه بر مصالح محاسبه شده در جدول ۱۲، یک، دو یا سه پوزولان نیز اضافه شده است.



شکل ۱۱- قیمت تمام شده یک مترمکعب از بتن های خودتراکم تحقیق

عامل مطلوبیت اقتصادی بیانگر میزان صرفه اقتصادی هر مخلوط نسبت به بتن مرجع می باشد. این عامل از تقسیم قیمت تمام شده بتن مرجع به قیمت تمام شده هر مخلوط محاسبه می شود. بر این اساس، عامل مطلوبیت اقتصادی بتن مرجع، یک می باشد. برای سایر عامل مطلوبیت اقتصادی بتن مرجع، هر چه این عامل به دست آمده بزرگ تر باشد، میزان مطلوبیت بیش تر خواهد بود. نشان داده شده است.



شکل ۱۲ - عامل مطلوبیت اقتصادی بتن‌های خودتراکم تحقیق

۳-۴- مطلوبیت فنی و اقتصادی مخلوط‌ها


مطلوبیت‌های فنی و اقتصادی را نسبت به بتن مرجع داشته باشد، عامل مطلوبیت فنی و اقتصادی طرح‌ها محاسبه شده است. این عامل حاصلضرب عامل نهایی مطلوبیت فنی و عامل مطلوبیت اقتصادی طرح‌ها می‌باشد. عامل مطلوبیت فنی و اقتصادی بتن‌های خودتراکم تحقیق در جدول ۱۳ ارائه شده است.

از محاسبات عامل نهایی مطلوبیت فنی و عامل مطلوبیت اقتصادی بتن‌های خودتراکم تحقیق می‌توان دریافت که طرح‌هایی که از نظر فنی مطلوب‌تر باشند، الزاماً اقتصادی‌تر نیستند. همچنین نتیجه شده که اقتصادی‌ترین طرح‌ها، بهترین نتایج مطلوبیت فنی را کسب نکرده‌اند. بنابراین برای تعیین طرح بهینه که همزمان بیشترین

جدول ۱۳- عامل مطلوبیت فنی و اقتصادی بتن‌های خودتراکم تحقیق

ردیف	نام مخلوط بتن خودتراکم	عامل مطلوبیت فنی	عامل مطلوبیت اقتصادی	عامل مطلوبیت فنی و اقتصادی
۱	Ctrl	۱	۱	۱
۲	MK15	۱/۵۲۰	۰/۸۰۶	۱/۲۲۵
۳	MK25	۱/۶۱۰	۰/۷۱۸	۱/۱۵۶
۴	MK35	۱/۴۳۷	۰/۶۵۶	۰/۹۴۳
۵	SF6	۱/۱۸۰	۰/۹۳۴	۱/۱۰۳
۶	SF12	۱/۷۱۰	۰/۸۷۶	۱/۴۹۸
۷	SF18	۱/۴۱۶	۰/۸۴۵	۱/۱۹۷
۸	FA20	۱/۸۸۸	۰/۶۸۳	۱/۲۸۹
۹	FA35	۱/۳۶۸	۰/۵۵۹	۰/۷۶۴
۱۰	FA50	۱/۶۹۹	۰/۴۷۱	۰/۸۰۱
۱۱	MK15 SF12	۱/۲۶۲	۰/۷۳۴	۰/۹۲۶
۱۲	MK25 SF12	۱/۲۸۲	۰/۶۵۰	۰/۸۳۴
۱۳	MK15 FA20	۲/۰۴۲	۰/۵۹۵	۱/۲۱۵
۱۴	MK25 FA20	۲/۷۸۹	۰/۵۴۳	۱/۵۱۴
۱۵	SF12 FA20	۱/۳۷۸	۰/۶۳۴	۰/۸۷۳
۱۶	SF12 FA35	۱/۴۳۵	۰/۵۱۹	۰/۷۴۵
۱۷	MK15 SF6 FA35	۲/۱۹۸	۰/۴۷۶	۱/۰۴۷
۱۸	MK25 SF6 FA35	۳/۶۱۱	۰/۴۴۵	۱/۶۰۶
۱۹	MK15 SF12 FA35	۳/۶۲۰	۰/۴۵۹	۱/۶۶۳
۲۰	MK25 SF12 FA20	۱/۸۸۳	۰/۵۰۵	۰/۹۵۰

طبق نتایج ارائه شده در جدول ۱۳ که از ویژگی های مثبت این روش محاسبه است، می توان دریافت بتنی که بیشترین مطلوبیت فنی را کسب کرده، الزاما طرح بهینه نیست و در مقابل، بتنی که با هزینه کمتری ساخته شده است، به علت نتایج پایین تر از حد مطلوب از نظر فنی، نمی تواند به عنوان طرح مخلوط بهینه معرفی شود. در شکل ۱۳ عوامل مطلوبیت بتن های خودتراکم تحقیق نشان داده شده است.



شکل ۱۳- عوامل مطلوبیت های فنی و اقتصادی بتن های خودتراکم تحقیق

فوق روان کننده را برای دستیابی به خواص خودتراکمی کاهش دادند. این نتیجه با افزایش درصد جایگزینی، مخصوصا در جایگزینی های دوتایی و سه تایی، مشهودتر بود.

- در مخلوط MK15 عامل مطلوبیت ناشی از خواص مکانیکی ۵٪ کمتر از بتن مرجع بوده، ولی با افزایش میزان جایگزینی این مقدار کاهش یافت، به طوری که در مخلوط MK35 حدود ۱۸٪ از بتن مرجع کمتر شد؛ در حالی که با افزایش میزان جایگزینی متاکائولین از ۱۵٪ تا ۳۵٪، عامل مطلوبیت متأثر از دوام حدود ۶۰٪ از بتن مرجع بیشتر شده و عامل نهایی مطلوبیت فنی نیز حدود ۵۰٪ افزایش یافت و کاهش ۲۰٪ در مطلوبیت اقتصادی را جبران نمود. عامل مطلوبیت فنی و اقتصادی مخلوط MK15 نسبت به عامل متناظر برای بتن مرجع، ۲۲٪ بیشتر شده است.

- با افزایش جایگزینی میکروسیلیس از ۶٪ تا ۱۸٪، عامل نهایی مطلوبیت فنی ابتدا زیاد شده و سپس کاهش یافت، ولی علی رغم کاهش عامل مطلوبیت اقتصادی، عامل مطلوبیت فنی و اقتصادی در همه مخلوط های حاوی میکروسیلیس از بتن مرجع بیشتر بوده و در مخلوط SF12 حدود ۵۰٪ بیشتر از بتن مرجع شده است.

- در مخلوط های بتن خودتراکم حاوی خاکستر بادی به سبب اثر بسیار خوب خاکستر بر دوام بتن، عامل نهایی مطلوبیت فنی از بتن مرجع بیشتر شد، ولی با افزایش میزان جایگزینی، عامل مطلوبیت اقتصادی تا بیش از ۵۰٪ کاهش یافت. در مخلوط FA20 عامل

طبق شکل ۱۳، با افزایش میزان جایگزینی پوزولان ها، قیمت تمام شده بتن های تحقیق (به خصوص بتن های حاوی سه پوزولان هم زمان) بیشتر شده، ولی به علت افزایش چشم گیر عامل مطلوبیت متأثر از دوام، عامل نهایی مطلوبیت فنی افزایش یافته و در نتیجه عامل مطلوبیت فنی و اقتصادی نیز نسبت به بتن مرجع بیشتر شده است. به عنوان مثال، در مخلوط های MK25 SF6 FA35 و MK15 SF12 FA35، با وجود کاهش عامل مطلوبیت اقتصادی تا بیش از ۵۰٪، عامل نهایی مطلوبیت فنی بیش از ۳۰٪ افزایش یافته و موجب بهبود عامل مطلوبیت فنی و اقتصادی در آن مخلوط ها تا بیش از ۶۰٪ نسبت به بتن مرجع شده است. مخلوط های بتن خودتراکم تحقیق براساس عامل مطلوبیت فنی و اقتصادی طبقه بندی شده و در جدول ۱۴ به ترتیب نزولی ارائه شده اند.

۵- نتایج

در این تحقیق خواص مکانیکی، دوام و قیمت تمام شده بتن های خودتراکم توانمند حاوی پوزولان بررسی شده و عامل مطلوبیت فنی و اقتصادی آن ها محاسبه گردید. لازم به ذکر است که نتایج به دست آمده منحصر به مواد و مصالح استفاده شده در این تحقیق بوده و دقیقا نمی توان گفت که قابلیت تعمیم به سایر مصالح دارند. نتایج کلیدی به دست آمده به شرح زیر می باشند:

- پوزولان های مصرفی در حالت جایگزینی جداگانه اغلب نیاز به

مطلوبیت فنی و اقتصادی حدود ۳۰٪ از بتن مرجع بیشتر شد، ولی با افزایش میزان جایگزینی تا ۵۰٪، این عامل تا حدود ۲۰٪ از بتن مرجع کمتر گردید.

- در جایگزینی‌های دوتایی، بهترین عملکرد در مخلوط حاوی متاکائولین و خاکستر بادی مشاهده شد. در مخلوط MK25 FA20 عامل مطلوبیت فنی و اقتصادی بیش از ۵۰٪ بیشتر از بتن مرجع به دست آمد؛ در حالی که در مخلوط‌های دوتایی حاوی "متاکائولین و میکروسیلیس" و "خاکستر بادی و میکروسیلیس"، عامل مطلوبیت فنی و اقتصادی به دست آمده، از عامل متناظر در بتن مرجع کمتر بوده است.

- بیشترین عامل مطلوبیت فنی و اقتصادی در میان بتن‌های خودتراکم تحقیق، مربوط به مخلوط‌های بتن خودتراکم MK15 SF12 FA35 و MK25 SF6 FA35 بود که افزون بر ۶۰٪ بیش از بتن مرجع می‌باشد. در سایر مخلوط‌های سه‌تایی نیز بهبود مطلوبیت فنی و اقتصادی نیز مشهود بوده است.

- استفاده از مواد پوزولانی به‌عنوان جایگزین بخشی از سیمان، خواص مکانیکی و دوام بتن را بهبود بخشیده و می‌تواند منجر به افزایش عمر مفید سازه‌ها و کاهش هزینه‌های ثانویه در صنعت ساختمان گردد. لذا کاربرد آنها به‌ویژه به‌صورت جایگزینی‌های دوتایی و سه‌تایی در صنعت ساختمان، اکیداً توصیه می‌شود

جدول ۱۴- طبقه‌بندی بتن‌های خودتراکم تحقیق از نظر مطلوبیت فنی و اقتصادی

ردیف	نام مخلوط بتن خودتراکم	عامل مطلوبیت اقتصادی	عامل مطلوبیت فنی	عامل مطلوبیت فنی و اقتصادی
۱	MK15 SF12 FA35	۳/۶۲۰	۰/۴۵۹	۱/۶۶۳
۲	MK25 SF6 FA35	۳/۶۱۱	۰/۴۴۵	۱/۶۰۶
۳	MK25 FA20	۲/۷۸۹	۰/۵۴۳	۱/۵۱۴
۴	SF12	۱/۷۱۰	۰/۸۷۶	۱/۴۹۸
۵	FA20	۱/۸۸۸	۰/۶۸۳	۱/۲۸۹
۶	MK15	۱/۵۲۰	۰/۸۰۶	۱/۲۲۵
۷	MK15 FA20	۲/۰۴۲	۰/۵۹۵	۱/۲۱۵
۸	SF18	۱/۴۱۶	۰/۸۴۵	۱/۱۹۷
۹	MK25	۱/۶۱۰	۰/۷۱۸	۱/۱۵۶
۱۰	SF6	۱/۱۸۰	۰/۹۳۴	۱/۱۰۳
۱۱	MK15 SF6 FA35	۲/۱۹۸	۰/۴۷۶	۱/۰۴۷
۱۲	Ctrl	۱	۱	۱
۱۳	MK25 SF12 FA20	۱/۸۸۳	۰/۵۰۵	۰/۹۵۰
۱۴	MK35	۱/۴۳۷	۰/۶۵۶	۰/۹۴۳
۱۵	MK15 SF12	۱/۲۶۲	۰/۷۳۴	۰/۹۲۶
۱۶	SF12 FA20	۱/۳۷۸	۰/۶۳۴	۰/۸۷۳
۱۷	MK25 SF12	۱/۲۸۲	۰/۶۵۰	۰/۸۳۴
۱۸	FA50	۱/۶۹۹	۰/۴۷۱	۰/۸۰۱
۱۹	FA35	۱/۳۶۸	۰/۵۵۹	۰/۷۶۴
۲۰	SF12 FA35	۱/۴۳۵	۰/۵۱۹	۰/۷۴۵

Nikravan, M., Mahpur, A., Moghaddam, M. A., (2013). Influence of the low-activity slag and silica fume on the fresh properties and durability of high performance self-compacting concrete. International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies (SCMT3), Kyoto, Japan.

۶- مراجع

- [۱] رمضانیانپور ع. ا.، کاظمیان ع.، (۱۳۹۷). بتن خودتراکم: فناوری و کاربرد. انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صص ۱۵۳-۱۵۵.
- [2] Ramezaniyanpour, A. A., Kazemian, A.,

ابراهیمی، م.ر.، حسن پور، ص.، بوشهری، ر.، رمضانیانپور، ا.م.، (۱۳۹۴). بررسی عملکرد بتن توانمند در برابر حمله سولفوریک

اسید. هفتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران، تهران.

[14] Samimi, K., Kamali-Bernard, S., Maghsoudi, A.A., Maghsoudi, M., (2016). The influence of metakaolin and natural zeolite on the rheology, engineering and durability properties of high strength self-compacting concrete at early age. 2nd International Conference Sustainability ICCS16. Spain, Madrid, 13-15 June 2016.

[۱۵] بهفرنیا، ک.، حسن زاده، م.، (۱۳۹۳). مباحث پیشرفته در

فناوری سیمان و پوزولان (به همراه آزمایش های استاندارد).

انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، صص ۱۸۴-۱۸۳.

[16] Owaid, H. M., Hamid, R., Taha, M.R., (2012). A review of sustainable supplementary cementitious materials as an alternative to all-Portland cement mortar and concrete. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 6. No. 9, pp. 287-303.

[17] ASTM C1611- 18. Standard test method for slump flow of self-consolidating concrete. Annual Book of ASTM Standard.

[18] BS EN 12350: 2009. Testing fresh concrete, (London: British Standards Institution)

[19] ASTM C1621 - 16. Standard Test Method for Compressive Properties of Rigid Cellular Plastics. Annual Book of ASTM Standard.

[20] BS EN 11044. Testing fresh self-compacting concrete-determination of confined flow ability in 'U-SHAPE BOX', (London: British Standards Institution)

[21] BIBM, CEMBUREAU, EFCA, EFNARC, ERMCO. European guidelines for self-compacting concrete: specification. Production and use; 2005.

[22] BS EN 12390. Testing hardened concrete, (London: British Standards Institution).

[23] ASTM C39 / C39M - 20. Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens. Annual Book of ASTM Standard.

[24] ASTM C496 / C496M - 17. Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens. Annual Book of ASTM Standard.

[25] ASTM C469 - 02. Standard test method for Static Modulus of Elasticity and Poisson's Ratio of Concrete in Compression. Annual Book of ASTM Standard.

[26] BS EN 12350-8:2019, Testing hardened concrete. Depth of penetration of water under pressure. (London: British Standards Institution).

[27] ASTM C1202 - 19. Standard Test Method for

[3] Dasarathy, A. K., Tamil Selvi, M., Leela, D., Kumar, S., (2018). Self-compacting concrete – an analysis of properties using Fly Ash. International Journal of Engineering & Technology, Vol. 7, No. 2, pp. 135-139.

[۴] مدن دوست، ر.، رنجبرم. م.، محسنی، ا.، (۱۳۹۲). تأثیر مواد

نانو بر خواص مهندسی ملات خودتراکم حاوی خاکستریادی.

مجله تحقیقات بتن. سال پنجم. شماره دوم. پاییز و زمستان ۹۲.

صص ۶۷-۵۵.

[5] Niewiadomki, P., Hola, J., Cwirzen, A., (2018). Study on properties of self-compacting concrete modified with nanoparticles. Archives of Civil and Mechanical Engineering, Vol. 18, No. 3, pp. 877-886.

[6] Golewski, G. L., Sadowski, T., (2014). An analysis of shear fracture toughness K IIc and microstructure in concretes containing fly-ash. Construction and Building Materials, Vol. 51, No. 2, pp. 207-214.

[7] Golewski, G. L., Sadowski, T., (2017). The fracture toughness the K IIIc of concretes with F fly ash (FA) additive. Construction and Building Materials, Vol. 143 No. 10, pp. 444-454.

[۸] هدایتی نیا، ف.، دلنواز، م.، امامزاده س. ش.، (۱۳۹۷). ارزیابی

اثرات زیست محیطی چرخه عمر بتن خودتراکم دارای قابلیت

اجرایی در سدهای ساخته شده با بتن سنگریزه ای. دهمین

کنفرانس ملی بتن، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،

تهران، ایران.

[9] Ali, M. B., Saidur, R., Hossain, M. S., (2011). A review on emission analysis in cement industries. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 15, No. 1, pp. 2252-2261.

[10] Ricardo de Matos, P., Foiato, M., Prudêncio Jr, L. R., (2019). Ecological, fresh state and long-term mechanical properties of high-volume fly ash high-performance self-compacting concrete. Construction and Building Materials, Vol. 203, No. 2, pp. 282-293.

[11] BIBM, CEMBUREAU, EFCA, EFNARC, ERMCO. European guidelines for self-compacting concrete: specification. Production and use, 2005.

[۱۲] احمدی، س. ا.، هوایی، غ.، (۱۳۹۳). لزوم شناخت بیشتر

بتن خود تراکم و اثرات آن بر اقتصاد طرح ها. اولین کنگره ملی

مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی. گرگان.

اردیبهشت ۱۳۹۳.

[۱۳] رمضانیانپور، ع.ا.، ذوالفقارنسب، آ.، بهمن زاده، ف.، پور

- [38] Mohammadi Golafshani E., Ashour A., (2016). Prediction of self-compacting concrete elastic modulus using two symbolic regression techniques. *Automation in Construction* 64 (2016) 7–19.
- [39] محمدپور نیک‌بین ا.، اسلامی م.، (۱۳۸۷). مروری بر خواص مکانیکی بتن‌های خودتراکم معمولی و سبک. چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران.
- [40] ACI 318 – 95, Building Code Requirements for Structural Concrete.
- Electrical Indication of Concrete's Ability to Resist Chloride Ion Penetration. *Annual Book of ASTM Standard*.
- [28] ASTM C1012 / C1012M - 18b. Standard Test Method for Length Change of Hydraulic-Cement Mortars Exposed to a Sulfate Solution. *Annual Book of ASTM Standard*.
- [29] Vejmelkova, E., Kepperta, M., Grzeszczykb, S., Skalin'skib, B., C'erny' a, B. (2011), Properties of self-compacting concrete mixtures containing metakaolin and blast furnace slag, *Construction and Building Materials*, Vol. 25, No. 4, pp. 1325-1331.
- [30] Fernandez R., Martirena F., Scrivener K. L., (2011). The origin of the pozzolanic activity of calcined clay minerals: A comparison between kaolinite, illite and montmorillonite. *Cement and Concrete Research*, Vol. 41, No. 1, pp. 113-122.
- [31] Marsh B., Day R., (1988). Pozzolanic and cementitious reactions of fly ash in blended cement pastes. *Cement and Concrete Research*, Vol. 18, No. 2, pp. 301-310.
- [32] Khodabakhshian A., Ghalehnovi M., Brito J., Asadi Shamsabadi E., (2018). Durability performance of structural concrete containing silica fume and marble industry waste powder. *Journal of Cleaner Production*, Vol. 170, No. 1, pp. 42-60.
- [۳۳] رمضانیاپور ع. ا.، صمدیان م.، مهدی‌خانی م.، مودی ف.، (۱۳۹۰). بررسی آثار مواد پوزولانی بر دوام بتن‌های خود تراکم. مجله علمی - پژوهشی عمران مدرس، دوره یازدهم، شماره ۳.
- [34] Guo Z., Jiang J., Zhang J., Kong X., Chen C., Lehman D. E., (2020). Mechanical and durability properties of sustainable SCC with recycled concrete aggregate and fly ash, slag and silica fume. *Construction and Building Materials*, Vol. 231, No. 1, pp. 133-141, <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117115>
- [35] Ardalan R., Joshaghani A., Hootan R., (2017). Workability retention and compressive strength of self-compacting concrete incorporating pumice powder and silica fume. *Construction and Building Materials*. Vol. 134, No. 3, pp. 116-122.
- [36] Iris G. T., Belen G. F., Juan Luis P. O., Javier E. L., (2017). Prediction of self-compacting recycled concrete mechanical properties using vibrated recycled concrete experience. *Construction and Building Materials*, Vol. 131, No. 1, pp. 641-654.
- [۳۷] رنجبر م.م.، ملندوست ر.، قانع ف.، عیسی پور س.، کریمی م.، (۱۳۹۳). ارزیابی خواص مهندسی بتن خودتراکم توانمند حاوی سیمان آمیخته. تحقیقات بتن، سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۳.

Evaluation of technical and economic desirability of performance self-compacting concretes containing metakaolin, microsilica and fly ash

Milad Orak

Ph.D. student, Department of Civil Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

Seyed Fathollah Sajedi *

Associate professor, Department of Civil Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

Shahriar Tavoosi Tafreshi

A Assistant professor, Department of Civil Engineering, Tehran Markazi Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

Abstract

Self-compacting concrete (SCC) has more plastic viscosity and less yield strength due to using more fillers and superplasticizers. In order to achieve performance SCC, in addition to rheology, it is necessary to improve the mechanical properties and durability of concrete. Therefore, the amount of cement should be increased or cement replacement materials should be used. This increases the cost of one cubic meter of concrete and reduces the tendency to use it. In this research, by making 20 mixes of performance SCC, mechanical properties were determined by performing tests of compressive strength, tensile strength and elasticity modulus, and durability properties by tests of water penetration depth, rapid chloride penetration and sulfate resistance. Basically, the degree of technical desirability of concretes was determined. Also, by examining the cost price of one cubic meter of concrete, the economic and technical-economic desirabilities of the concretes were calculated. The results showed that the application of pozzolans in performance SCC reduced the technical desirability due to mechanical properties about 40%, but the technical desirability due to durability increased significantly, so that at the age of 91 days, about 5 times has become more. Accordingly, the final factor of technical desirability in SC mixtures of research is at least 26% and at most 250% more than the reference concrete. Due to the higher price of pozzolanic materials than cement, with the increase in the replacement rate of pozzolans, the economic desirability factor decreased to more than 50%, but the technical-economic desirability factor improved to about 60%.

Keywords: Performance self-compacting concrete (PSCC), Pozzolan, Mechanical properties, Durability, Technical and economic desirability.

* Corresponding Author: sajedi@iauahvaz.ac.ir

