

بررسی خواص مکانیکی و تخلخل خمیر ژئوپلیمری با استفاده از پلیمرهای معدنی خاش

میلاذ کیالی

گروه مهندسی عمران، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

محمد مهدی جباری *

گروه مهندسی عمران، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

با توجه به اهمیت استفاده از پوزولان‌ها، در این پژوهش تلاش شده است تا به بررسی کامل تر خصوصیات پوزولان‌های موجود در منطقه خاش پرداخته شود. در این راستا جهت بررسی دقیق تر، دو نمونه متفاوت از منطقه خاش مورد بررسی قرار گرفت که این دو سنگ از نوع داسیت و بازالتیک بوده و پس از آسیاب به نام خاکستر داسیت و خاکستر بازالتیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش ابتدا خواص مکانیکی دو نوع خاکستر مقایسه شد که نتایج بدست آمده به طور قابل توجهی نشان داد که خاکستر بازالتیک از مقاومت فشاری بالاتری برخوردار است. طبق نتیجه بدست آمده، بیشترین مقاومت فشاری از نمونه‌های ساخته شده با خاکستر بازالتیک به مقدار ۷۲ مگاپاسکال بدست آمد. این نتایج در حالی است که بیشترین مقاومت فشاری بدست آمده از نمونه‌های ساخته شده با خاکستر داسیت، ۴۹ مگاپاسکال بود که مربوط به نمونه ساخته شده با خاکستر بازالتیک با نسبت ۲ به ۱ سدیم سیلیکات به سدیم هیدروکسید ۸ مولار است که در درمای محیط و نسبت ۵۰ درصد از خاکستر به محلول قلیایی می‌باشد. همچنین تحلیل تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که در نمونه‌های ساخته شده با خاکستر داسیت، تعداد بسیاری از ذرات در واکنش شرکت نکرده‌اند. همچنین آزمایش تخلخل به روش تزریق جیوه نشان داد که نمونه‌های ساخته شده با خاکستر داسیت، مجموع حجم تجمعی برابر با ۶۷/۵ میلی‌متر مکعب بر گرم داشته در حالی که نمونه ساخته شده با خاکستر بازالتیک، دارای مجموع حجم تجمعی برابر با ۱/۵۹ میلی‌متر مکعب بر گرم بوده است.

واژه‌های کلیدی: پلیمر معدنی، داسیت، بازالتیک، منطقه خاش، مقاومت فشاری، تخلخل.

۱- مقدمه

کردند. در این تحقیق آن‌ها به بررسی اثر فعال‌کننده قلیایی بر خواص مکانیکی پرداختند. همچنین نمونه‌هایی را که با میزان غلظت های ۲/۵، ۵، ۷ و ۱۰ مولار، از سدیم هیدروکسید و پتاسیم هیدروکسید که در دماهای ۴۰، ۶۰ و حالت اتوکلاو در دمای ۱۵۰ درجه سلسیوس به مدت سه ساعت عمل‌آوری شده بود را مقایسه کردند [4]. در تحقیقی دیگر E. Ghorbel و همکاران در مقاله- ای به بهینه‌سازی روبراه آهن برای ساخت ملات قلیایی بر پایه متاکائولن پرداختند [5]. Junjie Wang نیز به همراه همکاران خود با توجه به نتایج تحقیقی که انجام دادند، تأثیر این بهینه‌سازی را تأیید می‌کند. [6]

John L. Provis و همکاران در پژوهشی، هفت منبع حاوی کلسیم سیلیکات از جمله متاکائولن، سرباره کوره، سیمان و چهار نوع پوزولان طبیعی موجود در استرالیا را به‌عنوان فاز جامد با محلول قلیایی در سه نسبت ۲ به ۱، ۱/۵ به ۱ و ۱/۲ به ۱ سدیم سیلیکات به سدیم هیدروکسید مورد بررسی قرارداد و دریافتند مقاومت در نمونه‌هایی که با نسبت سدیم سیلیکات به سدیم هیدروکسید ۱/۵ به ۱ ساخته شده دارای مقاومت فشاری بیشتری نسبت به سایر نسبت‌ها است [7]. در تحقیقی دیگر W. Chalee و همکاران، اثر تغییر مولاریته سدیم هیدروکسید در ساخت ملات قلیایی ساخته شده با خاکستر ذغال سنگ را مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها سدیم هیدروکسید با مولاریته ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ را با نسبت ثابت سدیم سیلیکات به سدیم هیدروکسید ۲/۵ به ۱ ترکیب و سپس برای ساخت ژئوپلیمر با ضریب ۶۰ درصد از مواد خاکستر ذغال‌سنگ به محلول قلیایی اقدام کردند و دریافتند که با افزایش مولاریته سدیم هیدروکسید، مقاومت فشاری افزایش می‌یابد. [8]

رنجبر و همکاران نیز به وسیله تکنولوژی پرس گرم توانستند یک خمیر با مقاومت بالا با ژئوپلیمر بر پایه خاکستر آتشفشان موجود در منطقه خاش بسازند. آن‌ها در این تحقیق اثر زمان و دمای عمل- آوری را بر روی نمونه‌های مورد نظر بررسی نموده و از سدیم- هیدروکسید ۸ مولار و سدیم سیلیکات مایع استفاده کردند و با نسبت ۲/۵ به ۱ با خاکستر آتشفشان ترکیب و در قالب مخصوص قرار داده و هم‌زمان با فشار و حرارت بالا، عمل‌آوری خمیر را در زمان کوتاه انجام دادند. پس از گذشت حدود نیم ساعت، خمیر سخت شده آماده و به مقاومت فشاری ۱۸۰ مگاپاسکال رسید [9].

سیمان‌های پلیمر معدنی برای اولین بار در سال ۱۹۹۴، توسط J. Davidovits مورد مطالعه قرار گرفته‌است. برای ساخت این نوع سیمان از ترکیب یک منبع پوزولانی حاوی سیلیس و همچنین یک مایع فعال‌کننده قلیایی استفاده می‌شود. بر خلاف سیمان پرتلند، نیازی به کلینکر سنگ آهک نمی‌باشد و حتی بر خلاف روند تولید سیمان پرتلند که گاز کربن دی‌اکسید فراوانی تولید می‌کند، این سیمان قلیایی نیاز به صرف انرژی بسیار کمتری دارد. سیمان پلیمر معدنی کاربردهای گوناگونی داشته و توانایی جایگزینی با سیمان پرتلند را نیز دارد. سیمان‌های پلیمر معدنی می‌تواند مشابه سیمان پرتلند، با سنگ‌دانه- های ریز و درشت و دیگر مصالح ترکیب شود و بصورت ملات یا بتن یا خمیر بکار رود. این بتن در مقایسه با بتن سیمان پرتلند، مقاومت کششی و فشاری بیشتر، سرعت سخت‌شوندگی بالا، تخلخل و نفوذپذیری کمتر، مقاومت فوق‌العاده در برابر حریق و حملات شیمیایی دارد. سیمان‌های پلیمر معدنی، فرآورده‌های ضایعاتی از جمله باطله‌های معدنکاری را به محصولی مفید تبدیل می‌کند. این گونه بتن‌ها جهت کاهش مصرف سیمان پرتلند و کاهش آلودگی محیط زیست در سازه‌ها به کار می‌روند. لازم به ذکر است که با وجود عدم استفاده از سیمان پرتلند در این بتن، مقاومتی برابر و حتی بیشتر از بتن سیمانی دارد [۱].

علی‌الله‌وردی و نجفی، به بررسی اثر زمان و دمای عمل‌آوری و تأثیر آن بر مقاومت فشاری پلیمر معدنی پرداخته‌اند. در این تحقیق از پوزولان طبیعی استفاده شده از سنگ پامیس که از کوه تفتان منطقه خاش تهیه شده است، در ساخت خمیر ژئوپلیمر استفاده گردیده‌است. محققین نمونه‌ها را در دماهای ۴۵، ۶۵ و ۸۵ سلسیوس به مدت ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ ساعت با نسبت‌های ترکیباتی مختلف از سدیم هیدروکسید و سدیم سیلیکات ساخته و در نهایت مقاومت فشاری را از چند ساعت تا ۷ روز بررسی کرد که مقاومت ۷ روزه به مقدار ۵۷ مگاپاسکال رسید [2]. همچنین محمد ابراهیم و همکاران، در تحقیقی دیگر، تأثیر نانو سیلیس بر نمونه‌های خمیر ژئوپلیمری ساخته شده با پوزولان معدنی (اسکوریا) را در دمای محیط مورد بررسی قرار دادند [3].

D. Stephan و همکاران نیز در تحقیق خود، ریز ساختار و دوام خمیرهای پلیمری ساخته شده با پوزولان‌های طبیعی را بررسی

۲- مصالح و روش کار


در این تحقیق برای بررسی نمونه‌های خمیر ژئوپلیمر، دو نمونه متفاوت از خاکستر آتشفشان با نام‌های داسیت و بازالتیک از کوه-های تفتان در منطقه خاش به صورت آسیاب شده تهیه شد که در شکل ۱، اندازه ذرات دو نمونه که با آزمایش PSA^۲ بدست آمده، قابل مشاهده است. در این آزمایش توزیع ذرات با استفاده از دستگاه پراش سنجی لیزری شرکت آلمانی Sympatec Helos ارزیابی شد. متوسط اندازه ذرات در خاکستر بازالتیک و داسیت به ترتیب برابر با ۸/۶۸ و ۱۴/۶۵ میکرومتر بوده و کوچکترین اندازه بدست آمده ۱/۲۶ و ۴/۱۹ میکرومتر و بزرگترین اندازه دانه به دست آمده ۷۱/۱۲ و ۶۸/۹۸ میکرومتر ثبت شد. همچنین آنالیز شیمیایی مربوط به هر کدام از خاکسترها در جدول ۱، بدست آمده از آزمایش XRF^۳ و نتایج ترکیبات اکسید هر یک از خاکسترها نیز توسط دستگاه فلورسانس اشعه ایکس شرکت PANalytical Axios آنالیز شده است.

جدول ۱- آنالیز شیمیایی خاکستر داسیت و بازالتیک

| ترکیب | SiO ₂ | Al ₂ O ₃ | CaO | Fe ₂ O ₃ | Na ₂ O | MgO | K ₂ O | TiO ₂ | LOI |
|----------|------------------|--------------------------------|------|--------------------------------|-------------------|-----|------------------|------------------|-----|
| داسیت | ۴۶/۸ | ۱۴/۵ | ۱۹/۱ | ۸/۵ | ۴/۱ | ۱/۷ | ۴/۳ | ۰/۹ | ۲/۹ |
| بازالتیک | ۵۵/۳ | ۱۴/۵ | ۱۵/۵ | ۳/۸ | ۲/۸ | ۲/۷ | ۲ | ۰/۷۵ | ۱/۷ |

ساخت این محلول لازم است تا سدیم هیدروکسید که به صورت ذرات فعال نشده می‌باشد در آب حل شود تا به یون‌های سازنده خود Na⁺ و OH⁻ تبدیل گردد. این میزان در این آزمایش ۸ مولار ثابت در نظر گرفته شده است. برای ساخت محلول سدیم هیدروکسید ۸ مولار نیز جرم مولی سدیم هیدروکسید که برابر ۳۹/۹۹ گرم بر مول است را در تعداد مول مورد نیاز ضرب نموده، سپس به مقدار به دست آمده، یک لیتر آب مقطر اضافه شد. این مواد پس از ترکیب به خوبی با یکدیگر ترکیب شده و از آنجا که ترکیب آب با سدیم هیدروکسید، واکنشی گرمازا است، اجازه داده می‌شود تا محلول به طور کامل سرد شود. پس از مدت زمان ۲۴ ساعت، سدیم سیلیکات را به محلول سدیم هیدروکسید ۸ مولار با دو نسبت ۲/۵ به ۱ و ۲ به ۱ از سدیم سیلیکات به سدیم هیدروکسید ترکیب نموده و هر کدام در یک بطری دردار

همچنین آن‌ها در تحقیقی دیگر، اثر دما و فشار را در این تکنولوژی بررسی کردند که در نهایت دریافتند پارامترهای دما، زمان و فشار در کیفیت و مقاومت این ملات که بر پایه خاکستر داسیت ساخته شده، تأثیر گذار است. [10]
در ایران، منطقه خاش یکی از بهترین و فراوان‌ترین منابع سنگ-های پوزولانی را در اختیار دارد. از این رو بررسی تأثیر سنگ‌های مختلف پوزولانی بر کیفیت این نوع سیمان بسیار مفید به نظر رسید. در این تحقیق تأثیر دو نوع از سنگ‌های اشاره شده بر خواص مکانیکی بتن‌های پلیمری قلیایی، مورد بررسی و ارزیابی قرار-گرفت. همچنین، پارامترهایی از جمله نسبت استفاده از مواد فعال-کننده قلیایی و نیز دمای مورد نیاز جهت عمل‌آوری بهتر این ژئوپلیمر مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تحلیل دقیق‌تر، مقاومت فشاری، تأثیر اندازه ذرات و نتایج آزمایش‌های میکروسکوب الکترونی روبشی و اندازه‌گیری تخلخل به روش MIP^۱ نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته شد.



شکل ۱- آزمایش اندازه ذرات خاکسترهای داسیت و بازالتیک برای ساخت ژئوپلیمر علاوه بر فاز جامد که خاکستر می‌باشد، نیاز به مایع قلیایی است که در این تحقیق از سدیم هیدروکسید و سدیم سیلیکات استفاده شد. سدیم سیلیکات به صورت مایع با جرم مولی ۲/۴ گرم بر مول از شرکت صنایع سیلیکات ایران تهیه شد و سدیم هیدروکسید استفاده شده در این آزمایش نیز از نوع آزمایشگاهی با خلوص ۹۹ درصد بوده که از شرکت کاوه آزما تهیه گردید. در

³-X-ray fluorescence

¹-Mercury Intrusion Porosimetry

² Particle Size Analysis

نگهداری شد تا از تبخیر آب موجود در محلول جلوگیری شود. پس از آماده شدن محلول، با نسبت های ۲/۵ به ۱ و ۲ به ۱ از سدیم سیلیکات به سدیم هیدروکسید که با نسبت ۵۰ و ۶۰ درصد با خاکستر داسیت و بازالتیک در مخلوط کن به مدت سه دقیقه ترکیب شده و سپس خمیر بدست آمده را در قالب های مکعبی با ابعاد ۵ سانتی متر ریخته و با ضربه به قالب، هوای موجود در ملات خارج شد (شکل ۲-الف).



شکل ۲- الف: تصویر سمت راست پر کردن قالب ها با خمیر ساخته شده با خاکستر داسیت. ب: تصویر سمت چپ نمونه های ساخته شده با خاکستر داسیت بعد از ۲۸ روز (ردیف بالا عمل آوری در دمای ۶۰ و ردیف پایین عمل آوری در دمای محیط)

سپس قالب ها را در دمای محیط و ۶۰ درجه سانتی گراد به مدت ۴۸ ساعت قرار داده و پس از آن تا روز آزمایش، در دمای محیط که در بازه ۲۵ تا ۲۸ درجه سلسیوس متغیر بود نگهداری شد و در نهایت پس از گذشت ۷ و ۲۸ روز، سه نمونه از هر ترکیب، مورد آزمایش مقاومت فشاری قرار گرفت (شکل ۲-ب). در شکل ۳، مراحل انجام کار به طور مرحله به مرحله نمایش داده شده است. انجام آزمایش مقاومت فشاری برای نمونه های مکعبی ملات با ابعاد ۵ سانتی متر و با استفاده از استانداردهای، ASTM C109، ASTM C39 و ASTM C170 انجام گرفت. در این




آنالیز SEM^۱ یا میکروسکوپ اتمی برای دیدن نحوه تشکیل پیوند بین ذرات و ترک ها می باشد که نمونه ها با توجه به استانداردهای ASTM E766، ASTM E986 مورد آزمایش قرار گرفت.


^۱- Scanning Electron Microscope

در شکل ۵ که مربوط به مقاومت فشاری ۲۸ روزه است، مجدد مشاهده می شود که نمونه های بازالتیک داری بیشترین مقاومت می باشد.

با توجه به شکل ۵ مشخص است با گذشت ۲۸ روز مقاومت نمونه های ۵۰٪ بیشتر از سایر نمونه ها می باشد، همچنین تفاوت مقاومت نمونه ها که در دمای محیط و دمای ۶۰ درجه سلسیوس عمل آوری شده اند در سن ۲۸ روز ناچیز می باشد. در سن ۲۸ روزه تأثیر دمای عمل آوری به ناچیز بوده و این به دلیل تبخیر آب موجود در تمامی خمیرها ژئوپلیمر طی ۲۸ روز بوده است لذا تأثیر دمای عمل آوری در سنین اولیه بیشتر می باشد [12]. اما همچنان تأثیر میزان سیلیس موجود در خاکستر بازالتیک بر مقاومت فشاری ۲۸ روزه نیز محسوس بوده و نشان می دهد پس از گذشت ۲۸ روز همچنان فرآیند ژئوپلیمریزاسون با سرعت کمتری نسبت به گذشته در حال انجام است.



شکل ۴- مقاومت فشاری ۷ روزه نمونه ها بر حسب مگاپاسکال



شکل ۵- مقاومت فشاری ۲۸ روزه نمونه ها بر حسب مگاپاسکال

مطلوب شوند سپس در شرایط خلاء درون دستگاه قرار داده شدند و آزمایش انجام شد.

آزمایش تخلخل سنجی به روش تزریق جیوه به منظور بررسی وضعیت حفره های نمونه های خمیر ژئوپلیمر ساخته شده با خاکستر داسیت و بازالتیک استفاده شد. اندازه گیری تخلخل در این روش به این صورت است که جیوه با فشار بالا وارد حفرات نمونه شده و با اندازه گیری میزان فشار لازم برای مقابله با کشش سطحی مایع و ورود آن به حفرات می توان اندازه حفرات و توزیع خلل و فرج را تعیین نمود. به منظور تعیین توزیع حفرات از دستگاه Porosimeter PASCAL برای اندازه گیری حفره های ۶ نانومتر تا ۲ میکرون و ۲ میکرون تا ۲۰۰ میکرون استفاده شد.

۳- بحث و بررسی نتایج

۳-۱- آزمایش مقاومت فشاری

در شکل ۴ که مربوط به مقاومت فشاری ۷ روزه نمونه ها می باشد، مشاهده می شود که نمونه های بازالتیک از مقاومت بیشتری برخوردار می باشند. همچنین نمونه های با نسبت ۲/۵ به ۱ و نمونه هایی که در دمای ۶۰ درجه سلسیوس با نسبت ۵۰٪ از خاکستر به محلول عمل آوری شده اند، در سن ۷ روز از مقاومت بیشتری نسبت به سایر برخوردار بوده است. لذا می توان نتیجه گرفت دمای عمل آوری تأثیر محسوسی بر مقاومت فشاری این خمیرهای ژئوپلیمر داشته است که صحت این موضوع در بسیاری از مقالات تأیید شده که دمای عمل آوری یکی از مهم ترین پارامترها در بهبود خواص مکانیکی در سنین اولیه می باشد، چراکه باعث افزایش سرعت فرایند سخت شدن ژئوپلیمر می شود [11].

همچنین نمونه های بازالتیک به دلیل میزان سیلیس بیشتر دارای مقاومت فشاری به مراتب بالاتری بوده است به طوری که این تفاوت باعث شده در سن ۷ روزه مقاومت فشاری نمونه های بازالتیک بتواند تا ۵۲ مگاپاسکال مقاومت فشاری برای نمونه ساخته شده در دمای ۶۰ درجه سلسیوس را کسب کند. با افزایش میزان سیلیس موجود در سیستم سرعت جذب آب موجود در فعال کننده قلیایی افزایش یافته و باعث می شود روند ژئوپلیمریزاسون با سرعت بیشتری رخ دهد.

جدول ۲- مقاومت فشاری نمونه‌های ساخته شده با خاکستر داسیت و بازالتیک در شرایط مختلف

| نسبت ترکیب | خاکستر | مقاومت فشاری ۷ روزه (مکاپاسکال) | | | | مقاومت فشاری ۲۸ روزه (مکاپاسکال) | | | |
|------------|----------|---------------------------------|-------|-------------------------|-------|----------------------------------|-------|-------------------------|-------|
| | | دمای اتاق | | دمای ۶۰ درجه سانتی گراد | | دمای اتاق | | دمای ۶۰ درجه سانتی گراد | |
| | | 50% | 60% | 50% | 60% | 50% | 60% | 50% | 60% |
| 2.5/1 | داسیت | ۶/۹۱ | ۷/۴۵ | ۱۶/۵۱ | ۱۸/۸۵ | ۳۰/۹۶ | ۲۴/۶۸ | ۳۶/۳۳ | ۲۱/۶۹ |
| 2/1 | داسیت | ۱۰/۹۱ | ۴/۳۶ | ۲۲/۶۷ | ۱۲/۵۷ | ۴۹/۴۴ | ۱۷/۰۹ | ۳۸/۶۱ | ۱۷/۵۲ |
| 2/1 | بازالتیک | ۲۶/۷۳ | ۲۸/۰۳ | ۴۵/۰۰ | ۲۷/۴۸ | ۷۲/۴۱ | ۶۵/۴۱ | ۶۱/۷۶ | ۴۷/۹۲ |
| 2.5/1 | بازالتیک | ۳۹/۹۲ | ۲۴/۲۸ | ۶۰/۰۰ | ۳۷/۵۲ | ۶۶/۸۱ | ۴۸/۷۶ | ۶۷/۱۵ | ۵۰/۸۰ |

۲-۳- آزمایش میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)


است که می توان ترک‌های بسیار را مشاهده نمود که می توان به دلیل درصد پایین سیلیس و همچنین احتمال کریستالی بودن فازهای ماده اشاره نمود، چراکه در صورت کریستالی بودن ماده باعث می شود تا ژل به درستی تشکیکی نگردد و در نهایت موجب کاهش خواص مکانیکی گردد [۱۳].

در شکل ۷-الف، از نمونه ۲۸ روزه ساخته شده با خاکستر بازالتیک که با نسبت ۲/۵ به ۱ سدیم سیلیکات به سدیم هیدروکسید و ضریب ۵۰ درصد محلول قلیایی به خاکستر که در دمای ۶۰ درجه عمل آوری شده، توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی در دو مقیاس تصویربرداری شده است. در تصویر الف-۱ که با مقیاس ۲۰۰ میکرون گرفته شده است، سطحی نمایش داده شده است که دارای حفره‌های با قطرهای مختلفی است که از ۶۳ تا ۱۸۳ میکرون می باشند و دلیل ایجاد این حفره تبخیر شدن آب موجود در نمونه هنگام عمل آوری بوده و یا می تواند هوایی باشد که هنگام عمل-آوری در نمونه باقی مانده است باشد.


در تصویر الف-۲ مشخص است که ذرات به خوبی در واکنش شرکت کرده اند و فقط ترک های بسیار کوچک و تعدادی حفره بجای مانده است که می توان با توجه به نتایج حاصل از آزمایش تعیین ذرات، به ریز بودن ذرات خاکستر بازالتیک نسبت به خاکستر داسیت اشاره نمود، همین امر موجب شده تا ذرات به خوبی در ژئوپلمیرازیون شرکت کنند. تصویر SEM نمونه ی ساخته شده با خاکستر بازالتیک در شکل ۷-ب نمایش داده شده که این نمونه با نسبت سدیم سیلیکات به سدیم هیدروکسید ۲ به ۱ و با نسبت محلول قلیایی به خاکستر ۵۰ درصد در دمای محیط عمل آوری شده است.

شکل ۶-الف- تصویر SEM نمونه ۲۸ روزه ساخته شده با خاکستر داسیت که با نسبت ۲/۵ به ۱ سدیم سیلیکات به سدیم هیدروکسید با ضریب ۵۰٪ محلول قلیایی به خاکستر در دمای ۶۰ درجه عمل آوری شده است.

همان طور که در تصویر الف-۱ که با مقیاس ۲۰۰ میکرون گرفته شده، نشان می دهد حفره‌های بوجود آمده در این نمونه به دلیل عمل آوری آن در دمای ۶۰ درجه سلسیوس اتفاق افتاده که این دما باعث شده آب موجود در فعال کننده قلیایی به سرعت تبخیر شده و هم‌زمان ژل ژئوپلیمر سخت شود و در نهایت این حفره‌ها در نمونه باقی بماند. در تصویر الف-۲ که با مقیاس ۵ میکرون است، مقداری از ذرات را که در واکنش شرکت نکرده‌اند مشخص شده است. این تصویر نشان می دهد با توجه به آنالیز تعیین اندازه ذرات، خاکستر داسیت از ذرات بزرگتر برخوردار بوده و همین امر موجب شده تا ذرات کمتری در واکنش ژئوپلیمریازیون شرکت کند و یا به کندی این اتفاق رخ دهد. شکل ۶-ب، مربوط به SEM نمونه ۲۸ روزه خاکستر داسیت عمل آوری شده در دمای محیط با نسبت سدیم سیلیکات به سدیم هیدروکسید ۲ به ۱ و ضریب محلول قلیایی به خاکستر ۵۰ درصد می باشد. در تصویر ب-۱ که با مقیاس ۲۰۰ میکرون می باشد، بخوبی مشخص است که نمونه از حفره‌های بسیار کمتری برخوردار بوده و دلیل آن می توان به شرایط عمل آوری نمونه و دمای آن می باشد که در این نمونه تبخیر ناگهانی رخ نداده است و همین امر موجب شده که فرصت تشکیل ژل به صورت بهتری فراهم گردد. در تصویر ب-۲ با زوم بیشتر و مقیاس ۵ میکرون به خوبی این سطح به نمایش درآمده




شکل ۶- تصویر SEM نمونه ۲۸ روزه خاکستر داسیت-الف) بانسبت ۲/۵ به ۱ عمل آوری شده با دمای ۶۰ درجه و ضریب ۵۰ درصد (ب) بانسبت ۲ به ۱ عمل آوری شده با دمای محیط و ضریب ۶۰ درصد (شماره ۱ بزرگنمایی ۲۰۰ میکرون و شماره ۲ بزرگنمایی ۵ میکرون)



شکل ۷- تصویر SEM نمونه ۲۸ روزه خاکستر بازالتیک الف) بانسبت ۲/۵ به ۱ عمل آوری شده با دمای ۶۰ درجه و ضریب ۵۰ درصد (ب) بانسبت ۲ به ۱ عمل آوری شده با دمای محیط و ضریب ۶۰ درصد (تصاویر سمت راست بزرگنمایی ۲۰۰ میکرون و سمت چپ بزرگنمایی ۵ میکرون)

می تواند به عدم فعال شدن تمامی ذرات و شرکت نکردن در ژئوپلیمرایزیون شود که در تحقیقات گذشته به آن اشاره شده- است که ژئوپلیمرهای دارای فاز کریستالی ساختارشان به صورت متخلخل می باشد [14]. از طرفی با توجه به اینکه این نمونه از ۶۰ درصد مواد فعال کننده قلیایی به خاکستر داسیت ساخته شده است، بنابراین مقدار آب موجود در نمونه بیشتر بوده و تبخیر آن می تواند به اضافه شدن حفره ها منجر شود.



شکل ۸- تخلخل نمونه خاکستر داسیت با نسبت ۲ به ۱ و ضریب ۶۰ درصد و عمل آوری شده در دمای محیط

گراف به دست آمده از تست MIP مربوط به نمونه ساخته شده با خاکستر بازالتیک که با نسبت سدیم سیلیکات به سدیم هیدروکسید ۲/۵ به ۱ و ضریب محلول قلیایی به خاکستر ۵۰ درصد که در دمای محیط عمل آوری شده است، در شکل ۹ قابل ملاحظه است. بردار عمودی سمت چپ، حجم تجمعی بر حسب میلی متر مکعب بر گرم و بردار عمودی سمت راست، حجم نسبی منافذ و بردار افقی پایین، قطر منافذ و بردار افقی بالا، توزیع اندازه منافذ را نشان می دهند. همانطور که در شکل مشخص است مجموع حجم تجمعی برابر با ۱/۵۹ میلی متر مکعب بر گرم می باشد. همچنین میانگین قطر منافذ حدود ۱۳۴/۳ میکرون به دست آمده است و تخلخل نمونه حدود ۱/۶ درصد می باشد. در این نمونه با توجه به نتایج حاصل از آنالیز تعیین اندازه ذرات، خاکستر بازالتیک از ذرات بسیار کوچکتری نسبت به خاکستر داسیت تشکیل شده است

در تصویر ب-۱ با مقیاس ۲۰۰ میکرون، سطح نمونه با حفره هایی به اندازه تقریبی ۶۵ میکرون قابل مشاهده است که همانطور که قبلا اشاره شد دلیل ایجاد این حفره ها می تواند محبوس شدن هوا در هنگام عمل آوری باشد و یا تبخیر بخشی از آب موجود در ترکیب باشد. در تصویر ب-۲ که با مقیاس ۵ میکرون گرفته شده است، سطح همواری را نشان می دهد که ذرات بسیار ریز با اندازه تقریبی ۰/۵ میکرون به صورت فعال نشده بر روی سطح قرار گرفته اند. نمونه های ساخته شده با خاکستر بازالتیک دارای سطح منسجم و یکپارچه و همچنین ذرات کمتری به صورت فعال نشده باقی مانده- اند که می توان به آمورف بودن فازهای این ماده نیز اشاره نمود که باعث شده ذرات در تشکیل ژل به خوبی عمل کنند و در نهایت بر بهبود خواص مکانیکی نیز تأثیر گذار باشد [13].

۳-۳- آزمایش اندازه گیری تخلخل به وسیله تزریق جیوه (MIP)^۱

جهت بررسی تخلخل، پس از بررسی نتایج آزمایش مقاومت فشاری، دو نمونه که دارای کمترین و بیشترین مقاومت بوده اند را انتخاب و به آزمایشگاه جهت انجام آزمایش MIP ارسال گردید که نتایج در شکل ۸ و ۹ قابل مشاهده می باشند. در گراف بدست آمده از تست MIP مربوط به نمونه ساخته شده با خاکستر داسیت که با نسبت سدیم سیلیکات به سدیم هیدروکسید ۲ به ۱ و ضریب محلول قلیایی به خاکستر ۶۰ درصد که در دمای محیط عمل آوری شده است، در شکل ۸ قابل ملاحظه است. بردار عمودی سمت چپ، حجم تجمعی بر حسب میلی متر مکعب بر گرم و بردار عمودی سمت راست، حجم نسبی منافذ و بردار افقی پایین، قطر منافذ و بردار افقی بالا، توزیع اندازه منافذ را نشان می دهند. همانطور که در شکل مشخص است مجموع حجم تجمعی برابر با ۶۷/۵ میلی متر مکعب بر گرم می باشد. همچنین میانگین قطر منافذ حدود ۱۳۶/۸ میکرون به دست آمده است. در این نمونه تعداد حفره ها و همچنین اندازه آنها تحت تأثیر اندازه ذرات خاکستر داسیت بوده که به دلیل اندازه بزرگ ذرات حفره ها نیز می تواند بیشتر و بزرگتر باشد. از طرفی با توجه به آنالیز SEM خاکستر داسیت در صورت کریستالی بودن فاز تشکیل دهنده ژل ژئوپلیمر


^۱ -Mercury Intrusion Porosimetry

هستند. همچنین در آزمایش SEM سطح پوزولان ها، که تفاوت سطح این دو پوزولان در تصاویر میکروسکوپی مشخص کرد در نمونه های ساخته شده با پوزولان بازالتیک دارای سطح یکپارچه و منسجم بودند و ذرات بیشتری در واکنش ها شرکت کرده بودند. همچنین بحث شد که خاکستر بازالتیک می تواند درای فاز آموف بیشتری بوده درحالی که خاکستر داسیت دارای فاز کریستالی می- باشد. از طرفی دمای عمل آوری ۶۰ درجه سلسیوس باعث تبخیر آب و ایجاد حفره درون نمونه شده است. همچنین در آزمایش MIP مشخص شد نمونه ساخته شده با پوزولان داسیت دارای ساختار متخلخل می باشد در صورتی که نمونه ساخته شده با پوزولان بازالتیک دارای ساختار توپر و منسجم تری می باشد. به این دلیل که خاکستر بازالتیک با توجه به آزمون تعیین اندازه ذرات دارای ذرات ریزتری نسبت به خاکستر داسیت بود که همین امر باعث شده تا فضای بین ذرات در نمونه خاکستر بازالتیک کوچکتر شود و از طرفی آمورف بودن ذرات باعث شده است تا ژئوپلیمر ازیسیون به خوبی انجام شود. در این حالت ژل به صورت منسجم تشکیل شده و در نتیجه نمونه دارای تخلخل کمتری نسبت به داسیت باشد.

۵- مراجع

- [1] Davidovits J. Inorganic polymeric new materials. J Therm Anal. 1991;37.
- [2] Kani EN, Allahverdi A. Effects of curing time and temperature on strength development of inorganic polymeric binder based on natural pozzolan. Journal of materials science. 2009;44(12):3088-97.
- [3] Ibrahim M, Johari MAM, Rahman MK, Maslehuddin M, Mohamed HD. Enhancing the engineering properties and microstructure of room temperature cured alkali activated natural pozzolan based concrete utilizing nanosilica. Construction and Building Materials. 2018;189:352-65.
- [4] Firdous R, Stephan D, Djobo JNY. Natural pozzolan based geopolymers: a review on mechanical, microstructural and durability characteristics. Construction and Building Materials. 2018;190:1251-63.
- [5] Hasnaoui A, Ghorbel E, Wardeh G. Optimization approach of granulated blast furnace slag and metakaolin based geopolymer mortars. Construction and Building Materials. 2019;198:10-26.

و همین امر موجب شده تا ساختار منسجم تری در ساخت خمیر ژئوپلیمر حاصل شود و فضای بین ذرات بسیار کوچکتر شوند. از طرفی با توجه به نتایج حاصل از میکروسکوب الکترون روبشی فاز آمورف این ماده به نسبت بیشتر از نمونه های داسیت بوده و همین امر باعث شده تا ذرات بیشتری در ژئوپلیمر ازیسیون شرکت داشته باشند و ساختار ژل تشکیل شده از انسجام بسیار مناسبی برخوردار باشد. همانطور که در تحقیقات گذشته نشان داده شده است ژئوپلیمرهای دارای فاز آمورف از ساختار فشرده و منسجم برخوردار می باشند [15]. از طرفی با توجه به اینکه نسبت فعال کننده قلیایی در این نمونه ۵۰ درصد می باشد، آب کمتری در نمونه وجود داشته و تبخیر کمتری اتفاق افتاده است و در نتیجه ساختار دارای حفره های کمتر و کوچک تر می باشد.



شکل ۹- تخلخل نمونه خاکستر بازالتیک با نسبت ۲/۵ به ۱ و ضریب ۵۰ درصد و عمل آوری شده در دمای محیط

۴- نتایج

از آزمایش مقاومت فشاری برای هر دو پوزولان داسیت و بازالتیک، می توان نتیجه گرفت نمونه های ساخته شده با خاکستر بازالتیک دارای مقاومت فشاری بالاتری نسبت به مقاومت فشاری نمونه داسیت می باشد، به طوری که بیشترین مقاومت فشاری نمونه بازالتیک ۷۲ مگاپاسکال بوده، درحالی که برای نمونه داسیت ۴۹ مگاپاسکال می باشد. که نشان داده شد دمای عمل آوری در سنین الیه بسیار تأثیر گذار است اما در سن ۲۸ روز اندازه ذرات و همچنین میزان سیلیس موجود در خاکسترها از اهمیت بالاتری برخوردار

- [6] Xie J, Wang J, Rao R, Wang C, Fang C. Effects of combined usage of GGBS and fly ash on workability and mechanical properties of alkali activated geopolymer concrete with recycled aggregate. *Composites Part B: Engineering*. 2019;164:179-90.
- [7] Yip CK, Lukey GC, Provis JL, van Deventer JS. Effect of calcium silicate sources on geopolymerisation. *Cement and Concrete Research*. 2008;38(4):554-64.
- [8] Chindapasirt P, Chalee W. Effect of sodium hydroxide concentration on chloride penetration and steel corrosion of fly ash-based geopolymer concrete under marine site. *Construction and Building Materials*. 2014;63:303-10.
- [9] Ranjbar N, Kashefi A, Maheri MR. Hot-pressed geopolymer: Dual effects of heat and curing time. *Cement and Concrete Composites*. 2018;86:1-8.
- [10] Ranjbar N, Kashefi A, Ye G, Mehrali M. Effects of heat and pressure on hot-pressed geopolymer. *Construction and Building Materials*. 2020;231:117106.
- [11] Bondar D, Lynsdale C, Milestone N, Hassani N, Ramezaniapour A. Effect of heat treatment on reactivity-strength of alkali-activated natural pozzolans. *Construction and Building Materials*. 2011;25(10):4065-71.
- [12] Bondar D, Lynsdale CJ, Milestone NB. Alkali-activated natural pozzolan concrete as new construction material. *ACI Materials Journal*. 2013;110(3):331.
- [13] Djobo JNY, Elimbi A, Tchakouté HK, Kumar S. Volcanic ash-based geopolymer cements/concretes: the current state of the art and perspectives. *Environmental Science and Pollution Research*. 2017;24(5):4433-46.
- [14] Duxson P, Provis JL, Lukey GC, Mallicoat SW, Kriven WM, Van Deventer JS. Understanding the relationship between geopolymer composition, microstructure and mechanical properties. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*. 2005;269(1-3):47-58.
- [15] Rovnaník P. Effect of curing temperature on the development of hard structure of metakaolin-based geopolymer. *Construction and building materials*. 2010;24(7):1176-83.
- [16] Kriven WM, Bell JL, editors. Effect of alkali choice on geopolymer properties. 28th International Conference on Advanced Ceramics and Composites B: Ceramic Engineering and Science Proceedings; 200.

Investigation of Mechanical Properties and Porosity of Inorganic Polymer Concrete Using Inorganics Polymers in Khash Area

Milad Kiali

Department of Civil Engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

Mohammad Mahdi Jabbari*

Department of Civil Engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

Abstract

Due to the importance of the use of pozzolans in this study, we attempted to better understand the available pozzolans in Khash region. Therefore, two different rocks from Khash region were investigated for quality assessment. These two rocks are dacite and basaltic and after mill they are called dacite and basaltic ash. In this study, two different types of concrete were designed using inorganic polymer made from the mentioned ash and their mechanical properties were investigated, which significantly showed that the basaltic ash had higher compressive strength, so that the highest compressive strength was obtained from samples made with 72 MPascal basaltic ash. However, the highest compressive strength obtained from specimens made with dacite ash is 49 MPascal. Scanning electron microscopy also showed that many particles were not reacted in samples made with dacite ash. Also, mercury injection porosity test showed that samples made with dacite ash had more porosity than basaltic samples.

Keywords: Inorganic polymer, Dacite, Basaltic, Khash Area, Compressive strength, porosity.

* Corresponding Author: mmjabbari@yahoo.com

