

ارزیابی خصوصیات بتن الیافی حاوی سنتکله‌های بازیافتی بتنی با استفاده از روش‌های غیرمخرب

علی صدر ممتازی *

دانشیار دانشکده فنی دانشگاه گیلان

محمد‌هادی طهمورثی

۲ - کارشناس ارشد عمران - سازه، دانشگاه گیلان

حسن نصرالقی

۲ - کارشناس ارشد عمران - سازه، دانشگاه گیلان

چکیده

استفاده از بتن در صنعت ساخت و ساز روز به روز در حال افزایش است. با توجه به محدودیت عمر سازه‌های بتنی و همچنین تخریب سازه‌های بتنی در اثر عوامل طبیعی نظیر زلزله، سیل، طوفان و ...، همواره با حجم ایبوهی از بتن‌های تخریبی مواجه خواهیم بود که سبب تخریب محیط‌زیست خواهد شد. از طرفی منابع معدنی جهت تولید سنتکله‌ها نیز محدود می‌باشد که در آینده‌ای نه چندان دور تاکنون باید از این بتن‌های تخریبی به عنوان جایگزینی برای سنتکله‌های طبیعی استفاده نمود تا بتوانیم منابع طبیعی را حفظ نماییم. در این پژوهش نسبت جایگزینی ریزدانه و درشت‌دانه بازیافتی بتنی با سنتکله‌های معمولی برایر با درصد‌های مشابه ۰، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰٪ می‌باشد. با افزایش استفاده از سنتکله‌های بازیافتی بتنی، کاهش در خصوصیات بتن بازیافتی، افزایش جدب آب و افت اسلامپ بتن مشاهده می‌شود که با استفاده از فوق روان کننده سعی در جبران این کاهش اسلامپ شده است. به مفهوم پهلوخان خواص مهندسی بتن بازیافتی و همچنین بررسی تأثیر الیاف پلی‌پروپیلن بر خواص بتن بازیافتی، از الیاف پلی‌پروپیلن به طول ۰/۴ میلی‌متر و با درصد‌های حجمی مختلف ۱/۰، ۰/۲ و ۰/۳٪ استفاده شده است. در این تحقیق آزمایش‌های مقاومت فشاری، القاض خشک، جدب آب، سرعت امواج فرماحتی، مقاومت الکتریکی و عکس پردازی توسط میکروسکوپ الکترونی روپیشی (SEM) بر روی نمونه‌ها انجام گرفته است. با افزایش درصد حجمی الیاف پلی‌پروپیلن در بتن‌های بازیافتی، کاهش سرعت امواج فرماحتی و درصد جدب آب نمونه‌ها، افزایش نتایج مقاومت الکتریکی نمونه‌ها و همچنین تأثیر نسبتاً متفاوت بر مقاومت‌های فشاری مشاهده شده است. در شرایط استفاده از ۱٪ درصد حجمی الیاف پلی‌پروپیلن در طرح‌های بتنی، القاض نمونه‌ها بیرون می‌باشد ولی با استفاده از ۰/۲ و ۰/۳٪ درصد حجمی در طرح‌های بتنی، شاهد افزایش انتباخت نمونه‌ها نسبت به طرح‌های فاقد الیاف خواهیم بود.

واژه‌های کلیدی: سنتکله‌های بازیافتی بتنی، القاض، مقاومت الکتریکی، سرعت امواج فرماحتی، الیاف پلی‌پروپیلن.

* نویسنده مسئول: sadrmamtazi@yahoo.com

۱- مقدمه

سال در آمریکا من توان حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن بتن را به نحوی مورد استفاده مجدد قرار داد [۶] و همکارانش در سالیان اخیر استفاده از بتن در سراسر جهان رشد چشمگیری داشته است و استفاده از بتن در صنعت ساخت روز به روز در حال افزایش است، با این روند افزایش در آیندهای نه چندان دور و به طور قطع با کسبود منابع معدنی مورد استفاده جهت تهیه سنگدانه‌های طبیعی مواجه خواهی شد و ناگزیر باید به دنبال یافتن جایگزینی مناسب برای سنگدانه‌های طبیعی پاشیم. با توجه به محدودیت عمر سازه‌های بتنی و همچنین تخریب سازه‌های بتنی بر اثر عوامل طبیعی نظیر زلزله، سیل، طوفان و ... همواره با حجم ابیوهی از بتن‌های ضایعاتی و تخریبی مواجه هستیم که ابانته شدن آنها در مکان‌های دفن زباله (Landfill) مشکلات زیادی را برای محیط زیست به وجود آورده است [۷ و ۸]. حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از سرعت روند کاهش تابودی منابع طبیعی یکی از اقدامات اساسی در جهت توسعه پایدار می‌باشد. به طور مداوم توسعه صنعتی مشکلات جدی ناشی از دفن ضایعات ساخت و ساز و بتن‌های تخریبی را به همراه خواهد داشت. یک راه حل برای برطرف کردن این مسئله، استفاده از این بتن‌های تخریبی به عنوان سنگدانه‌های بازیافتی بنتی، به عنوان جایگزینی برای سنگدانه‌های طبیعی می‌باشد که علاوه بر کاهش استفاده از منابع طبیعی، سعی در حفظ محیط زیست داشته باشیم [۹]. تحقیقات درباره استفاده مجدد از بتن تخریب شده و مصالح ساختمانی، به عنوان سنگدانه‌هایی برای بتن جدید، به پایان چنگ جهانی دوم بر می‌گردد [۱۰]. برای اولین بار بازیافت بتن‌های ضایعاتی ناشی از تخریب، ساخت و ساز بعد از چنگ جهانی دوم در کشور آلمان، توسط آقای khalaf و همکارانش انجام شد. از آن به بعد کارهای تحقیقاتی گسترده‌ای در کشورهای توسعه یافته در مورد امکان استفاده مجدد از بتن‌های بازیافتی در بتن جدید انجام شده است [۱۱]. از حدود ۲۰ سال پیش، بتن حاصل از تخریب شاهراه‌ها و ساختمان‌های بتن‌آرمه در آمریکا و اروپا وارد صنعت بازیافت شده است. بتن پیشترین حجم را در میان زباله‌های ساختمانی دارد. در آمریکا ۹۷٪ از کل زباله‌های ساختمانی را بتن تشکیل می‌دهد [۱۲] در جامعه اقتصادی اروپا مالانه حدود ۵۰ میلیون تن بتن تخریب می‌شود. حدود ۱۱ میلیون تن در انگلستان و حدود ۶۰ میلیون تن بتن در آمریکا به محل ایجاد تخلله‌های ساختمانی حمل می‌شود. در عین حال در هر

بتن ایاقی یک بتن سیمانی معمولی تقویت شده با الیاف توزیع شده است. در بتن ایاقی هزاران الیاف کوچک پخش می‌شوند و به صورت اتفاقی در بتن در مدت اختلاط مخلوط می‌شوند و بنا بر این بهبود خواص بتن را در همه جهات داریم. الیاف به بهبود پیشرفت شکل پذیری بتن، مقاومت کششی بتن، مقاومت خستگی، مقاومت ضربه و ترکهای انتقامی کمک می‌کند [۱۳]. بتن‌های مسلح به الیاف از آن جهت گسترش پافاند که می‌توانند بسته به نوعشان باعث افزایش در سختی، مقاومت خمشی و مقاومت کششی شوند [۱۴]. دکتر علی صدر متازی و همکارانش طی مطالعاتی به این نتیجه رسیدند که مقاومت فشاری بتن با افزایش از آقای دکتر علی صدر متازی و همکارانش تباخ تشدید شده تأثیر مثبت الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت کششی بتن و همچنین تأثیر نسبتاً منفی این نوع الیاف بر روی مقاومت‌های فشاری و خمشی بودند [۱۵]. ناتانیجی و همکاران [۱۶] نفوذپذیری بتن حاوی الیاف پلی پروپیلن و دوده سیلیس را مورد مطالعه قرار دادند. آنها بیان کردند که افزودن الیاف پلی پروپیلن به بتن حاوی

دروصد های حجمی مختلف ۱/۰، ۰/۲ و ۰/۳ در طرح ها استفاده شده است. پس از ساخت بتن به منظور تعیین خواص رنولوزی همکاران [۱۵] به این نتیجه رسیدند که اثر گذاری الیاف با طول کوتاه تر در جلوگیری از خرد شدن بتن دو معرض حرارت بیشتر فیزیکی - مکانیکی بتن، آزمایش جرسان اسلامی، جهت بررسی خواص مقاومت فشاری، سرعت امواج فرacoسویی، جذب آب، مقاومت الکتریکی انتها از عکس برداری به روی آزمونها انجام گرفته است. بعلاوه ساختار درونی بتن با استفاده از عکس برداری به روی SEM

دو ده سلیس نفوذپذیری بتن را افزایش می دهد و لی استفاده از الیاف کوتاه تر منجر به کاهش نفوذپذیری بتن می شود. بیلوداو و همکاران [۱۶] به این نتیجه رسیدند که اثر گذاری الیاف با طول کوتاه تر در جلوگیری از خرد شدن بتن دو معرض حرارت بیشتر است.

۲- روش تحقیق

در این تحقیق سنگدانه های پتی بازیافتی به عنوان ریزدانه و درشت دانه با درصد های مشابه ۰، ۰/۵، ۰/۲۵ و ۰/۰۷۵ در جدول شماره ۱ بیان شده است.

سنگدانه های طبیعی شده است. همچنین از الیاف پلی پروپیلن با

جدول ۱- مشخصات طرح های اختلاط

نام طرح	مشخصات طرح های اختلاط						آب	W/C	پلی پروپیلن	SP	اسلام	
	%	Kg/m ³	%	Kg/m ³	%	Kg/m ³	%	Kg/m ³	Kg/m ³	cc		
CC	۱۰۰	۱-۴۹/۹۷	-	-	۱۰۰	۸۸/۱۷	-	-	TBD	۱۹/۰/۰	-/۰	-
RC 25,25	۱۰	۴۹/۷۷	۱۰	۴۹/۷۷	۱۰	۹۷/۰/۰	۱۰	۹۰/۰/۰	TBD	۱۹/۰/۰	-/۰	-
RC 50,50	۰-	۸۱/۰/۱	۰-	۸۱/۰/۱	۰-	۸۷/۰/۷	۰-	۷۹/۰/۰	TBD	۱۹/۰/۰	-/۰	-
RC 75,75	۱۰	۷۰/۰/۱	۱۰	۷۰/۰/۱	۱۰	۷۷/۰/۰	۱۰	۷۰/۰/۰	TBD	۱۹/۰/۰	-/۰	-
RC 100,100	-	-	۱۰۰	۴۹/۷۷	-	-	۱۰۰	۷۰/۰/۰	TBD	۱۹/۰/۰	-/۰	-
CC	۱۰۰	۱-۴۹/۹۷	-	-	۱۰۰	۸۸/۱۷	-	-	TBD	۱۹/۰/۰	-/۰	-/۰
RC 25,25	۱۰	۴۹/۷۷	۱۰	۴۹/۷۷	۱۰	۹۷/۰/۰	۱۰	۹۰/۰/۰	TBD	۱۹/۰/۰	-/۰	-/۰
RC 50,50	۰-	۸۱/۰/۱	۰-	۸۱/۰/۱	۰-	۸۷/۰/۷	۰-	۷۹/۰/۰	TBD	۱۹/۰/۰	-/۰	-/۰
RC 75,75	۱۰	۷۰/۰/۱	۱۰	۷۰/۰/۱	۱۰	۷۷/۰/۰	۱۰	۷۰/۰/۰	TBD	۱۹/۰/۰	-/۰	-
RC 100,100	-	-	۱۰۰	۴۹/۷۷	-	-	۱۰۰	۷۰/۰/۰	TBD	۱۹/۰/۰	-/۰	-/۰
CC	۱۰۰	۱-۴۹/۹۷	-	-	۱۰۰	۸۸/۱۷	-	-	TBD	۱۹/۰/۰	-/۰	-
RC 25,25	۱۰	۴۹/۷۷	۱۰	۴۹/۷۷	۱۰	۹۷/۰/۰	۱۰	۹۰/۰/۰	TBD	۱۹/۰/۰	-/۰	-
RC 50,50	۰-	۸۱/۰/۱	۰-	۸۱/۰/۱	۰-	۸۷/۰/۷	۰-	۷۹/۰/۰	TBD	۱۹/۰/۰	-/۰	-
RC 75,75	۱۰	۷۰/۰/۱	۱۰	۷۰/۰/۱	۱۰	۷۷/۰/۰	۱۰	۷۰/۰/۰	TBD	۱۹/۰/۰	-/۰	-
RC 100,100	-	-	۱۰۰	۴۹/۷۷	-	-	۱۰۰	۷۰/۰/۰	TBD	۱۹/۰/۰	-/۰	-/۰
CC	۱۰۰	۱-۴۹/۹۷	-	-	۱۰۰	۸۸/۱۷	-	-	TBD	۱۹/۰/۰	-/۰	-
RC 25,25	۱۰	۴۹/۷۷	۱۰	۴۹/۷۷	۱۰	۹۷/۰/۰	۱۰	۹۰/۰/۰	TBD	۱۹/۰/۰	-/۰	-
RC 50,50	۰-	۸۱/۰/۱	۰-	۸۱/۰/۱	۰-	۸۷/۰/۷	۰-	۷۹/۰/۰	TBD	۱۹/۰/۰	-/۰	-
RC 75,75	۱۰	۷۰/۰/۱	۱۰	۷۰/۰/۱	۱۰	۷۷/۰/۰	۱۰	۷۰/۰/۰	TBD	۱۹/۰/۰	-/۰	-
RC 100,100	-	-	۱۰۰	۴۹/۷۷	-	-	۱۰۰	۷۰/۰/۰	TBD	۱۹/۰/۰	-/۰	-/۰
CC	۱۰۰	۱-۴۹/۹۷	-	-	۱۰۰	۸۸/۱۷	-	-	TBD	۱۹/۰/۰	-/۰	-
RC 25,25	۱۰	۴۹/۷۷	۱۰	۴۹/۷۷	۱۰	۹۷/۰/۰	۱۰	۹۰/۰/۰	TBD	۱۹/۰/۰	-/۰	-
RC 50,50	۰-	۸۱/۰/۱	۰-	۸۱/۰/۱	۰-	۸۷/۰/۷	۰-	۷۹/۰/۰	TBD	۱۹/۰/۰	-/۰	-
RC 75,75	۱۰	۷۰/۰/۱	۱۰	۷۰/۰/۱	۱۰	۷۷/۰/۰	۱۰	۷۰/۰/۰	TBD	۱۹/۰/۰	-/۰	-
RC 100,100	-	-	۱۰۰	۴۹/۷۷	-	-	۱۰۰	۷۰/۰/۰	TBD	۱۹/۰/۰	-/۰	Failed

و توسط دستگاه های جک و سنگ شکن شرکت پدو کال واقع در

منطقه جوین استان گیلان خرد گردید. سنگدانه های پتی بعد از آمده شده است. به منظور تهیه سنگدانه های بازیافتی پتی برای انجام آزمایش انتخاب شد. آزمایش انتخاب شده با این نامه ASTM C33 آزمایش انتخاب شده و در ساخت طرح اختلاط های پتی مورد استفاده قرار گرفت، تصاویر دستگاه سیمان 375Kg/m^3 و مقاومت ۲۸ روزه 40 مگاپاسکال (S) ساخته شد

۳- مصالح مصرفی

در تمامی طرح ها از سیمان پرتلند معمولی نوع ۱-۴۲۵ استفاده شده است. به منظور تهیه سنگدانه های بازیافتی پتی برای انجام آزمایش انتخاب شد. آزمایش انتخاب شده با این نامه ASTM C33 آزمایش انتخاب شده و در ساخت طرح اختلاط های پتی مورد استفاده قرار گرفت، تصاویر دستگاه سیمان 375Kg/m^3 و مقاومت ۲۸ روزه 40 مگاپاسکال (S) ساخته شد

سنگ شکن و جک و همچنین تصاویر سنگدانه‌های بازیافتی بتنی مشاهده می‌شود، خصوصیات فیزیکی کلیه سنگدانه‌های مورد استفاده در جدول ۲ ذکر گردیده است.



ب- دستگاه جک

الف- دستگاه سنگ شکن

شکل ۱- تصاویر دستگاه‌های سنگ شکن و دستگاه جک معدن شن و ماسه شرکت پدروکال واقع در شهر رستم آباد استان گیلان



ب- ریزدانه


الف- درشت‌دانه

شکل ۲- سنگدانه‌های بازیافتی بتنی

جدول ۲- مشخصات سنگدانه‌های طبیعی و بازیافتی

شاره	مشخصات (Kg/m³) وزن مخصوص اثبات سطح	سنگدانه‌های طبیعی و بازیافتی			
		شن طبیعی	شن بازیافتی	ماسه طبیعی	ماسه بازیافتی
۱	۶۷۳۰	۲۹۵۱	۲۹۲۰	۲۷۴۰	خشک
۲	۷/۵	۲/۵	۰/۵	۱/۵	درصد جذب آب
۳	۰-۶	۰-۶	۰-۱۹	۰-۱۹	الازة سنگدانه (mm)

FARCO PLAST P10-3R محدوده ۸ متری متر لازم برای تولید آنها به ترتیب در شکل ۳ و جدول ۳ نشان داده شده است. مقدار سیمان محصول شرکت شیمی ساختمان استفاده شده است. در ساخت طرح‌های بتن بازیافتی حاوی الیاف، از الیاف مورد استفاده در تمامی طرح‌ها ۳۷۵ کیلو گرم بر مترمکعب در نظر گرفته شده است. مشخصات شیمیایی سیمان و الیاف پلی‌پروپیلن به طول ۶ میلی‌متر استفاده شده است و همچنین در طرح اختلاط‌های بتنی جهت ثابت نگهداشتن اسلام‌بتن در



شکل ۳- منحنی های دانه بندی سنگدانه های بازیافتی پتی

جدول ۳- مشخصات دانه بندی سنگدانه های مصرفی

اندازه الک	درصد غیروری					
	داسه طبیعی	شن طبیعی نوع ۱	شن طبیعی نوع ۲	ریزدک	درشت دک	بازیافتی پتی
mm ۴۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
mm ۱۹	۱۰۰	۹۹/۵	۸۱/۸	۱۰۰	۹۶/۴۱	
mm ۱۲/۵	۱۰۰	۵۵/۳	۲۸/۴	۱۰۰	۵۵/۴۱	
mm ۹/۵	۱۰۰	۳۰/۵	۱۲/۵	۱۰۰	۳۰/۸۹	
mm ۴/۷۵	۹۷/۲۶	-	-	۹۹/۸	۱۰/۸۳	
mm ۲/۴۹	۹۲/۹۶	-	-	۷۸/۶	-	
mm ۱/۱۸	۷۷/۳۵	-	-	۵۷/۸	-	
μm ۶۰۰	۷۹/۵۶	-	-	۳۷/۷	-	
μm ۳۰۰	۲۲/۳۳	-	-	۱۹/۸	-	
μm ۱۵۰	۳/۷۵	-	-	۵/۵	-	

جدول ۴- مشخصات یاف پلی ہروپلن

+۹۱ - +۹	[gr/cm³]
آبگریز	عکس العمل در مقابل آب
۶/۰ - ۶	[ksi]
۱۷۵	نقطه ذوب [سانچگراد]
+۰/۱۲	[W/m/k]
mm ۶	طول

جدول ۴- مشخصات شیمیایی سیمان پرتالند تیپ ۱

SiO ₂	۲۱
CaO	۹۲
Al ₂ O ₃	۵/۲۹
Fe ₂ O ₃	۳
MgO	۷/۷
SO ₃	۷/۱

دروصد الایاف پلی پروپیلن در بتن حاوی سنگدانه‌های خسایعاتی

بتنی، کاهش جزئی در مقاومت فشاری نمونه‌ها به دست می‌آید.

علت این کاهش در مقاومت فشاری، مقاومت کمتر سنگدانه‌های

بتنی نسبت به سنگدانه‌های طبیعی می‌باشد. ملات قدیمی چسیده

به سنگدانه‌های بازیافتی بتنی دارای مقاومت کمتری نسبت به

سنگدانه‌های معمولی و همچنین ملات پهن جدید می‌باشد که این

مسئله علت کاهش در مقاومت فشاری بتن‌های بازیافتی را شامل

می‌گردد. لازم به ذکر است که تمامی طرح‌های حاوی

سنگدانه‌های بازیافتی بتنی، حتی در طرح‌هایی که٪۱۰۰

سنگدانه‌های بازیافتی جایگزین سنگدانه‌های معمولی شده‌اند،

دارای مقاومت مشخصه بالاتر از ۱۷ مگاپاسکال بوده و سازه‌ای

می‌باشد.

۴- پژوهشی نتایج آزمایشگاهی

۴-۱- مقاومت فشاری

بهمنظور تعیین مقاومت فشاری تونه‌های مکعبی $10 \times 10 \times 10$ cm³

سانتی‌متری طبق استاندارد BS 1881 مورد آزمایش قرار گرفته

است. مقادیر مقاومت‌های فشاری بر حسب مگاپاسکال در سین ۷

، ۲۸ ، ۶۰ و ۹۰ روزه برای طرح‌های مختلف بر حسب درصدهای

مختلف جایگزین سنگدانه‌های بازیافتی بتنی با سنگدانه‌های

طبیعی در شکل شماره ۴ آورده شده است و نتایج یاتاگر این


مسئله است که با افزایش درصدهای جایگزینی سنگدانه‌های

بازیافتی بتنی با سنگدانه‌های معمولی، مقاومت فشاری کاهش


می‌باشد. در شکل ۵ تغییرات مقاومت فشاری در سن ۲۸ روزه بر

اثر افزایش درصد حجمی الایاف پلی پروپیلن در بتن‌های بازیافتی

نشان داده شده است. نتایج حاکمی از این است که با افزایش




شکل ۴- مقاومت فشاری بتن‌های حاوی سنگدانه‌های بازیافتی بتنی



شکل ۵- مقاومت فشاری ۲۸ روزه با درصدهای مختلف الایاف

۴-۳- آزمایش سرعت امواج فرماحتی

یکی از متداول‌ترین آزمایش‌های غیرمخترب در محل به منظور ارزیابی کیفیت سازه‌های بتی، استفاده از امواج مافق صوت می‌باشد که به روش فرماحتی معروف است. در این آزمایش با توجه به سرعت پالس طولی در بتن، مقاومت آن تحسین زده می‌شود. در مطالعه حاضر بررسی سرعت امواج فرماحتی در آزمونهای طبق استاندارد ASTM C597 بروی نمونه‌های مکعبی $10 \times 10 \times 10$ سانتی‌متری انجام گرفته است. نتایج آزمایش بر روی نمونه‌های فاقد الایاف در شکل ۸ دیده می‌شود. با افزایش درصدهای چانشی سنتگدانه‌های بازیافتی بتی، کاهش سرعت امواج فرماحتی نتیجه گرفته می‌شود، اما بتن‌های مذکور با توجه به استاندارد منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و مسکن، همچنان از کیفیت خوبی برخوردارمی‌باشند. ردیبندی کیفیت بتن بر اساس سرعت عبور پالس صوتی در جدول ۶ نمایش داده شده است.




شکل ۸- نتایج سرعت امواج فرماحتی در سن ۲۸ روزه بر حسب مقادیر مختلف سنتگدانه‌های بازیافتی بتی

جدول ۶- طبقه‌بندی کیفیت بتن بر اساس سرعت پالس [۱۶]


کیفیت بتن	سرعت پالس طولی Km/s
بسیار عالی	۴/۵
خوب	۴/۵ تا ۳/۵
مشکوک	۳/۵ تا ۲
ضعیف	۲ تا ۱
خیلی ضعیف	کمتر از ۱

۴-۴- جذب آب

آزمایش جذب آب ۲۴ ساعته نمونه‌ها طبق استاندارد ASTM C642 انجام گرفته است. با استفاده از درصدهای جایگزینی بیشتر سنتگدانه‌های بازیافتی بتی به صورت ریزدانه و درشت‌دانه در بشن جدید، جذب آب نمونه‌ها نسبت به بشن کنترل افزایش می‌یابد که نتایج آن در شکل شماره ۶ مشاهده می‌شود. اما با توجه به تحقیق حاضر، به کار بردن الایاف پلی‌پروپیلن باعث کنترل جذب آب نمونه‌ها می‌گردد که نتایج این کاهش در درصد جذب آب بتن‌های بازیافتی در شکل شماره ۷ آورده شده است.




شکل ۹- نتایج درصد جذب آب نمونه‌ها در سن ۲۸ روزه




شکل ۷- درصد جذب آب ۲۴ ساعته بتن حاوی سنتگدانه‌های بازیافتی بتی در سن ۲۸ روزه با افزایش درصد الایاف پلی‌پروپیلن

با توجه به شکل شماره ۹، با افزایش درصد حجمی الیاف مقاومت فشاری نمونه مکعبی $10 \times 10 \times 10$ بر حسب مگا پاسکال و پلی بروپیلن نتایج سرعت امواج فرماصوتی با کاهش بسیار جزئی X سرعت امواج فرماصوتی بر حسب کیلومتر بر ثانیه می‌باشد. همانطور که مشخص است ضریب همبستگی نمودار در بین‌های روبه رو خواهد شد و همچنان بین‌های یازیافنی حاوی درصدهای مختلف سنگدانهای ضایعاتی بنتی با کیفیت مطلوب می‌باشد. رابطه تغیرات مقاومت فشاری بر حسب نتایج سرعت امواج در این حالت روش فرماصوتی از دقت بیشتری در پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن پرخوردار است ولی استفاده از $1/2$ و $1/3$ فرماصوتی در سن ۲۸ روزه برای طرح‌های حاوی درصدهای مشابه 25% ، 50% ، 75% و 100% ریزدانه و درشت‌دانه یازیافنی درصد الیاف پلی بروپیلن ضریب همبستگی نمودار و دقت روش بنتی به همراه افزایش درصد حجمی الیاف پلی بروپیلن در شکل ۱۰ نشان داده شده است. در روابط ارائه شده در شکل ۱۰، ع



شکل ۹- نتایج سرعت امواج فرماصوتی در سن ۲۸ روزه با افزایش درصد الیاف پلی بروپیلن




شکل ۱۰- نتایج سرعت امواج فرماصوتی بر حسب مقاومت فشاری در سن ۲۸ روزه با افزایش درصد الیاف پلی بروپیلن

۴-۴- القاض خشک

دروعدهای مختلف ۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰٪ ریزدانه و

درشتدانه بازیافنی بتنی، القاض نمونه‌ها کاهش می‌یابد و با استفاده از $0/2$ و $0/3$ درصد حجمی در طرح‌های بازیافنی شاهد افزایش القاض نمونه‌ها نسبت به طرح‌های بدون الیاف خواهیم

نتایج آزمایش القاض بر روی بتن‌های حاوی دروغدهای مشابه $0/1$ ، 25 ، 50 ، 75 و 100 ٪ ریزدانه و درشتدانه بازیافنی بتنی به همراه $0/1$ و $0/3$ درصد حجمی الیاف پلی‌پروپیلن در تمودارهای شکل ۱۱ رسم شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که با استفاده از $0/1$ درصد حجمی الیاف پلی‌پروپیلن در طرح‌های بتنی حاوی



شکل ۱۱- انقباض خشک نمونه‌ها با افزایش درصد الیاف پلی‌پروپیلن

با توجه به تحقیقی که آقای دکتر علی صدر متازی و آقای حاوی نانو سیلیس انجام دادند چنین روندی نیز گزارش شد. بر اساس تحقیق ایشان نتایج نمونه‌های تقویت شده با مقادیر مختلف فضیحی در مورد تأثیر الیاف پلی‌پروپیلن بر روی عملکرد ملات

جایگزینی سنگدانه‌های بازیافتی بتن مقاومت الکتریکی بنن کاهش پیدا کرده است. این امر به دلیل افت کیفیت بنن بازیافتی نسبت به بنن معمولی می‌باشد، زیرا میزان تخلخل در بنن افزایش یافته و جلب آب آن افزایش پیدا می‌کند، لذا احتمال خوردگی آرماتورها بیشتر می‌شود. با افزایش درصد حجمی الیاف پلیپروپیلن از ۰/۱ تا ۰/۳ در بنن حاوی سنگدانه‌های بازیافتی بتنی، مقاومت الکتریکی نمونه‌ها به صورت تدریجی افزایش یافته است، دلیل این موضوع قطع شدن ارتباط میان خفره‌های موینه بنن از سویی و عایق‌سازی سطحی بنن از سوی دیگر است. نرخ خوردگی در کلیه طرح اختلاط‌های حاوی الیاف مطابق جدول ۷

متوسط رویه کم می‌باشد ولی با افزایش درصد سنگدانه‌های بازیافتی احتمال خوردگی افزایش یافته است.

جدول ۷- نرخ خوردگی در بنن بر اساس مقاومت الکتریکی


مقاطعت (Ohm-cm)	نرخ خوردگی
<۰۰۰۵	علی‌زاد
۰۰۰۵-۱۰۰۰	زیاد
۱۰۰۰-۲۰۰۰	متوسط رویه کم
> ۲۰۰۰	کم

که مقدار کمی از فیبر می‌تواند کمک مثبت به متوجه تغییر طول ناشی از انقباض خشک نمونه‌ها کند. در تمامی طرح‌های مسلح شده با ۰/۱ درصد حجمی الیاف پلیپروپیلن، انقباض بهبود می‌یابد. استفاده از مقادیر بالاتر از الیاف (بیشتر از ۰/۳٪) به وضوح برای تعدیل انقباض کار نمی‌کند. در حالت استفاده از ۰/۵ درصد الیاف، انقباض خشک در تمامی نمونه‌ها حتی بیشتر از طرح کنترل (فاقد الیاف) افزایش می‌یابد [۱۷].

۴-۵- مقاومت الکتریکی

برای اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی بنن در کارگاه معمولاً از مقاومت سنج‌های چهارشاخه‌ای استفاده می‌کنند. از این وسیله می‌توان برای تعیین احتمال فعالیت خوردگی آرماتورهای بدون پوشش نیز استفاده کرد. مقاومت الکتریکی تخمینی از مقدار رطوبت، منافذ و اندازه پیچ و خم منافذ داخل بنن می‌باشد. مقاومت الکتریکی شدیداً متأثر از کیفیت بنن (مقدار سیمان، نسبت آب به سیمان و ...) می‌باشد.


چنانچه در جدول ۷ مشاهده می‌شود نرخ خوردگی در بنن را می‌توان با توجه به مقاومت الکتریکی آن تعیین کرد. نتایج مقاومت الکتریکی در شکل ۱۲ دیده می‌شود، با افزایش درصد



شکل ۱۲- نتایج مقاومت الکتریکی نمونه‌ها با افزایش درصد الیاف پلی پروپیلن


۴-۶- عکسبرداری توسط میکروسکوپ الکترونی (SEM) پس از ۹۰ روز نگهداری در شرایط استاندارد از مخزن آب خارج نمونه‌های بتنی حاوی نمونه‌های مشابه ۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰٪ شدند. قطعه‌ای به ابعاد تقریبی $1 \times 1 \times 1$ سانتی‌متر از محل ریزدانه و درشت‌دانه بازیافتی بتنی به همراه مقادیر مختلف ۰/۱ شکست هر نمونه در آزمایش خم خش استخراج شد. پس به

منظور تبخیر رطوبت موجود در آن، به مدت ۲۴ ساعت در آون نگهداری گردید. پس از خارج کردن از آون در ظرف درسته قرار داده و به محل آزمایش برده شدند. به منظور افزایش هدایت سطحی و در نتیجه افزایش وضوح و کیفیت عکس برداری، سطح نمونه‌ها توسط لایه نازکی از طلا به ضخامت تقریبی ۷ انگstrom پوشانیده شد. این کار توسط دستگاه اپاتر صورت گرفت. شکل



الف- با دقت تصویر ۲۰۰ میکرومتر و بزرگنمایی ۲۰۰ برابر
ب- دقت تصویر ۲۰ میکرومتر و بزرگنمایی ۱۵۰۰ برابر

شکل ۱۳- پیوستگی و اتصال کامل فیبر پلیپروپیلن با ماتریس سیمان در بتن شاهد حاوی $\frac{1}{3}$ درصد حجمی الیاف پلیپروپیلن



الف- سنگدانه طبیعی (دقیق ۱ mm و بزرگنمایی ۳۰ برابر) و
ب- سنگدانه بازیافتی (دقیق ۰.۰۰۱ mm و بزرگنمایی ۱۶۰ برابر)

شکل ۱۴- پیوند سنگدانه‌ها با ماتریس سیمان در حضور $\frac{1}{3}$ درصد حجمی الیاف پلیپروپیلن

شکل ۱۴-الف مرز بین سنگدانه طبیعی و ماتریس سیمان را در نهایت به مقاومت مناسب بتن حاوی سنگدانه‌های طبیعی را حضور الیاف پلیپروپیلن نشان می‌دهد و بیان کننده اتصال و می‌انجامد. شکل ۱۴-ب پیوند نامناسب و عدم اتصال کامل سنگدانه‌های بازیافتی بتنی با ماتریس سیمان را نشان می‌دهد. با پیوند مناسب سنگدانه طبیعی با ماتریس سیمان می‌باشد که در

توجه به تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی، مقاومت پایین تر بتن حاوی سنگدانه های بازیافتی بتنی نسبت به مقاومت بتن حاوی سنگدانه های طبیعی (بتن کنترل) را علاوه بر مقاومت کمتر سنگدانه های بازیافتی نسبت به مقاومت سنگدانه های طبیعی که پیش تر به آن اشاره شد، می توان به بیوند نامناسب سنگدانه های بازیافتی بتنی با ماتریس سیمان در بتن حاوی ریزدانه و درشت دانه بازیافتی بتنی ارتباط داد.

- با افزایش درصد جایگزینی سنگدانه های بازیافتی مقاومت الکتریکی بتن کاهش پیدا می کند و با افزایش درصد حجمی الیاف پلی پروپیلن از $0/1\%$ تا $0/3\%$ درصد حجمی در بتن حاوی سنگدانه های بازیافتی بتنی، مقاومت الکتریکی نمونه ها افزایش می پاید.

۶- مراجع

- [1]. AkashRao, Kumar N. Jha ,SudhirMisra , "Use of aggregates from recycled construction and demolition waste in concrete ", Conservation and Recycling 50 (2007) 71–81 , accepted 24 May 2006.
- [2]. F.T. Olorunsogo, N. Padayachee , " Performance of recycled aggregate concrete monitored by durability indexes " , Cement and Concrete Research 32 (2002) 179–185, accepted 6 August 2001,
- [3]. AkashRao, Kumar N. Jha, SudhirMisra, "Use of aggregates from recycled constructionand demolition waste in concrete", Conservation and Recycling 50 (2007) 71–81accepted 24 May 2006.
- [4]. Malhotra, V.M.Neville, " Symposium on concrete technology in use of demolition waste in concrete ". By Wain Wright, PJ26, 179-197, (1995).
- [5]. Frondition, K.Yannas, "Economics of concrete recycling in united state ", Advanced Research institute problems in the Recycling concrete, France, 25-28,PP 163-186, (1980).
- [6]. Hansen, T.C (Editor), "Recycling of demolished concrete and masonry ", RILM (The international union of t esting and Research laboratories for materials and structures. Reports, (1992).
- [7]. Ajdukiewicz, A.Kliszczewicz, "Influence of recycled aggregate on mechanical properties of HP/HPC " , Cement and Concrete Composites, Vol. 24, PP 269-279, (2002).
- [8]. Kiyoshi Eguchi, Kohji Teranishi, Akira Nakagome, Hitoshi Kishimoto, Kimihiko Shinozaki, MasafumiNarikawa , " Application of recycled coarse aggregate by mixture toconcrete construction " . Construction and Building Materials 21 (2007) 1542–1551 , accepted 5 December 2005.
- [9]. شکرچیزاده محمد، لیر، نیکلاس علی، ماهوتیان، مهرداد، مجتبی، علیرضا، و بهزادی یکتا، سجاد، "آزمایش های بتن در شرایط استفاده از $1/0$ درصد حجمی الیاف پلی پروپیلن در طرح های بتنی حاوی درصد های مختلف 25% ، 50% ، 75% و 100% ریزدانه و درشت دانه بازیافتی بتنی، انقباض نمونه ها بهبود

۵- نتیجه گیری

- با افزایش نسبت های استفاده از ریزدانه و درشت دانه بازیافتی بتنی در بتن جدید، کاهش در مقاومت فشاری مشاهده شده و همچنین به علت قابلیت جذب آب بالای مصالح بازیافتی، جذب آب نمونه های بازیافتی بتنی افزایش یافته است. علت مقاومت کمتر و جذب آب بالای نمونه های بازیافتی بتنی، مقاومت کمتر و قابلیت جذب بالای ملات قدیمی ساخت شده چسیده به سنگدانه های بتنی نسبت به خود سنگدانه ها و ملات جدید می باشد.
- سنگدانه های بازیافتی بتنی عدمتا مقاومت کمتری نسبت به سنگدانه های طبیعی دارند. چرا که مقاومت ملات چسیده به سنگدانه های بازیافتی از مقاومت سنگدانه ها و همچنین از مقاومت ملات جدید کمتر می باشد. عکس های میکروسکوپ الکترونی این مسأله را تأیید می کند.

- سنگدانه های بتنی در حین اخلال تا حدی به دانه های ریزتر از خود تبدیل می شوند و از آنجایی که جذب آب ریزدانه ها بیشتر از جذب آب درشت دانه ها می باشد، بخش بیشتری از آب آزاد موجود در بتن مصرف شده و در نتیجه اسلامب بتن حاوی سنگدانه های ضایعاتی بتنی کاهش پیدا می کند. همچنین با استفاده از الیاف پلی پروپیلن اسلامب بتن شدیداً کاهش می پاید که برای جبران افت اسلامب از فوق روان کننده استفاده شده است.

- با افزایش درصد حجمی الیاف پلی پروپیلن در بتن حاوی سنگدانه های بازیافتی بتنی، سرعت امواج فرماصوتی کاهش پیدا می کند.

- در شرایط استفاده از $1/0$ درصد حجمی الیاف پلی پروپیلن در طرح های بتنی حاوی درصد های مختلف 25% ، 50% ، 75% و

- [14]. H.Toutenji, S.McNeil, and Z.Bayasi, "Chloride permeability and impact resistance of polypropylene fiber reinforced silica fume concrete ", Cement and Concrete Research, Vol 28, No 7, pp 961-968, (1998).
- [15]. A.Bilodeau, V.K.R.Kodure, G.C.Hoff, " Optimization of the type and polypropylene fibers for preventing the spalling of lightweight concrete subjected to hydrocarbon fire ", Cement and Concrete Composites, 26 (2004) 163-174.
- [۱۶]. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، " استاندارد آزمایش‌های تعیین مقاومت بتن در سازه (آزمایش‌های غیرمخرب و نیمه‌مخرب بتن)"، بهار ۳۷۹.
- [17]. A. Sadrmontazi, A. Fasihi, "Influence of polypropylene fibers on the performance of Nano SiO_2 incorporated mortar ", Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B: Engineering, Vol 34, pp 385-395, Printed in the Islamic Republic of Iran, (2010).
- خودتراکم و تفسیر نتایج به دست آمده در برآورد پایداری بتن
تازه، اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم "، اسفند ۱۳۸۵
- [10]. R. Brown, A. Shukla, K.R.Ntarjan, " Fiber reinforced of concrete structures ", University of Rhode Island, (2002).
- [11]. ACI Committee 544, " Measurements of properties fiber reinforced concrete ", ACI Mater J 1988; 85(6): 583-93.
- [۱۲]. خدابرست حقی اکبر، صدرمتازی ع، مناقبان م، " تأثیر الاف پلی پروپیلن بر مقاومت بتن سبک حاوی EPS "، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، اردیبهشت ۱۳۸۷.
- [13]. A. Sadrmontazi, H.Nosrati,M.H.Tahmooresi, The effects of Polypropylene fibers and different pozzolans on the properties of lightweight self-compacting Concrete containing leca, 4th International Conference on Concrete & Development,(2013).

Evaluation of Fiber Reinforced Concrete Containing Recycled Concrete Aggregates with Non-Destructive Methods

A. Sadrmomtazi*

Associate Professor, Faculty Of Engineering, University Of Guilan

M.H.Tahmouresi

M.S. Civil Engineering, University Of Guilan

H.Nosrati

M.S. Civil Engineering, University Of Guilan

(Received: 2013/11/11 - Accepted: 2014/4/23)

Abstract

The use of concrete in the construction industry is growing day by day. Due to the limited life span of concrete structures and also the destruction of concrete structures by natural factors such as earthquakes, floods, hurricanes and ... we will always face with massive amounts of waste concrete that will cause environmental damages. On the other hand natural resources are also limited for generating aggregates that in near future we should use waste concretes as recycled concrete aggregates for an alternative of natural aggregates to save the natural resources. In this study, the replacement proportion of fine and coarse recycled concrete aggregates with conventional aggregates, is the similar percentages of 0, 25, 50, 75 and 100%, which will include 5 mixing design. With increased use of recycled concrete aggregate, reduction of recycled concrete properties, a increase in water absorption and decrease in slump concrete can be observed that it has been tried to compensate this loss in the slump by using super plasticizer. In order to improve the engineering properties of recycled concrete and Study the Effect of polypropylene fibers on the properties of recycled concrete, the polypropylene fibers with the length of 6 mm and different volume percentages of 0.1, 0.2 and 0.3 percent were used that formed of 15 mixing design. In this study, the Compressive strength, Drying shrinkage, Water absorption, Ultrasonic pulse velocity, Electrical strength and SEM tests were done on the samples. with Increase in the mass percentage of polypropylene fibers in recycled concretes, decrease in results of Ultrasonic pulse velocity and Water absorption, increase in Electrical strength results and also negative effects on the compressive strength have been observed. In terms of 0.1 % by volume of polypropylene fibers in concrete design, Drying shrinkage improved but with using 0.2 and 0.3 % by volume of polypropylene fibers, the Drying shrinkage increased compared with samples with no fibers.

Keywords: Recycled concrete aggregate, Drying shrinkage, Electrical strength, Ultrasonic pulse velocity, poly-propylene fibers.

* Corresponding author: sadrmomtazi@yahoo.com